

Nanoflex


Gel-Membrana impermeable de elevada adhesión y altamente trabajable.

kerakoll

Sistema Laminado Gel

Sistema de altísima trabajabilidad y resistencia a cizalladura.

Laminado Gel es la fusión perfecta entre la Gel-Membrana Nanoflex y los Gel-Adhesivos H40 para eliminar las tensiones de corte o cizalladura que provocan el desprendimiento de las baldosas en la colocación impermeable y transpirable, insensible a la hidrólisis alcalina.



1. Tapetex
2. Keracem Pronto
3. Aquastop 120
4. Nanoflex (1ª mano)
5. Nanoflex (2ª mano)
6. H40 Gel / H40 Icon
7. Fugabella Color
8. Silmat Color

- Reología variable y trabajabilidad excepcional para adaptarse a cualquier condición.
- Fácil y rápido de aplicar, sin malla de refuerzo, reduce los tiempos de obra.
- Garantía de impermeabilización transpirable con alta resistencia a cizalladura para todo tipo de superficies.

Características Técnicas

Prestaciones de adhesión	Impermeabilidad	Resistencia química	Practicidad
Adhesion a cizalladura: ≥ 2,5 N/mm²	**Impermeabilidad:** ≥ 1,5 bar a 7 días	**Adhesión en agua:** ≥ 1,0 N/mm²	**Duracion de la mezcla (pot life):** 2 h +5 °C, 1 h +20 °C, 30 min. +35 °C
Adherencia inicial: ≥ 2,0 N/mm²	**Transpirabilidad:** Ms 825	**Adhesion tras accion del calor:** ≥ 2,0 N/mm²	**Tiempo de espera entre 1ª y 2ª mano:** 8 h +5 °C, 2 h +20 °C, 1 h +35 °C
	Número de poros: ≥109	**Adhesión tras ciclos de hielo-deshielo:** ≥ 1,0 N/mm²	**Transitabilidad después de 2ª mano:** 12 h +5 °C, 4 h +20 °C, 2 h +35 °C
		Adherencia tras contacto con agua de cal: ≥ 1,5 N/mm²	**Fuera de riesgo por lluvia:** 24 h +5 °C, 8 h +20 °C, 6 h +35 °C
		Adherencia tras contacto con agua clorada: ≥ 0,8 N/mm²	**Espera para la colocación de revestimientos:** 24 h +5 °C, 12 h +20 °C, 8 h +35 °C

Nanoflex

Gel-Membrana impermeable de elevada adhesión y altamente trabajable.

Nanoflex garantiza soportes perfectamente impermeabilizados en el revolucionario Laminado Gel para la seguridad de una colocación perfecta y duradera.



- Específico para la colocación con Cero Tensiones con H40 Icon en los revolucionarios Laminados Gel.
- Gel-Technology con hidrofobicidad total, elasticidad permanente y alta estabilidad química.
- Transpirable.
- Reología variable antifatiga.
- Crack-Bridging Ability a bajas temperaturas.
- Idóneo en sobrecolocación.
- Rendimiento superior en un 30% respecto a los sistemas bicomponentes.
- Saco de 20 kg de papel con asa.

kerakoll

Empresa B Certificada
Más información en bcorp.com

kerakoll.com

Descubre más

ES-10/2026