

Manuale di cura e manutenzione

Color Collection

→ Rivestimenti verticali

kerakoll

Rivestimenti decorativi in resina

Pareti rifinite con:

- Decor
- Wallcrete Living
- Wallpaper Living
- Patina Living
- Stripe Living

→ Messa in servizio:

- uso civile ≈ 2 gg
- uso commerciale ≈ 4 gg (installazione mobili)
- lavaggio ≈ 48 h

Terminata l'applicazione del ciclo si raccomanda di lasciare areare l'ambiente e non eseguire frizione diretta sui rivestimenti. Si suggerisce di non attaccare pensili di qualsiasi genere con colle o biadesivo. Fissare meccanicamente qualsiasi quadro, suppellettile o mobile sospeso.

Pulizia generale

Le pulizie generali quotidiane possono essere effettuate utilizzando un panno in microfibra asciutto o umido. Questo per rimuovere polvere e piccole impurità.

Per una pulizia generica e puntuale può essere usato il detergente neutro, tipo Supersoap di Kerakoll (diluito in acqua: 1 tappo misurino in 3 l di acqua pulita) per pulire regolarmente e igienizzare il rivestimento.

Può essere utilizzato qualsiasi detergente domestico in commercio a pH neutro.

Raccomandazioni

Si raccomanda di non utilizzare spugne abrasive per la pulizia al fine di evitare l'opacizzazione e l'abrasione superficiale.

Evitare il contatto diretto con sostanze altamente aggressive, quali sostanze fortemente acide o basiche e sostanze fortemente ossidanti (es. tinture per capelli).

Porre attenzioni a fonti di calore diretto che possano riscaldare la superficie sopra agli 80 °C.

Queste situazioni potrebbero alterare le prestazioni e/o danneggiare lo strato protettivo superficiale alterandone il colore.

Manutenzione Straordinaria

Consigliato solo su rivestimenti finiti con Decor, quali Wallcrete Living, Wallpaper Living e Stripe Living

Da eseguire al bisogno al fine di stuccare eventuali fori da chiodo o rimozione di un tassello. Stuccare puntualmente utilizzando il rasante di finitura Wallpaper. Attendere la completa asciugatura, carteggiare e eventualmente ripetere fino ad aver ottenuto una superficie perfettamente liscia e uniforme.

Per interventi di piccole dimensioni < 2 mm è possibile ritoccare la stuccatura con Decor puntualmente. Per interventi di dimensioni superiori si suggerisce di effettuare il ripristino sull'intera superficie.

Porre attenzione: diversi lotti, anche dello stesso colore, possono differire leggermente nel colore e nell'opacità. Valutare se necessario rifare l'intera superficie.

Rivestimenti tecnici in resina

Pareti rifinite con:

- Microresina
- Wallcrete
- Wallpaper
- Patina
- Cementoresina Wall

→ Messa in servizio:

- uso civile ≈ 2 gg
- uso commerciale ≈ 4 gg (installazione mobili)
- lavaggio e contatto con acqua ≈ 48 h

Terminata l'applicazione del ciclo si raccomanda di lasciare areare l'ambiente e non eseguire frizione diretta sui rivestimenti.

Si suggerisce di non attaccare pensili di qualsiasi genere con colle o biadesivo.

Fissare meccanicamente qualsiasi quadro, suppellettile o mobile sospeso.

Qualsiasi interruzione del rivestimento in ambiti con contatti occasionali o ripetuti con acqua deve essere accuratamente sigillata con sigillante continuo, tipo Tetra Fix Crystal.

Accertarsi che nei box doccia le placche, rubinetti e angoli con il piatto doccia siano perfettamente sigillati e continui prima dell'utilizzo.

Pulizia generale

Le pulizie generali quotidiane possono essere effettuate utilizzando un panno in microfibra asciutto o umido. Questo per rimuovere polvere e piccole impurità.

Per una pulizia generica e puntuale può essere usato il detergente neutro, tipo Supersoap di Kerakoll (diluito in acqua: 1 tappo misurino in 3 l di acqua pulita) per pulire regolarmente e igienizzare il rivestimento.

Può essere utilizzato qualsiasi detergente domestico in commercio anche anticalcare lasciando agire per un massimo 3-5 minuti per poi risciacquare abbondantemente con acqua.

Raccomandazioni

Nelle docce al fine di ridurre la formazione di calcare si suggerisce di rimuovere i residui di gocce sulle pareti al termine dell'utilizzo con appositi tergivetro.

Si raccomanda di non utilizzare spugne abrasive per la pulizia al fine di evitare l'opacizzazione e l'abrasione superficiale. Evitare il contatto diretto con sostanze altamente aggressive, quali sostanze fortemente acide o basiche a prolungato contatto con la superficie.

Non lasciare detergenti aggressivi sul rivestimento per più di 5 min.

Si raccomanda di non utilizzare in nessuna occasione sostanze fortemente ossidanti come tinture per capelli ed evitare il contatto con smalti per unghie o solventi a base di acetone.

Porre attenzioni a fonti di calore o vapore diretto che possano riscaldare la superficie sopra agli 80 °C e al contatto prolungato con profumi o oli sulle superfici orizzontali.

Queste situazioni potrebbero alterare le prestazioni e/o danneggiare lo strato protettivo superficiale alterandone l'opacità e il colore.

Manutenzione Straordinaria

Consigliato solo su rivestimenti finiti con Microresina, Wallcrete, Wallpaper

Da eseguire al bisogno al fine di stuccare eventuali fori da chiodo o rimozione di un tassello. Stuccare puntualmente utilizzando il rasante di finitura Wallpaper. Attendere la completa asciugatura, carteggiare e eventualmente ripetere fino ad aver ottenuto una superficie perfettamente liscia e uniforme.

Per interventi di piccole dimensioni < 2 mm è possibile ritoccare la stuccatura con Microresina dello stesso colore puntualmente.

Per interventi di dimensioni superiori si suggerisce di carteggiare accuratamente la superficie con pad abrasivo e effettuare il ripristino sull'intera superficie ricolorando con Microresina e finendo successivamente con il protettivo trasparente Microresina Xtreme o Microresina Xtreme Invisible.

Porre attenzione: diversi lotti, anche dello stesso colore, possono differire leggermente nel colore e nell'opacità. Valutare se necessario rifare l'intero ambiente o solo una parete.

kerakoll



kerakoll.com