

Pragma Ready

zamjenjuje Elastik Eco

Organsko ljepilo spremno za uporabu visokih svojstava adhezije, bez okomitog proklizavanja i s dugim otvorenim vremenom. Za porculanski gres, keramiku i prirodni kamen.



1. Izvrsno se obrađuje
2. Bez otapala
3. Unutarnja uporaba

kerakoll

Područja primjene

→ Područja primjene

Polaganje keramičkih pločica na pod i zid u unutrašnjim prostorima.

Podloge:

- mineralni i cementni estrisi
- žbuke od cementa, gipsa i čistog gipsa
- zidovi od gipsanih ploča, gipsa, betonskih blokova i poroznog betona
- predgotovljeni betonski proizvod ili izrađen na gradilištu
- gips i anhidrit
- višeslojne drvene ploče, iverica i slično

Materijali:

- porculanski gres, tanke ploče, keramičke pločice, klinker, cotto, stakleni i keramički mozaik svih vrsta i formata
- prirodni kamen, predgotovljeni materijali, mramori, pod uvjetom da nisu podložni deformaciji ili mrljanju zbog upijanja vode
- ploče od izolacijskog i zvučno upijajućeg materijala

Namjene

- na unutrašnjim podovima i zidovima, također u vlažnim područjima kao što su kupaonice, tuševi i kuhinje
- Civilna
- Komercijalna
- Industrijska

Ne koristiti:

- na vanjskim površinama
- na mokrim površinama ili površinama podlošnima kapilarnoj vlazi
- u okruženjima sa stalnom prisutnošću vode
- S pločicama slabog upijanja na neupijajuće podloge.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Podloge moraju biti ravne, osušene, očišćene od prašine, ulja i masnoća, bez kapilarne vlage, bez odvajajućih dijelova i onih koji su loše učvršćeni. Eventualne neravnine moraju se prethodno riješiti s adekvatnim proizvodima za ravnjanje. Polaganje na gips ili anhidrit ne zahtijeva nanošenje temeljnog premaza; svejedno provjerite da je podloga u potpunosti suha, izrađena u jednom sloju, bez finih ravnjanja koja mogu biti loše učvršćena i dakle neprikladna za polaganje.

→ Priprema

Pragma Ready je spreman za upotrebu i ne zahtijeva pripremu. Prije korištenja preporučuje se ponovno energično miješanje proizvoda unutar pakovanja kako bi se ujednačila konzistencija smjese. Zbog visoke sposobnosti tiksotropije proizvod Pragma Ready može se koristiti i na zidovima. Neiskorišteno ljepilo može se sačuvati za naknadnu upotrebu tako da se pakovanje ponovno zatvori originalnim poklopcem.

→ Primjena

Pragma Ready se nanosi izravno na podlogu za polaganje odgovarajućom nazubljenom lopaticom; trebalo bi nanijeti dovoljnu količinu ljepila da se potpuno prekrije poledina pločica. Polaganje se obavlja svježim ljepilom uz odgovarajući pritisak kako bi se osiguralo savršeno prijanjanje. Keramičke pločice nije potrebno preventivno čistiti; svejedno provjerite prisutnost prašine ili prljavštine. Poštivati strukturne, frakcijske i perimetralne spojeve koji se nalaze na podlogama. Pridržavajte se važećih lokalnih propisa za izradu elastičnih dilatacijskih spojeva. Norma UNI 11493: reške moraju podijeliti površinu na područja veličine:

- $\approx 10 \text{ m}^2$ na vanjskim površinama
- $\approx 25 \text{ m}^2$ u unutarnjim prostorima

→ Čišćenje

Čišćenje ostataka proizvoda Pragma Ready s alata ostvaruje se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka troškovnika

Polaganje pečene keramike, porculanskog gresa i mramora izvršit će se organskim ljepilom spremnim za uporabu s visokim svojstvima adhezije, bez okomitog proklizavanja i s dugim otvorenim vremenom, sukladno normi EN 12004 – razreda D2 TE, tipa Pragma Ready tvrtke Kerakoll Spa. Koristiti nazubljeni gleter od ____mm za prosječnu potrošnju od ≈ ____kg/m². Moraju se poštivati postojeći spojevi i izvesti elastične frakcijske spojeve svakih ____m². Pločice će biti postavljenje fugom širine ____mm.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll		
Izgled	bijela pasta	
Pakiranje	kante 17 kg	
Čuvanje	≈ 24 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju	
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline	
Debljina	od 2 do 10 mm	
Temperatura korištenja	od +10 °C do +35 °C	
Pot life na +23 °C	≥ 45 min	
Vrijeme trajanja smjese	≥ 30 min	EN 12004-2
Podešavanje	≥ 1 h	
Prohodnost	≈ 24 h	
Fugiranje fuga	≈ 12 h zidne / ≈ 24 h podne	
Potpuno korištenje	≈ 7 dana	
Potrošnja	≈ 1,5 – 5 kg/m²	

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

Performanse		
Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima (IAQ) VOC - Ispuštanja organskih hlapljivih tvari		
Sukladnost	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 20567/11.01.02
HIGH-TECH		
Adhezija na rez nakon 14 dana	≥ 2,5 N/mm ²	EN 12004-2
Adhezija na betonu nakon 28 dana	≥ 2 N/mm ²	EN 12004-2
Test izdržljivosti:		
- Adhezija na rez nakon djelovanja topline	≥ 2,5 N/mm ²	EN 12004-2
- Adhezija na rez nakon uranjanja u vodu	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004-2
- Adhezija na rez nakon visoke temperature	≥ 2 N/mm ²	EN 12004-2
Vertikalno proklizavanje	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Temperatura korištenja	od -30 °C do +80 °C	
Sukladnost	D2 TE	EN 12004

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Napomene

- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi

→ čuvati i koristiti na temperaturama iznad +5 °C.
Zaštititi od mraza

→ ne koristiti ljepilo u velikim količinama za izravnavanje nepravilnih podloga

→ položiti i pritisnuti pločice na svježe ljepilo provjeravajući da se nije stvorila površinska kožica

→ nemojte koristiti na otvorenom, u bazenima ili u okruženjima sa stalnom prisutnošću vode
- temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala za polaganje mogu promijeniti vremena obradivosti i zaljepljenosti ljepila

→ u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda

→ za sve što nije predviđeno kontaktirati Technical Customer Service Kerakoll: + 39 0536.811.516
www.kerakoll.com/contatti



Ove informacije su ažurirane u prosincu 2025.; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.