

Pragma Ready

zëvendëson Elastik Eco

Ngjitës organik i gatshëm për përdorim, me nivele të larta ngjitjeje, pa rrëshqitje vertikale dhe me kohë të gjatë të hapur. Pllaka porcelani, pllaka qeramike dhe gurë natyralë.



1. Punueshmëri e shkëlqyer
2. Nuk ka solvente
3. Për përdorim të brendshëm

kerakoll

Fushat e aplikimit

→ Qëllimi i përdorimit

Shtrimi i pllakave qeramike në dysheme dhe mure të brendshme.

Sipërfaqet:

- shtresa niveluese minerale ose me bazë çimentoje
- suva çimentoje, gipsi dhe skagliola
- mure prej pllakash gipsi, tullash gipsi, blloqesh betoni dhe betoni qelizor
- beton i parafabrikuar dhe derdhje betoni të ri
- gips ose anhidrit
- dërrasë me grimca druri, kompensatë dhe materiale të ngjashme

Materialet:

- gres porcelan, pllaka me trashësi të vogël, pllaka qeramike, klinker, cotto, mozaik prej qelqi dhe qeramike, të të gjitha llojeve dhe formave
- gur natyror, materiale të rikompozuara dhe mermer që nuk i nënshtrohen deformimit ose njollosjes për shkak të përthithjes së ujit
- pllaka izolimi termik ose izolimi akustik

Përdorimet:

- në dysheme dhe mure të brendshme, edhe në ambiente me lagështirë si banjë, dushe dhe kuzhina
- Civile
- Tregtare
- Industriale

Mos e përdorni:

- Në aplikime të jashtme
- mbi nënshtresa të lagura ose nënshtresa të ekspozuara ndaj ngritjes së lagështisë
- Në mjedise ku uji është gjithmonë i pranishëm
- Me pllaka qeramike me thithje të ulët mbi nënshtresa jo-thithëse.

Udhëzime për përdorimin

→ Përgatitja e nënshtresas

Nënshtresa duhet të jetë e rrafshët, e thatë, pa pluhur, vaj dhe yndyrë, pa asnjë lagështi që ngrihet nga poshtë, dhe pa mbetje të lirshme, pjesë që shkërmoqen ose të shkallëzuara. Zonat e pabarabarta do të korrigjohen paraprakisht me produkte të përshtatshme niveluese. Zakonisht nuk nevojitet prajmer kur shtrohet mbi gips ose anhidrit. Megjithatë, kontrolloni që nënshtresa të jetë plotësisht e thatë, e shtruar në një shtresë të vetme dhe pa ndonjë shtresë të hollë finalizuese, e cila mund të jetë e vendosur dobët dhe, për rrjedhojë, e papërshtatshme për veshjen me pllaka.

Përgatitja

Pragma Ready është gati për përdorim dhe nuk ka nevojë për asnjë përgatitje. Në çdo rast, para përdorimit rekomandohet që produkti të ripërziehet mirë brenda enës, për të siguruar një konsistencë të njëtrajtshme. Tixotropia e lartë e Pragma Ready do të thotë se mund të përdoret edhe në mure. Çdo ngjitës i tepërt mund të ruhet për përdorim më vonë duke vënë kapakun përsëri mbi enë.

→ Aplikimi

Pragma Ready duhet të aplikohet drejtpërdrejt në nënshtresë me një mistri me dhëmbë të përshtatshme; përdorni një sasi ngjitësi të mjaftueshme për të siguruar që pjesa e pasme e pllakës të laget mirë. Shtroni pllakat, ndërsa ngjitësi është ende i freskët, duke i shtypur lehtë për t'u siguruar ngjitje të përsosur. Normalisht pllakat qeramike nuk kanë nevojë të lagen paraprakisht, megjithatë kontrolloni të mos jenë me pluhur ose papastërti.

Respektoni bashkimet strukturore, ndarëse dhe perimetrike që gjenden në nënshtresa. Zbatoni rregullat ekzistuese lokale kur krijoni bashkime elastike për zgjerim.

Standardi UNI 11493: boshllëqet duhet ta ndajnë sipërfaqen në zona me madhësitë e mëposhtme:

- ≈ 10 m² në përdorim të jashtëm
- ≈ 25 m² në përdorim të brendshëm

→ Pastrimi

Gjurmët e mbetura të Pragma Ready mund të hiqen nga veglat dhe sipërfaqet e mbuluara me ujë, përpara se produkti të ngurtësohet.

Çertifikatat dhe shenjat



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Specifikimet teknike

Shtrimi i pllakave qeramike, pllakave porcelani dhe mermerit do të kryhet duke përdorur një ngjitës organik të gatshëm për përdorim, me ngjitje të lartë, pa rrëshqitje vertikale dhe me kohë të gjatë të hapur, në përputhje me standardin EN 12004 – klasa D2 TE, si p.sh. Pragma Ready nga Kerakoll Spa. Duhet të përdoret një mistri me dhëmbëza ____ mm, për një mbulim mesatar prej ≈ ____ kg/m². Boshllëqet ekzistuese duhet të respektohen; krijoni boshllëqe elastike ndarëse çdo ____ m². Pllakat duhet të vendosen me fuga me gjerësi ____ mm.

Të dhënat teknike sipas Normës së Cilësisë së Kerakoll		
Pamja	Pastë e bardhë	
Ambalazhe	Kova 17 kg	
Ruajtja	≈ 24 muaj nga data e prodhimit në ambalazhin original dhe të plotë	
Paralajmërimi	Mbroni nga ngricat, shmangni ekspozimin e drejtpërdrejtë ndaj rrezeve të diellit dhe burimeve të nxehtësisë	
Spesori	nga 2 deri në 10 mm	
Gama e temperaturës për aplikimin	nga +10 °C në +35 °C	
Jetëgjatësia e përzierjes së gatshme me +23 °C	≥ 45 minuta	
Koha e hapjes	≥ 30 min.	EN 12004-2
Modifikimi	≥ 1 orë	
Trafiku në këmbë	≈ 24 orë	
Fino	≈ 12 orë në mure / ≈ 24 orë në dysheme	
Produkt i gatshëm për përdorim	≈ 7 ditë	
Konsumimi	≈ 1,5 – 5 kg/m ²	

Nxjerrje e të dhënave me temperaturë +23 °C, 50% U.R. dhe pa ventilim. Mund të ndryshojnë në funksion të kushteve specifike të kantierit, të temperaturës, ventilimit, absorbimit të sipërfaqes dhe të materialit të shtruar.

Performanca		
Cilësia e ajrit të brendshëm (IAQ) VOC - Emetime substancash organike të avullueshme		
Konformitet	EC 1 plus GEV-Emicode	Certifikim GEV 20567/11.01.02
HIGH-TECH		
Ngjitje rezistuese pas 14 ditësh	≥ 2,5 N/mm ²	EN 12004-2
Ngjitja në beton pas 28 ditësh	≥ 2 N/mm ²	EN 12004-2
Testi i qëndrueshmërisë:		
- Ngjitje rezistuese pas vjetërsisë termike	≥ 2,5 N/mm ²	EN 12004-2
- Ngjitje rezistuese pas zhytjes në ujë	≥ 0,5 N/mm ²	EN 12004-2
- Ngjitje rezistuese pas temperaturës së lartë	≥ 2 N/mm ²	EN 12004-2
Rrëshqitje vertikale	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Temperatura e punës	nga -30 °C në +80 °C	
Konformitet	D2 TE	EN 12004

Nxjerrje e të dhënave me temperaturë +23 °C, 50% U.R. dhe pa ventilim. Mund të ndryshojnë në funksion të kushteve specifike të kantiertit.

Paralajmërimë

- Duhet ndjekur Normat dhe dispozitat Kombëtare

→ Ruajeni dhe përdoreni në një temperaturë mbi +5 °C. Dëmtohet nga ngrica

→ Mos e përdorni ngjitësin për të korrigjuar parregullsitë e nënshtuar

→ Shtrojeni dhe shtypni pllakat mbi ngjitësin e freskët, duke u siguruar që të mos ketë formuar një shtresë sipërfaqësore
- Mos e përdorni për aplikime të jashtme, në pishina ose në mjedise ku uji është gjithmonë i pranishëm

→ Temperatura, ajrosja dhe përthithja e nënshtresës dhe e materialeve të veshjes mund të ndikojnë në cilësinë e punës së ngjitësit dhe në kohët e ngurtësimit

→ Në rast nevojë, kërkoni skedën e sigurisë

→ Për çdo çështje tjetër, kontaktoni me Shërbimin teknik të kujdesit ndaj klientit Kerakoll: + 39 0536.811.516 www.kerakoll.com/contatti



Ky informacion është përditësuar për herë të fundit në dhjetor 2025; ju lutemi vini re se KERAKOLL SpA mund të bëjë shtesa dhe/ose ndryshime me kalimin e kohës; për versionin më të fundit, vizitoni www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA mban përgjegjësi për vlefshmërinë, aktualitetin dhe përditësimin e informacioneve të saj vetëm nëse janë shkëputur drejtpërdrejt nga faqja e saj e internetit. Skeda teknike është redaktuar në bazë të njohurive tona më të mira teknike dhe praktike. Duke mos pasur mundësi për të ndërhyrë drejtpërdrejt në kushtet e kantiereve dhe në zbatimin e punimeve, ato përfaqësojnë udhëzime të një karakteri të përgjithshme që nuk përbëjnë asnjë detyrim të asnjë lloji për kompaninë tonë. Këshillohet një provë paraprake me qëllim verifikimin e përshtatshmërisë së produktit për përdorimin e parashikuar.