

Rejuntalite Piscina

O Rejuntalite Piscina é um rejunte flexível de altíssima performance.

Especialmente desenvolvido para aplicação em piscinas e áreas molhadas, apresentando alta resistência à cloro, algas e mofo.

O Rejuntalite Piscina é uma argamassa mineral cimentícia para rejuntamento classificada como Tipo AR-II em conformidade com a NBR 14.992.



1. Resistente ao Cloro
2. Resistente ao mofo, fungos e algas
3. Cerâmicas, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro e de porcelana
4. Uso interno e externo
5. Fácil de aplicar
6. Saunas, piscinas e fachadas
7. Juntas de 2 mm a 10 mm

kerakoll

Áreas de aplicação

→ Indicação

Aplicável em juntas de 2 mm a 10 mm em ambientes internos, externos. Piscina, paredes, pisos e fachadas. Uso residencial, comercial e industrial. Ideal para cerâmicas, porcelanatos, porcelanatos técnicos, esmaltados, retificados, pedras naturais, pastilhas de cerâmica, porcelanato e vidro ou demais revestimentos que apresentem baixa absorção de água. Não utilizar em linhas de juntas de largura

superior a 10 mm, em pavimentos e paredes onde se exijam resistências químicas específicas; para o rejunte de juntas elásticas de dilatação ou de movimentação; em substratos com elevada deformabilidade, não perfeitamente secos e sujeitos a afloramento de umidade. Não utilizar em faces internas de churrasqueiras, fornos ou outros ambientes com temperaturas acima de +70 °C. Não recomendado para rejuntamento de pedras vulcânicas.

Indicação de uso

→ Preparação da base

A base deve estar completamente seca. Certifique-se de que a cerâmica e a junta estejam limpas, secas e livres de resíduos. Antes de rejuntar com cores que contrastem com o revestimento, verificar o grau de dificuldade de limpeza, que pode ser difícil no caso de superfícies com altas rugosidade e porosidade. Realizar o rejuntamento respeitando o tempo de espera indicado na ficha técnica da argamassa utilizada.

→ Preparação do produto

Utilize recipiente estanque, limpo e seco. Misture o conteúdo com a quantidade de água limpa indicada na embalagem, até obter uma pasta homogênea sem grânulos. A água indicada na embalagem é uma referência e pode variar (+/- 5%) a depender das diferentes cores e da fluidez desejada para a aplicação. Preparar todas as misturas necessárias para realizar o processo completo usando a mesma quantidade de água para evitar variações de tonalidade da cor.

→ Aplicação e limpeza

Aplique com desempenadeira de borracha. Preencher completamente as juntas com movimentos diagonais em relação às placas. Retirar imediatamente a maior parte do excesso de rejunte deixando apenas uma película fina sobre as placas. Iniciar a limpeza do revestimento logo que o rejunte começar a ficar firme. Para a limpeza, utilize uma esponja úmida e limpa. A esponja deverá ser lavada e torcida frequentemente. Realizar a limpeza com movimentos circulares para remover a camada de rejunte endurecida sobre as placas e dar o acabamento ao rejunte. Limpar completamente a superfície com movimentos diagonais sobre as placas e utilizando uniformemente a água sobre toda a superfície, para evitar variação de cor.

Recomendações

→ Antes Antes do rejuntamento de revestimentos com porosidade e/ou rugosidade superficiais elevadas, recomendamos proteger a superfície da peça, aplicando fitas ao redor das juntas. Em caso de superfícies expostas a altas temperaturas durante o rejuntamento,

recomendamos passar uma esponja úmida para dissipação do calor, sem provocar estagnação de água dentro das linhas de junta. Se necessário, executar o rejuntamento com cobertura sobre a área ou

Observações adicionais

Para durabilidade do rejunte e integridade dos revestimentos, recomenda-se que a água das piscinas atenda aos parâmetros estabelecidos pela norma ABNT NBR 10818. Os valores recomendados são: Cloro Livre entre 2,0 e 4,0 ppm; pH entre 7,4 e 7,6; Alcalinidade Total entre 80 e 120 ppm; e Dureza Cálcica entre 200 e 400 mg/L. A manutenção adequada desses parâmetros é essencial para prevenir a degradação do rejunte, o aparecimento de manchas e a proliferação de micro-organismos.

Dados técnicos segundo parâmetros de qualidade Kerakoll	
Aspecto	pré-misturado colorido
Conservação	≈ 24 meses em local seco a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Embalagem	sacos de 4,5 kg
Água da mistura	225 ml de água limpa em temperatura ambiente por kg de produto, podendo variar de 215 ml no mínimo a 235 ml no máximo
Duração da argamassa após mistura	≥ 60 min.
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +40 °C
Temperatura de trabalho após cura	de -5 °C e +70 °C
Tempo de espera	5 min.
Aguardar para rejuntar	verificar indicações de tempo de espera da argamassa utilizada para assentamento
Aguardar para tráfego	leve 6 h após rejuntamento
Aguardar para tráfego normal	24 h após rejuntamento
Para encher piscinas	14 dias
Rendimento	ver a tabela de rendimento

Coleta de dados a temperatura de +23 °C, 50% de umidade relativa e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação, absorção do substrato e do material colocado.

Tabela de rendimento							
Formato da peça	Profundidade de da junta	Espessura da junta					
		1 mm	2 mm	3 mm	5 mm	7 mm	10 mm
		Consumo em g/m²					
2x2 cm	3 mm	≈ 564	≈ 1128	≈ 1692	≈ 2820	≈ 3948	≈ 5640
5x5 cm	4 mm	≈ 301	≈ 602	≈ 902	≈ 1504	≈ 2106	≈ 3008
20x20 cm	8 mm	≈ 150	≈ 301	≈ 451	≈ 752	≈ 1053	≈ 1504
20x20 cm	14 mm	≈ 263	≈ 526	≈ 790	≈ 1316	≈ 1842	≈ 2632
30x30 cm	10 mm	≈ 125	≈ 251	≈ 376	≈ 627	≈ 877	≈ 1253
30x30 cm	14 mm	≈ 175	≈ 351	≈ 526	≈ 877	≈ 1228	≈ 1755
40x40 cm	10 mm	≈ 94	≈ 188	≈ 282	≈ 470	≈ 658	≈ 940
50x50 cm	10 mm	≈ 75	≈ 150	≈ 226	≈ 376	≈ 526	≈ 752
30x60 cm	10 mm	≈ 94	≈ 188	≈ 282	≈ 470	≈ 658	≈ 940
60x60 cm	10 mm	≈ 63	≈ 125	≈ 188	≈ 313	≈ 439	≈ 627
13,5x80 cm	10 mm	≈ 163	≈ 326	≈ 488	≈ 814	≈ 1139	≈ 1628
20x80 cm	10 mm	≈ 118	≈ 235	≈ 353	≈ 588	≈ 823	≈ 1175
40x80 cm	10 mm	≈ 71	≈ 141	≈ 212	≈ 353	≈ 494	≈ 705
80x80 cm	10 mm	≈ 47	≈ 94	≈ 141	≈ 235	≈ 329	≈ 470
11x90 cm	10 mm	≈ 192	≈ 384	≈ 575	≈ 959	≈ 1343	≈ 1918
22,5x90 cm	10 mm	≈ 104	≈ 209	≈ 313	≈ 522	≈ 731	≈ 1044
15x90 cm	10 mm	≈ 146	≈ 292	≈ 439	≈ 731	≈ 1024	≈ 1462
30x90 cm	10 mm	≈ 84	≈ 167	≈ 251	≈ 418	≈ 585	≈ 836
60x90 cm	10 mm	≈ 52	≈ 104	≈ 157	≈ 261	≈ 366	≈ 522
50x100 cm	3 mm	≈ 17	≈ 34	≈ 51	≈ 85	≈ 118	≈ 169
100x100 cm	3 mm	≈ 11	≈ 23	≈ 34	≈ 56	≈ 79	≈ 113
10x120 cm	10 mm	≈ 204	≈ 407	≈ 611	≈ 1018	≈ 1426	≈ 2037
15x120 cm	10 mm	≈ 141	≈ 282	≈ 423	≈ 705	≈ 987	≈ 1410
20x120 cm	10 mm	≈ 110	≈ 219	≈ 329	≈ 548	≈ 768	≈ 1097
30x120 cm	10 mm	≈ 78	≈ 157	≈ 235	≈ 392	≈ 548	≈ 783
60x120 cm	5 mm	≈ 24	≈ 47	≈ 71	≈ 118	≈ 165	≈ 235
120x120 cm	5 mm	≈ 16	≈ 31	≈ 47	≈ 78	≈ 110	≈ 157
100x300 cm	3 mm	≈ 8	≈ 15	≈ 23	≈ 38	≈ 53	≈ 75

Tabela de cores	
Cores Básicas	
Branco	
Silver	
Cinza Claro	
Cinza Pérola	
Fraxinus	
Cinza Ferro	
Antracite	
Preto	
Avorio	
Palha	
Bege	
Champagne	
Maple	
Pau-Brasil	
Café	
Cores Premium	
Garapeira	
Cacaueira	
Tectona	
Larix	
Acer	
Fagus	
Milettia	
Menta	
Céu	
Oceano	

As cores apresentadas são apenas indicativas.

Atenção

- Leia atentamente e siga corretamente as indicações contidas neste descritivo para um bom desempenho do produto
- Utilize óculos e luvas de proteção durante o manuseio do produto
- Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças e animais domésticos
- Caso haja ingestão acidental procure auxílio médico
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância e se necessário procure um médico
- Para a preservação da qualidade do produto, a estocagem deve ser feita em local protegido de chuva e sol, seco e arejado
- O prazo de validade é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação, desde que, preservado em sua embalagem original, fechada, sem avarias e estocado de maneira adequada
- Para maiores informações, consultar Kerakoll - SAC +55 11 3550-0009

As informações aqui fornecidas foram atualizadas em outubro 2025; se esclarece que tais informações podem estar sujeitas a acréscimos e/ou alterações por parte da KERAKOLL SpA; para tais atualizações pode-se consultar o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA se responsabiliza, portanto, pela validade, precisão e atualização de suas informações unicamente quando obtidas diretamente de seu site. A ficha técnica é fornecida com base em nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicações. Não podendo, porém, intervir diretamente nas condições das obras e na execução dos trabalhos, estas são apenas indicações de caráter geral, que não representam de nenhum modo uma garantia de parte de nossa Companhia. Aconselha-se, portanto, um teste prévio para verificar a adequação do produto ao uso previsto.