

Absolute

Wasserbasierender, dekorativer Anstrich mit natürlicher extramatter Oberflächenbeschaffenheit und großer Farbtiefe.

Hoch diffusionsoffen, ideal zur Ergänzung von Entfeuchtungssystemen. Dank der hohen Konzentration von Pigmenten erweist sich Absolute als reichhaltiger Anstrich, der sich durch eine elegante Textur auszeichnet, die an den Stil natürlicher Kalkfarben erinnert. Erhältlich in den 150 Farben der Color Collection.



1. Gut nass abwaschbar
2. Ideal für Entfeuchtungssysteme
3. Tropffrei
4. Beständig gegen Schimmel gemäß DIN EN 15457
5. Hoch diffusionsoffen
6. Extra-matt
7. Ausgezeichnetes Deckvermögen
8. Schwermetallfrei nach DIN EN 71-3, ideal für Kinderzimmer

kerakoll

Anwendungsbereich

- Dekorativer und schützender Anstrich für Flächen im Innenbereich auf:
- Fertig gemischten oder herkömmlichen Spachtelmassen auf Zement-, Gips- oder Kalkbasis
 - Gipskarton
 - Fertigbauelementen aus Beton
 - Altfarben und gut erhaltenen, am Untergrund haftenden Beschichtungen

Nicht auf verschmutzten, nicht ausreichend festen, abkreidenden Untergründen anwenden. Bei aufsteigender Feuchtigkeit ohne vorherige Anwendung geeigneter Entfeuchtungssysteme.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergründe
Die Untergründe sorgfältig mit geeigneten Mitteln reinigen, um alle Spuren von Schmutz, Staub oder Ausblühungen zu entfernen. Bei schadhafte Anstrichen oder Beschichtungen sind lose, nicht am Untergrund haftende Teile ganz zu entfernen. Frische Putzreparaturen müssen trocknen, bis das Bindemittel ausgehärtet ist und mit Universal Wall Primer grundiert werden; vor dem nächsten Anstrich 6 Stunden Wartezeit einhalten. Auf losen, nicht ausreichend festen Putzen oder Glattschichten Universal Wall Primer aufbringen. Auf glatte und kompakte Glattschichten je nach Konsistenz des Untergrunds Universal Wall Primer auftragen. Universal Wall Primer wirkt fixierend und verfestigend. Falls Schimmel oder biologisch schädigende Stoffe vorhanden sind, vorsorglich eine Behandlung mit dem Produkt Kerakover Activ vornehmen.
- Vorbereitung
Das Produkt vor der Verwendung aufmischen.
- Anwendung
Absolute muss sorgfältig mit Pinsel, Walze oder Sprühgerät in zwei Schichten je nach Bedarf und verwendetem Werkzeug bis maximal 15% des Volumens mit Wasser verdünnt auf die ganze Fläche aufgetragen werden; die Anwendung hat

auf gut trockenem Untergrund bzw. bei einer Feuchtigkeit von höchstens 6% zu erfolgen. Für den optimalen Auftrag des Anstrichs eine für den jeweiligen Untergrund geeignete Walze verwenden:

- auf Gipskarton und glatten Glattschichten empfiehlt sich der Einsatz einer kurzflorigen Walze (5 - 8 mm);
- auf Glattschichten mit Körnung zwischen 0,3 mm und 1 mm empfiehlt sich der Einsatz einer mittelflorigen Walze (8 - 12 mm);
- auf Glattschichten mit Körnung über 1 mm empfiehlt sich der Einsatz einer langflorigen Walze (>12 mm);.

Erforderliche Bedingungen für das Aufbringen der Dekoration sind Temperaturen von Umgebung und Untergrund zwischen +5 °C und +30 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung unter 80 %.

Wartezeit zwischen erstem und zweitem Arbeitsgang mindestens 30 Minuten bei +23 °C und rel. Luftf. ≤ 80%.

Falls bei einem farbigen Produkt verschiedene Chargen verwendet werden, wird empfohlen, diese miteinander zu mischen, um leichte Unterschiede des Farbtons zu vermeiden.

- Reinigung
Produktreste an den Werkzeugen werden vor dem Erhärten des Produkts mit Wasser entfernt.

Weitere Hinweise

- Saisonale Bedingungen beachten:
unterschiedliche Temperaturen und Feuchtigkeit
führen zu Veränderungen der Trocknungs-
und/oder Reaktionszeiten des aufgetragenen
Produkts.
- Die im Katalog und auf der Internetseite
vorhandenen fotografischen Abbildungen ebenso
wie die Farbmuster haben reinen Beispielswert.
Es empfiehlt sich, stets eine Probe auf der
Baustelle durchzuführen, um den genauen
Farbton und den tatsächlichen Verbrauch zu
prüfen.
- Für jedes Projekt sind Produkte aus einer
einzigen Produktionscharge zu verwenden.
- Materialien aus unterschiedlichen Chargen
können unterschiedliche Farbtöne aufweisen.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Ausschreibungstext

Schutz und Dekoration von Flächen im Innenbereich durch Auftragen mit Pinsel, Walze oder Sprühgerät in zwei Schichten bei einem Verbrauch von ca. 0,15 - 0,2 l/m² der Farbe des Typs Absolute von Kerakoll Spa. Besonders gut abwaschbar, hoch diffusionsoffen, schimmelfest gemäß DIN EN 15457, schwermetallfrei gemäß DIN EN 71-3. Nassabriebbeständig gemäß (ISO 11998) > Klasse 2 DIN EN 13300, wasserdampfdurchlässig Klasse V1 (hoch) gemäß DIN EN ISO 7783-2.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm	
Art	weißer oder farbiger Anstrich
Dichte	≈ 1,3 kg/l
Chemische Basis	Mischung von Akrylharzen
Verpackung	Eimer 0,75 – 4 – 10 l
Lagerfähigkeit:	ca. 12 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Restfeuchtigkeit des Untergrunds	≤ 6%
Wartezeit zwischen 1. und 2. Arbeitsgang	≥ 30 Minuten
Brandklasse	B-s1-d0
Verdünnung mit Wasser	max. 15 % Volumenprozent
Verbrauch für 2 Schichten auf feinkörnigem Untergrund	≈ 0,15 – 0,20 l/m²
Datenmessung im Durchschnitt der Farben der Kerakoll Color Collection bei +20 °C, 65 % rel. Luftf. und ohne Zugluft. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung und Saugfähigkeit des Untergrunds	

Leistungen		
HIGH-TECH		
Waschfestigkeit	ausgezeichnete Waschfestigkeit (> 10.000 Bürstenstriche) - besonders gut abwaschbar	UNI 10560
Nassabriebbeständigkeit (ISO 11998)	> Klasse 2	EN 13300
Wasserdampfdurchlässigkeit (ISO7783)	Sd 0,01 m; Klasse V1 (hoch)	ISO1062-1
Farbdeckung (weiß) (ISO6504-3)	Klasse 1 Farbdeckung 99,5% mit Ergiebigkeit 6,2 m²/l	ISO 13007-4.1.4
Glanz (ultramatt) (ISO2813)	< 3 Gloss bei 85 °	EN 13300
Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und Pilze	kein Befall	EN 15457

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- Den Behälter vor und nach Gebrauch sorgfältig verschlossen vor Frost, Sonne und Hitze geschützt aufbewahren: Die geringe Konzentration der Konservierungsstoffe kann die Haltbarkeit der Farbe beeinträchtigen
- Eine Konservierung des geöffneten Produkts ist nur in unverdünntem Zustand möglich
- Die Werkzeuge nach dem Gebrauch reinigen, indem sie mehrmals an den inneren Rand des Behälters gedrückt werden, um den Großteil des Produkts in den Behälter zurückzugeben
- Nicht unter fließendem Wasser spülen, sondern das Werkzeug in der kleinstmöglichen Menge von Wasser einweichen
- Nicht bei Temperaturen unter +5 °C und über +30 °C auftragen
- Ggf. vorhandene eingetrocknete Tropfen auf den Untergründen lassen sich leicht mit einem feuchten Schwamm entfernen
- Behälter, die leer sind oder geringfügige Spuren von getrockneten Produktresten aufweisen, sind entsprechend den lokalen Vorschriften zu entsorgen
- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- Bei quellenempfindlichen Holzarten, besonderen Verlegeuntergründen und für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39.0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Diese Informationen wurden im März 2026. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.