

# Aquastop Nanoflex

Natte d'étanchéité minérale respirante, anti-alcaline et résistante au chlore, certifiée, pour l'étanchéisation flexible à haute adhérence et durabilité de fonds avant la pose avec des mortiers-colles.



1. Sols et murs intérieurs, sols extérieurs
2. Respirante
3. Capacité de pontage de fissures à de faibles températures
4. Spéciale pour la pose avec les mortiers-colles à base de ciment de la gamme H40
5. Adaptée en rénovation
6. Rendement 30% supérieur par rapport aux systèmes bicomposants
7. Sac de 20 kg en papier muni d'une poignée
8. Technologie Nanotech à hydrophobicité totale, élasticité permanente et stabilité chimique élevée

**kerakoll**

## Domaines d'application

### → Destination d'utilisation

Imperméabilisations de balcons, terrasses, piscines, cuisines, saunas, bains turcs, douches avant la pose de revêtements en céramique, de mosaïque en pâte de verre et de pierres.

Adaptée pour les lieux humides avec classe d'exposition à l'eau A4.1, A4.2 et A4.3.

Idéal pour imperméabiliser les fondations, cages d'ascenseur, ouvrages souterrains, éléments contre terre même avec une poussée hydrostatique négative, parties de structures ou d'éléments et surfaces en béton.

Adapté sur :

Sol:

- Béton
- chapes et autonivelants à base de ciment
- Chape époxy
- chapes et enduits de sol autolissants à base de plâtre/anhydrite.
- Panneaux en fibre-plâtre pour les sols
- panneaux de béton allégé
- panneaux de construction XPS recouverts

Mur:

- enduits à base de chaux et ciment, classe PII CSIII selon la norme EN 998
- enduits allégés à base de chaux et ciment, classe PII CSII selon la norme EN 998
- enduits à base de ciment, classe PIII CSIV selon la norme EN 998
- Béton
- panneaux en plaques de plâtre cartonné H2
- panneaux en fibre-plâtre H1, GFH GFW1 et GF W2
- Blocs modulaires à base de plâtre
- panneaux de béton allégé
- panneaux de construction XPS recouverts.

Ne pas utiliser sur des supports à base de plâtre ou d'anhydrite sans l'utilisation de l'isolant de surface à base d'eau Active Prime Fix, sur des supports en métal ou en bois, sur des membranes bitumineuses, pour étanchéiser les surfaces circulables et laissées apparentes, sur des chapes allégées, sur des isolations de toiture inversée réalisées avec des panneaux isolants ou des matériaux allégés, dans les piscines et les cuves de rétention des eaux laissées apparentes, où le collage du revêtement avec H40 Extreme ou des colles réactives est requis.

## Mode d'emploi

### → Préparation des supports

Le support doit être parfaitement sec, consistant, c'est-à-dire sans parties friables ou faciles à enlever, sans traces d'huile, de graisse, de peinture ou de produit décoffrant. En présence de parties détériorées, manquantes ou de nids de gravier, il est nécessaire de les remettre en état avec des produits adaptés. Combler les éventuelles différences de planéité avec des produits de ragréage adaptés. Enlever complètement les traitements de surface tels que les cires et traces de graisse sur les supports en céramique. Les méthodes de nettoyage les plus adaptées sont le sablage, la scarification mécanique ou les lavages avec des détergents et de l'eau sous pression. Avant l'application, mouiller les supports absorbants en évitant la formation d'eau stagnante.

Imperméabiliser les joints périmétriques de dilatation et de désolidarisation des fonds avec Aquastop 120 ou Aquastop Plus 120 collé avec Aquastop Nanoflex; réaliser les pièces spéciales pour les coins extérieurs, intérieurs et pour le raccord avec des évacuations et des installations

en recoupant le ruban Aquastop 120 ou Aquastop Plus 120.

Imperméabiliser les joints structuraux avec des systèmes d'imperméabilisation adaptés.

### → Préparation

Préparer Aquastop Nanoflex dans un récipient propre en versant environ  $\frac{3}{4}$  de l'eau nécessaire. Introduire progressivement Aquastop Nanoflex dans le conteneur en gâchant le mélange avec un malaxeur opérant du bas vers le haut et à faible nombre de tours ( $\approx 400/\text{min.}$ ). Ajouter de l'eau jusqu'à l'obtention d'un mélange à la consistance désirée, homogène et sans grumeaux. La quantité d'eau figurant sur l'emballage est indicative. Il est possible d'obtenir des mélanges à consistance plus ou moins fluide en fonction de l'application à effectuer.

### → Application

Aquastop Nanoflex s'applique avec une spatule lisse sur support précédemment préparé. Appliquer la première couche en une épaisseur d'environ 1-2 mm. La couche sera serrée sur le

## Mode d'emploi

support pour obtenir une adhérence maximum au support. Après durcissement du produit et après avoir enlevé l'éventuelle condensation superficielle, appliquer la deuxième couche de Aquastop Nanoflex. Réaliser une épaisseur continue et uniforme d'environ 2-3 mm pour recouvrir totalement le support. En cas d'imperméabilisation avec Aquastop AR1, englober le treillis dans la première couche d'imperméabilisation fraîche en poussant avec la spatule. La pose successive du revêtement doit être effectuée au moins 24 heures après l'application de la dernière couche avec un

mortier-colle inorganique de la ligne H40. En cas de basses températures et d'humidité élevée, il sera nécessaire de prolonger les temps d'attente avant la pose. En cas de pluie sur le produit non parfaitement durci, vérifier attentivement qu'il est adéquat de procéder au recouvrement successif.

### → Nettoyage

Nettoyer les résidus Aquastop Nanoflex des outils avec de l'eau avant le durcissement du produit.


## Autres indications

Piscines, réservoirs, locaux souterrains et fondations en béton armé sec : effectuer un défonçage mécanique et un nettoyage adéquat des orifices entretoises puis appliquer le produit de scellement organique, neutre, à base de silane Aquastop Nanosil et rétablir la planéité avec un produit de ragréage approprié. Imperméabiliser les angles en collant le ruban Aquastop 120 ou Aquastop Plus 120 avec Aquastop Nanoflex, réalisant des pièces spéciales pour les angles extérieurs, intérieurs et pour le raccord avec des

évacuations et des installations en recoupant le ruban. Quand il n'y a pas suffisamment de place pour coller le ruban Aquastop 120 ou Aquastop Plus 120, appliquer le produit de scellement Aquastop Nanosil.

Surfaces praticables : pour la protection des surfaces non revêtues avec de la céramique et imperméabilisées avec Aquastop Nanoflex, utiliser Aquastop Traffic.

## Certifications et labels



\* Émission dans l'air intérieur. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Cahier des charges

**Imperméabilisation des joints mur-sol – Fourniture et pose de ruban en nitrile-butyle, résistant aux alcalis, imperméable et à adhérence élevée, type Aquastop 120 ou Aquastop Plus 120, à fixer avec une membrane minérale respirante, anti-alcaline et résistante au chlore, monocomposante, type Aquastop Nanoflex de Kerakoll Spa.**

**Imperméabilisation du fond – Fourniture et pose certifiée de membrane minérale respirante, anti-alcaline et résistante au chlore, flexible, à adhérence et durabilité élevées des fonds avant la pose avec des mortiers-colles de céramique et de pierres naturelles, monocomposante à rhéologie variable, type Aquastop Nanoflex de Kerakoll Spa.**

| Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll |                                                        |          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Aspect                                             | prémélangé imperméabilisant gris clair                 |          |
| Masse volumique apparente                          | 1 kg/dm³                                               |          |
| Nature minérale de l'agrégat                       | silice - carbonée cristalline                          |          |
| Conservation                                       | ≈ 12 mois dans l'emballage d'origine, en lieu sec      |          |
| Emballage                                          | sacs 20 kg munis d'une poignée                         |          |
| Eau de gâchage                                     | ≈ 5-6 l / 1 sac 20 kg                                  |          |
| Viscosité helipath                                 | ≈ 60000 mPas · sec                                     |          |
| Poids spécifique du mélange                        | ≈ 1,5 kg/dm³                                           | UNI 7121 |
| Durée pratique d'utilisation (pot life)            | ≥ 1 h                                                  |          |
| Températures d'application                         | de +5 °C à +35 °C                                      |          |
| Humidité résiduelle du support                     | ≤ 4 %                                                  |          |
| Épaisseur minimum totale                           | ≥ 2 mm                                                 |          |
| Épaisseur maximum réalisable par couche            | ≤ 1,5 mm                                               |          |
| Délai entre 1° et 2° couche                        | ≥ 6 h                                                  |          |
| Délai pour la pose du revêtement*                  | ≥ 24 h                                                 |          |
| Mise en service                                    | ≈ 7 jours / ≈ 14 jours (en cas d'immersion permanente) |          |
| Température de service                             | de -20 °C à +90 °C                                     |          |
| Consommation                                       | ≈ 1,15 kg/m² par mm d'épaisseur                        |          |

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation, absorption du support et du revêtement posé.  
(\*) Peut varier en fonction de la planéité du support et du format du carreau.


| Performances                                                 |                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Classification                                               | EC 1 plus GEV-Emicode        | Cert. GEV 2353/11.01.02 |
| HIGH-TECH                                                    |                              |                         |
| Adhérence initiale                                           | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup>        | EN 14891-A.6.2          |
| Adhérence après immersion dans de l'eau                      | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>        | EN 14891-A.6.3          |
| Adhérence après action de la chaleur                         | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup>        | EN 14891-A.6.5          |
| Adhérence après cycles de gel-dégel                          | ≥ 1 N/mm <sup>2</sup>        | EN 14891-A.6.6          |
| Adhérence après immersion dans une solution saturée en chaux | ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>      | EN 14891-A.6.9          |
| Adhérence après immersion dans l'eau chlorée                 | ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>      | EN 14891-A.6.7          |
| Étanchéité à l'eau                                           | aucune pénétration           | EN 14891-A.7            |
| Respiration (n.bre de nanopores)                             | ≥ 1 milliard/cm <sup>2</sup> | ASTM E128               |
| Crack Bridging dans des conditions standard                  | ≥ 0,75 mm                    | EN 14891-A.8.2          |
| Crack Bridging à basse température (-5 °C)                   | ≥ 0,75 mm                    | EN 14891-A.8.3          |
| Classification                                               | CM O1P                       | EN 14891                |

Mesure des caractéristiques testées à une température de +23 °C, à 50% H.R et en absence de ventilation.

## Avertissements

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur

→ en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)



Ces informations ont été mises à jour au mois de juillet 2025. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.