

Keralevel RP

Dispersionsspachtelmasse, organisch,
mineralisch, für saugende kompakte und nicht
saugende Untergründe.

Keralevel RP ermöglicht das Glätten
und Verfüllen mit hoher Haftung für das
anschließende Aufbringen von mineralischen
Spachtelmassen vor dem Verkleben von
elastischen und textilen Bodenbelägen.



1. Für den Innenbereich
2. Gebrauchsfertiges Produkt
3. Ideal für Renovierungen
4. Leicht schleifbar

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereiche

Zum Ausgleichen und Glätten von unebenen saugenden und nicht saugenden Untergründen. Vorbereitung nicht saugender Verlegeuntergründe vor der Anwendung von zementären Spachtel- und Nivelliermassen. Schichtstärken von 0 bis 1 mm.

Vor dem Einsatz folgender Produkte:

- Mineralische Spachtel- und Nivelliermassen, mineralische, organische Dispersionsklebstoffe
- Zementären Spachtel- und Nivelliermassen
- Wasserbasierende Dispersionsklebstoffe für PVC, Kautschuk, Linoleum

Untergründe:

- Mineralische Estriche, die mit Keracem Pronto, Keracem Prontoplus, Rekord Pronto und Keracem als Bindemittel oder Fertigmischung hergestellt wurden
- Zementestrichen
- Calciumsulfatestriche
- panplatten oder Parkettelemente
- Bodenflächen aus Keramik, Steinzeug, Terrazzo, Naturstein

Im Innenbereich, Bodenflächen im Privatbereich, Handel und Industrie; auf Fußbodenheizungen.

Nicht anwenden im Außenbereich; auf Untergründen, die hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind; in Bereichen, die ständiger Wasserbelastung ausgesetzt sind bzw. bei aufsteigender Feuchtigkeit. Zum Ausgleichen vor dem Verlegen von Parkett; vor der Direktverklebung mit lösemittelhaltigen Klebstoffen oder 1-K und 2-K Reaktionsklebstoffen.

Anwendungshinweise

→ Vorbereitung der Untergründe

Die Untergründe müssen kompakt, dauerhaft trocken, frei von Staub, Entschalungsmitteln, Ölen und Fetten sein und dürfen keine bröckelnden, losen oder nicht fest verankerten Teile aufweisen wie z. B. Zement- und Klebstoffreste, die entfernt werden müssen. Weiterhin müssen die Untergründe stabil, unverformbar und rissfrei sein. Der Trocknungsvorgang und der dadurch bedingte Feuchtigkeitsschwund muss bereits abgeschlossen sein. Vor dem Ausgleichen sind an allen angrenzenden und aufsteigenden Bauteilen bzw. Wänden verformbare Randdämmstreifen (Stärke 8-10 mm) zu stellen. Stark saugende Untergründe und Untergründe mit Fußbodenheizung mit Primer AD Eco grundieren. Calciumsulfatestriche nach den Hinweisen des Herstellers vorbehandeln und mit Active Prime Fix grundieren.

→ Vorbereitung

Gebrauchsfertiges Produkt. Vor Gebrauch aufrühren.

→ Anwendung

Keralevel RP wird mit einem glatten Spachtel oder Glättkelle mit einer max. Schichtstärke von 1 mm aufgetragen, dabei den angegebenen Verbrauch berücksichtigen.

→ Reinigung

Rückstände von Keralevel RP können vor dem Erhärten mit Wasser entfernt werden.

Weitere Hinweise

- Beim Verkleben von Belägen direkt auf Keralevel RP ist darauf zu achten, dass die Flächen nicht saugend sind. Alle atmungsaktiven Textilbeläge können mit den herkömmlichen wasserbasierenden Dispersionsklebstoffen verklebt werden.
- Beim Verlegen von gering diffusionsoffenen bzw. diffusionsdichten Bodenbelägen wird empfohlen, eine Glattschicht von mind. 2 mm Schichtstärke auf Keralevel RP aufzutragen und das Verkleben mit wasserbasierenden Dispersionsklebstoffen mit verlängerter Einlegezeit auszuführen.
- Neben diesen Informationen sind die Verlegehinweise der Bodenbelagshersteller ebenso zu befolgen wie die Hinweise in den technischen Datenblättern der erwähnten Produkte.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen



* Émission dans l'air intérieur. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Ausschreibungstext

Das Ausgleichen und Glätten des Untergrunds mit 1 mm Stärke erfolgt, organischen, mineralischen Spachtelmasse, wie z.B. Keralevel RP von Kerakoll Spa. Geeignet für das anschließende Auftragen von mineralischen Spachtel- und Nivelliermassen sowie organischen, mineralischen Dispersionsklebstoffen für das Verlegen von Textil-, PVC-, Kautschuk- und Linoleumbelägen. Mit einer Glättkelle auf den zuvor vorbereiteten, sauberen und dimensionsstabilen Untergrund aufbringen. Durchschnittlicher Verbrauch ca. 1,3 kg/m² pro mm.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm	
Erscheinungsbild	Beigefarbene Masse
Verpackung	Eimer mit 15 kg
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Verarbeitungstemperatur	von +10 °C bis +30 °C
Herstellbare Schichtstärken	≤ 1 mm in einem Arbeitsgang
Begehbarkeit	ca. 1 Std.
Wartezeit vor dem Verlegen	von 2 bis 3 Std.
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² pro mm Schichtstärke

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung und Saugfähigkeit des Untergrunds.

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten

→ Während des Abbindens keine Bindemittel, Zuschläge, Zusätze oder Wasser zur Mischung dazugeben

→ Niedrige Temperaturen und hohe relative Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit
- Während des Trocknungsprozesses vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftzug schützen

→ Bauwerksfugen im Untergrund müssen in vollem Umfang übernommen werden

→ Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern

→ Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Diese Informationen wurden im Januar 2023 aktualisiert. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.