Pragma Ready

Gebrauchsfertiger organischer Klebstoff mit hoher Haftfähigkeit, ohne vertikales Abrutschen und langer offener Zeit. Für Feinsteinzeug, Keramikfliesen und Natursteine.



1. Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit
2. Lösemittelfrei
3. Verwendung in Innenräumen

kerakoll

Anwendungsbereich

→ **Einsatzbereiche**
Verlegen von Keramikfliesen an Boden und Wand im Innenbereich.

Untergründe:
- **mineralische oder zementäre Estriche**
- **Zement-, Gips und Stuckgips-Putze**
- **Gipskartonwände, Gips-Wandbauplatten, Zementblöcke und Porenbeton**
- **Vorgefertigter Beton oder Ortbeton**
- **Gips und Calciumsulfat**
- **Span- und Mehrschichtholzplatten sowie ähnliches Material**

Materialien:
- **Feinsteinzeug, Platten mit geringer Dicke, Keramikfliesen, Klinker, Cotto, Glas- und Keramikmosaik - aller Arten und Formate**
- **Farb- und verformungsstabiler Naturstein, Kunststein, Marmor**
- **Dämm- und Schalldämmplatten**

Einsatzbereiche:
- **Innenbereich an Boden und Wand auch in Feuchtbereichen, wie Bädern, Duschen und Küchen**
- **Privatbereich**
- **Gewerbebereich**
- **Industriebereich**

Nicht anwenden:
- **Im Außenbereich**
- **Auf nassen oder durch aufsteigende Feuchtigkeit belasteten Untergründen**
- **In Nassräumen**
- **Mit Fliesen mit geringer Saugfähigkeit auf nicht saugenden Untergründen.**

Anwendungshinweise

→ **Vorbereitung der Untergründe**
Die Untergründe müssen eben, trocken, von Staub, Öl und Fett gereinigt sowie frei von aufsteigender Feuchtigkeit und losen Teilen sein, die nicht fest verankert sind. Ggf. vorhandene Unebenheiten sind vorher mit geeigneten Spachtelmassen auszugleichen. Für das Verlegen auf Gips oder Calciumsulfat ist keine Grundierung erforderlich. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass der Untergrund völlig trocken ist, in einer einzigen Schicht aufgebracht wurde, ohne feine Glättschichten, da diese möglicherweise nicht ausreichend fest haften und daher ungeeignet für das Verlegen sein können.

→ **Vorbereitung**
Pragma Ready ist gebrauchsfertig und erfordert keine Zubereitung. Vor dem Aufbringen empfiehlt es sich jedoch, das Produkt in der Verpackung aufzurühren, um eine gleichmäßige Konsistenz der Masse zu erhalten. Die hohe Thixotropie von Pragma Ready ermöglicht einen optimalen Einsatz an Wänden. Restmaterial kann für spätere Verwendung im verschlossenen Originalbehälter aufbewahrt werden.

→ **Anwendung**
Pragma Ready wird mit einem geeigneten Zahnspachtel direkt auf den Verlegegrund aufgetragen. Die Klebstoffmenge muss ausreichend sein, um das vollständige Benetzen der Fliesenrückseite zu gewährleisten. Das Verlegen erfolgt auf frischem Klebstoff, indem ausreichend fester Druck ausgeübt wird, um durchgehenden Kontakt mit dem Klebstoff zu gewährleisten. Keramikfliesen müssen vorher nicht angefeuchtet werden; es ist jedoch sicherzustellen, dass keine Spuren von Staub oder Schmutz vorhanden sind.
Bauwerks-, Feldbegrenzungs- und Randfugen im Untergrund sind in den Oberbelag zu übernehmen. Die geltenden örtlichen Vorschriften für die Ausführung von Dehnungsfugen einhalten.

→ **Reinigung**
Pragma Ready-Rückstände an Werkzeug und Belagsflächen werden vor dem Erhärten des Produkts mit Wasser entfernt.

Zertifizierungen und Kennzeichnungen

CE EN 12004 · D2 TE EN 12004 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

** Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm		
Art	Weiße Masse	
Verpackung	Eimer 17 kg	
Lagerfähigkeit	ca. 24 Monate nach Herstelldatum in der unbeschädigten Originalverpackung	
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern	
Schichtstärke	von 2 bis 10 mm	
Anwendungstemperatur	von +10 °C bis +35 °C	
Topfzeit bei +23 °C	≥ 45 Min.	
Offene Zeit	≥ 30 Min.	EN 12004-2
Korrigierzeit	≥ 1 Std.	
Begehbarkeit	ca. 24 Std.	
Verfugen	ca. 12 Std. an Wand / ca. 24 Std. am Boden	
Inbetriebnahme	ca. 7 Tage	
Verbrauch	ca. 1,5 - 5 kg/m²	

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds und der verlegten Materialien.

Leistungen		
Raumluftqualität (IAQ) VOC - Emissionen an flüchtigen organischen Substanzen		
Konformität	EC 1 plus GEV-Emicode	Zert. GEV 20567/11.01.02
HIGH-TECH		
Scherfestigkeit nach 14 Tagen	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
Haftfestigkeit auf Beton nach 28 Tagen	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Dauerhaftigkeitstests:		
- Scherfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
- Scherfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
- Scherfestigkeit bei erhöhter Temperatur	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Abrutschen	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Temperaturbeständigkeit	von -30 °C bis +80 °C	
Konformität	D2 TE	EN 12004

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren.

Hinweise

- → National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten
- → Bei Temperaturen über +5 °C lagern und verarbeiten. Frostempfindlich
- → Den Klebstoff nicht dazu verwenden, Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen
- → Einschieben und Eindrücken der Fliese in den frischen Klebstoff, dabei prüfen, dass sich keine Haut an der Oberfläche gebildet hat
- → Nicht anwenden im Außenbereich, in Schwimmbädern oder Nassräumen
- → Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds und Belagsmaterials können zu Unterschieden in der Verarbeitungs- und Abbindezeit des Klebstoffs führen
- → Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern
- → Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327

Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Diese Informationen wurden im Juli 2025 aktualisiert; im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com