

Aqua-Pur Basic Rapid

Wasserbasierender Grundlack mit besonders schneller Trocknung, für die Behandlung von Parkett.

Aqua-Pur Basic Rapid entwickelt eine spezielle Rheologie und ermöglicht die Verarbeitung mit besonders schneller Trocknung und Überarbeitung vor dem Oberflächen-Finish mit wasserbasierenden Lacken.



SLC
TECHNOLOGY

1. Besonders schnell trocknend und leicht zu schleifen
2. Hebt den natürlichen Farbton des Holzes hervor
3. Konformität mit der Richtlinie 2004/42/CE

Anwendungsbereich

→ Einsatzbereich:

Zur Behandlung von Parkett. Zur Verwendung direkt auf:

- herkömmlichen Holzböden
- vorgeschliffenen Holzböden
- reparaturbedürftigen Holzböden

Speziell für die Weiterbearbeitung mit folgenden Produkten:

- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HPX

Nicht anwenden im Außenbereich; auf Holzböden mit längerer oder permanenter Wasserbelastung.

Anwendungshinweise

→ Vorbereitung der Untergründe

Das Parkett abschleifen, so dass eine glatte und saubere Oberfläche entsteht, die frei von Öl, Fett, Wachs, Silicon und Altlacken ist. Aqua-Pur Flex (gemäß den Angaben des technischen Datenblatts) auftragen, um Fugen zu verfüllen, Unebenheiten auszugleichen und/oder die Saugfähigkeit der Flächen zu vereinheitlichen. Nach ca. 30 Minuten mit Durasoft System (Duragrip 220) oder Schleifgitterscheibe Carboplus SIC 220 anschleifen. Den beim Schleifen erzeugten Staub sorgfältig absaugen und ggf. vorhandene Rückstände mit dem Antistatiktuch Pulex entfernen. Danach Aqua-Pur Basic Rapid auftragen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes muss zwischen 9 % und 11 % liegen.

→ Vorbereitung

Gebrauchsfertiges Produkt. Vor Gebrauch schütteln, das Filterelement einsetzen und das Produkt in einen bereitgestellten Behälter gießen. Vor dem Verschließen des Kanisters die Filter-Verschlusskappe entfernen.

→ Anwendung

Aqua-Pur Basic Rapid mit Roller Plus auftragen, dabei einen Verbrauch von ca. 80 - 100 ml/m² berücksichtigen.

Auftrag in drei Schichten - seidiger Versiegelungseffekt: Aqua-Pur Basic Rapid auftragen; nach ca. 1 Std. mit Durasoft System (Duragrip 220) oder Schleifgitterscheibe Carboplus Sic 220 anschleifen. Den gesamten Schleifstaub sorgfältig absaugen, ggf. vorhandene Rückstände mit dem Antistatiktuch Pulex entfernen und das Oberflächen-Finish mit einem zur Weiterbearbeitung geeigneten Produkt auftragen.

→ Reinigung

Das Reinigen der Werkzeuge und Entfernen von Aqua-Pur Basic Rapid-Rückständen erfolgt vor dem Erhärten des Produkts mit Roller Clean.

Weitere Hinweise

- Vor Gebrauch das Produkt an die Raumtemperatur akklimatisieren lassen.
- Saubere Behälter und Werkzeuge verwenden.
- Jeden Kanister nach dem Öffnen so schnell wie möglich aufbrauchen.

- Um eine homogene Oberfläche zu erhalten, muss das Produkt gleichmäßig unter Einhaltung der empfohlenen Verbrauchsmenge aufgetragen werden.
- Vor dem Aufbringen von Aqua-Pur Basic Rapid stets Aqua-Pur Flex auftragen.

Ausschreibungstext

Die schnell trocknende Vorbereitung des Holzbodens vor dem Oberflächen-Finish mit hohem Schutz, Verschleißbeständigkeit und Abriebfestigkeit wird mit einem wasserbasierenden 1-K Grundlack vorgenommen, entsprechend der Richtlinie 2004/42/EG, wie z. B. Aqua-Pur Basic Rapid von Kerakoll Spa, aufzutragen mit der Walze in einer Schicht bei einem Verbrauch von ca. 80 - 100 ml/m².

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm	
Erscheinungsbild	Durchscheinende weiße Flüssigkeit
Verpackung	2,5 l Kanister
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Wartezeit vor Weiterbearbeitung	ca. 1 Std.
Verbrauch	ca. 80 - 100 ml/m² pro Schicht

Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds.

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten

→ Die Kompatibilität (Färbung, Gehalt an Ölen, Harzen und anderen Stoffen) bei unbekannten Holzarten prüfen

→ Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, sind zunächst sämtliche Rückstände vorheriger Beschichtungen zu entfernen

→ Stets das Raumklima und die Holzfeuchtigkeit prüfen
- In den ersten 3 Std. vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftzug schützen

→ Auf einer durchgehenden Fläche bzw. angrenzenden Bereichen keine unterschiedlichen Produktchargen verwenden

→ Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern

→ Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Diese Informationen wurden im Mai 2023 aktualisiert. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.