

Silo-Pur Flex

Gel zum Verfugen von Parkett.

Silo-Pur Flex bildet bei Zugabe von Holzschleifstaub eine Mischung mit verlängerter Verarbeitbarkeit und ist besonders schnell erhärtend. So wird einfaches Verfugen mit hohem Füllvermögen gesichert.



SLC
TECHNOLOGY

1. Längere Verarbeitbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Fugenmörteln
2. Besonders schnell erhärtend
3. Hohes Füllvermögen für das Verfugen ohne Schwund

kerakoll

Anwendungsbereich

- Einsatzbereich:
Verfugen und Vorbereiten von Holzböden. Zur Verwendung auf:
- herkömmlichen Holzböden
 - vorgeschliffenen Holzböden
 - reparaturbedürftigen Holzböden
 - Bambusböden

Speziell für die Weiterbearbeitung mit folgenden Produkten:

- Oil-Pur
- Aqua-Pur Basic
- Aqua-Pur Basic Rapid
- Aqua-Pur
- Aqua-Pur HP
- Aqua-Pur HPX

Nicht anwenden im Außenbereich; auf Holzböden mit längerer oder permanenter Wasserbelastung.

Anwendungshinweise

- Vorbereitung der Untergründe
Das Parkett mit Schleifmitteln der Produktlinie Duraflex Zir und Duradisc XP Zir, mit ansteigender Körnung (z. B. 36 - 60) abschleifen, um eine glatte, saubere, von Ölen, Fett, Wachs, Silikon und Altlack befreite Oberfläche zu erhalten. Vor dem Aufbringen von Silo-Pur Flex Staubrückstände gründlich absaugen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes muss zwischen 9 % und 11 % liegen.
- Vorbereitung
Gebrauchsfertiges Produkt. Silo-Pur Flex mit Holzschleifmehl, das beim Schleifen mit Schleifmitteln aus der Produktlinie Duraflex oder Duradisc mit Körnung 60 - 80 anfällt, im Verhältnis von ca. 1 : 3 - 5 vermengen, bis eine homogene Masse entsteht. Die Masse wird stärker thixotrop ausgelegt, wenn Fehlstellen und Risse mit großer Breite verfugt werden sollen, weniger thixotrop bei kleineren Rissen, bereits abgeschliffenen oder reparaturbedürftigen Böden.

- Anwendung
Silo-Pur Flex gleichmäßig mit einem flexiblen Edelstahl- oder Kunststoffspachtel auf die gesamte Oberfläche aufbringen und ohne Schichtaufbau verspachteln. Nach dem Trocknen (ca. 30 - 60 Min.) den verfugten Holzboden mit Schleifpapier der Produktlinie Duraflex Zir und Duradisc XP Zir und Duradisc 2 SIC, Körnung 100/120, gleichmäßig ganzflächig abschleifen, um den Produkt-Überschuss zu entfernen. Den beim Schleifen erzeugten Staub sorgfältig absaugen, Rückstände ggf. mit dem Antistatiktuch Pulex entfernen und anschließend die nächsten Schichten aufbringen.
- Reinigung
Rückstände von Silo-Pur Flex vor dem Erhärten mit Diluente Oil reinigen. Nach dem Erhärten kann Silo-Pur Flex mechanisch abgetragen oder mit den Verdünnern Diluente 01 aufgeweicht werden.

Weitere Hinweise

- Vor Gebrauch das Produkt an die Raumtemperatur akklimatisieren lassen.
- Saubere Behälter und Werkzeuge verwenden.
- Bei breiteren Fehlstellen und Rissen kann eine zweite Anwendung von Silo-Pur Flex erforderlich sein, die nach dem Erhärten der ersten Schicht erfolgt.

Ausschreibungstext

Das Verfugen des Holzbodens erfolgt mit einem 1-K Gel mit längerer Verarbeitbarkeit und besonders schnellem Erhärten, wie z.B. Silo-Pur Flex von Kerakoll Spa, das mit geeignetem Holzmehl vermischt und mit einem Spachtel in einer oder zwei Schichten bei einem Verbrauch von ca. 50 - 80 ml/m² aufgetragen wird.

Technische Daten gemäß Kerakoll-Qualitätsnorm	
Art	Transparentes strohgelbes Gel
Verpackung	10 l Blecheimer
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate nach Herstellungsdatum in der unbeschädigten Originalverpackung
Hinweise	Frostfrei, kühl und trocken lagern
Verarbeitungstemperatur	von +10 °C bis +30 °C
Wartezeit vor dem Schleifen	ca. 30 - 60 Min.
Verbrauch	ca. 50 - 80 g/m² pro Schicht
Datenmessung bei +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten können je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung, Saugfähigkeit des Untergrunds.	

Hinweise

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten

→ Die Kompatibilität (Färbung, Gehalt an Ölen, Harzen und anderen Stoffen) bei unbekannten Holzarten prüfen

→ Stets das Raumklima und die Holzfeuchtigkeit prüfen
- Das Produkt und seine Dämpfe sind entflammbar. Von Flammen und Funken fernhalten

→ Nicht Rauchen. Die Räumlichkeiten während und nach der Verarbeitung lüften

→ Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern

→ Für alles Weitere wenden Sie sich bitte an den Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Diese Informationen wurden im Januar 2026 aktualisiert. Im Laufe der Zeit können Ergänzungen und/oder Änderungen von KERAKOLL SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten können auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Gültigkeit und Aktualität ihrer Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der eigenen Internetseite entnommen wurden. Das technische Datenblatt ist nach unserem besten technischen Wissen und anwendungstechnischen Kenntnissen verfasst. Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests durchzuführen, um die Eignung des Produktes für die geplante Anwendung zu überprüfen.