

Geocalce Multiuso

Certificirana, univerzalna, prozračna žbukamasa za glađenje od čistog prirodnog vapna NHLigeoveziva—od 3 do 30 mm. Vodoodbojna, specifična kao masa za glađenje-žbuka za izravnavanje upijajućih površina ili sintetičkih obloga u sanaciji zgrada, prenamjeni starih pročelja, u Obnovi Povijesnih Znamenitosti. Zahvaljujući svojim svojstvima namijenjen je kao zaštita od prevrtanja tamponiranih dijelova i kao zaštita protiv probijanja ploča od kombinacije armiranog betona i opeke. Idealno za završnu obradu certificiranih sustava strukturnog ojačanja izrađenih s epoksidnom ili mineralnom matricom.

Geocalce Multiuso je geomort bijele boje, razreda otpornosti na kompresiju CS IV prema normi EN 998-1 i Razreda R1 prema normi EN 1504-3.

1. SIGURNOST I ZDRAVLJE

Prvi prozračni strukturni vapneni mortovi koji osiguravaju visoku paropropusnost u kombinaciji sa sustavima za ojačanje Kerakoll i omogućuju postizanje povećanja mehaničke otpornosti postojećih zidova radi poboljšanja strukturne sigurnosti građevine.

2. NISKI MODUL ELASTIČNOSTI

Zahvaljujući uporabi vapna NHL i geoveziva, liniju Geocalce karakterizira niski modul elastičnosti koji stvara savršenu ravnotežu s mehaničkim otporima tipičnima za zidove svih vrsta.

3. KULTURA I TRADICIJA

Proizvodi iz linije Geocalce ispunjavaju zahtjeve za radove obnove na povijesnim građevinama koje postavlja talijansko tijelo za očuvanje prirodne i arhitektonske baštine (Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici).



Rating 5

- ✓ Pollution Reduced
- ✓ Bacteriostatic
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ Recycled Regional Mineral ≥ 30%

Prirodni elementi



Prirodno Čisto Vapno NHL 3.5,
Certificirano



Mineralno geovezivo



Oprani Silikatni Fini Pijesak iz
Riječnog Korita (0,1-0,5 mm)



Oprani Silikatni Pijesak Riječnog
korita (0,1-1 mm)



Odabrani Dolomitski Vapnenac
(0-1,4 mm)



Fini od Čistog Bijelog Mramora iz
Carrare (0-0,2 mm)

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

Geocalce Multiuso je univerzalni gotovi geomort prikladan za zaglađivanje, niveliranje i ožbukavanje svih vrsta upijajućih i neupijajućih podloga u debljinama pojedinačnog sloja od 3 do 30 mm. Strojno i ručno nanošenje. Unutra, vani. Geocalce Multiuso prikladan je za zaglađivanje i žbukanje pri obnovi povijesnih građevina, gdje njegovi sastojci strogo prirodnog porijekla jamče pridržavanje temeljnih parametara poroznosti, higroskopičnosti i prozračnosti.

Geocalce Multiuso naročito je prikladan kao završna debljinska žbuka ili masa za zaglađivanje na certificiranim sustavima strukturnog ojačanja Kerakoll. Geocalce Multiuso idealan je za izvođenje zaštitnih sustava za ploče od kombinacije armiranog betona i opeke s problemima probijanja i za zidove od opeke s problemima prevrtanja, uz uporabu mreže od vlakana bazalta Geo Grid 120 ili mreže od vlakana bazalta i nehrđajućeg čelika Geosteel Grid 200 ili mreže od staklenih vlakana otpornih na lužine i aramidnih vlakana Rinforzo ARV 100.

Geocalce Multiuso idealan je za glađenje:

- žbuke, betoni, gips kartonske ploče
- stare sintetičke obloge
- mozaici i pločice
- premazi i boje
- kvadriranje prostora, niša i parapeta

Geocalce Multiuso idealan je za niveliranje:

- Debljine od 3 do 30 mm
- opeke, toplinskih blokova, armiranog betona, starih zidova
- djelomičnog obnavljanja žbuke

Geocalce Multiuso idealan je za rekonstrukciju:

- novi i povijesni zidovi
- popravak oštećenja, fugiranje pukotina, vršenje spajanja-odvajanja na zidovima
- pričvršćivanje pragova, popravak stuba
- pričvršćivanje crjepova, sljemena i dimnjaka

Ne koristiti na podlogama od gipsa ili anhidrita, na plastičnim, drvenim ili metalnim materijalima; podlogama podložnima riziku od pomicanja, na podlogama podložnim kapilarnoj vlazi.

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Podloga mora biti kompaktna i čista, bez prašine, plijesni ili dijelova koji se odvajaju. Površine je potrebno očistiti hidro-pjeskarenjem ili pjeskarenjem do postizanja površinske hrapavosti koja odgovara stupnju 5 kompleta za provjeru pripreme podloga od armiranog betona ili zidanih podloga. Nakon toga slijedi hidro-pranje pod tlakom kako bi se u potpunosti uklonili ostaci prethodnih radova koji bi mogli otežati prijanjanje. Ukloniti slabo postojanu posteljicu morta između klesanih kamena zidova. Koristiti Geocalce F Antisismico ili Geocalce G Antisismico tehnikom zapunjavanja ili prošivom kako bi izradili nedostajuće dijelove zida radi postizanja ravnog izgleda. Upijajuće podloge potrebno je namočiti dok ne prestanu izlaziti mjehurići, kako bi se dobila zasićena podloga ali bez prisutnosti lokvica na površini. Neupijajuće podloge moraju biti suhe.

→ Priprema i nanošenje

Geocalce Multiuso priprema se miješanjem 1 vreće od 25 kg s čistom vodom u količini navedenoj na pakiranju na način da se voda ulije u čistu posudu i postepeno se dodaje prah. Miješa se brzo ručno ili miješalicom niskih okretaja dok ne dobijemo tekući mort koji je homogen i bez grudica. Smjesa se dobiva ulijevajući u miješalicu najprije čistu vodu i nakon toga dodaje sav prah odjednom. Sačekati da proizvod dostigne pravu gustoću tijekom miješanja. U početku (1-2 minute) proizvod je naizgled suh; u ovoj fazi ne dodavati vodu. Miješati neprekidno oko 4-5 minuta dok ne dobijemo homogenu smjesu, mekanu i bez grudica. Iskoristiti sav pripremljeni proizvod bez korištenja kod slijedećeg miješanja. Geocalce Multiuso, zahvaljujući svojoj posebnoj plastičnosti tipičnoj za najbolje prirodno vapno, idealna je za strojnu primjenu. Preporučuje se korištenje pumpe s kontinuiranim ciklusom opremljene statorom koji odgovara maksimalnoj granulaciji proizvoda (1,4 mm) ili pumpe za indirektno miješanje. Pripremiti podlogu izrađujući, ukoliko je potrebno, fragmentirano punjenje kako bi ujednačili podlogu. Nakon toga prelazi se na namakanje dok ne prestanu izlaziti mjehurići, kako bi se dobila zasićena podloga ali bez prisutnosti vode na površini.

Geocalce Multiuso kao klasična žbuka nanosi se ručno žlicom ili strojno; kao masa za zaglađivanje ili niveliranje nanosi se američkom lopaticom na pripremljenu i navlaženu podlogu, primjenjujući energični pritisak kod prvog nanošenja i obradu spužvom ili zaglađivanje kod završnog nanosa.

→ Zaštitni sustavi za ploče od kombinacije armiranog betona i opeke s problemima probijanja i za zidove od opeke s problemima prevrtanja

Priprema podloge: Prethodno potpuno ukloniti premaze i provjeriti stanje postojeće žbuke. Ako žbuka dobro prijanja na podlogu, očistite podlogu otklanjajući prašinu, masti, ulja i druga onečišćenja koja bi mogla spriječiti prijanjanje sustava zaštite.

Rašireno ojačanje male debljine izvodi se u sljedećim fazama:

- a) nanošenje prvog sloja Geocalce Multiuso, debljine oko 3 –5 mm;
- b) dok je mort još svjež postavlja se mreža od vlakana bazalta Geo Grid 120 ili mreža od vlakana bazalta i nehrđajućeg čelika Geosteel Grid 200 ili mreža od staklenih vlakana otpornih na lužine i aramidnih vlakana Rinforzo ARV 100, pazeci da se mreža potpuno impregnira i da se izbjegne nastanak praznina ili zračnih mjehura koji bi mogli oslabiti prijanjanje mreže na matricu ili podlogu;
- c) eventualna ugradnja sustava za spajanje na suho pomoću spiralnih šipki od nehrđajućeg čelika Steel Dryfix;
- d) nanošenje drugog sloja Geocalce Multiuso, debljine oko 3 –5 mm, kako bi se potpuno obuhvatila mreža za ojačanje i zatvorile eventualne praznine;
- e) eventualno ponavljanje koraka (a) i (b) za sve sljedeće slojeve ojačanja predviđene projektom.

→ Čišćenje

Geocalce Multiuso prirodni je proizvod, alat se čisti samo vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

Certifikati i oznake



Stavka troškovnika

Za vodoodbojno žbukanje-zaglađivanje u bijeloj boji izuzetno visoke prozračnosti, za vanjske i unutarnje zidove s mortom na bazi čistog prirodnog vapna NHL 3.5 i geoveziva te inertnih materijala od silikatnog pijeska i dolomitnog vapnenca granulometrijske krivulje 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating 5 (poput Geocalce Multiuso). Tražene značajke, dobivene isključivo korištenjem sirovina strogo prirodnog podrijetla, osigurat će visoku prozračnost žbuke-mase za glađenje (koeficijenta otpornosti na vodenu paru μ 13), prirodnu termičku provodljivost (jednaku 0,54 W/m K)). Prirodna žbuka-masa za glađenje mora zadovoljiti zahtjeve norme EN 998/1 – GP / CS IV / W1 i EN 1504/3, adhezije ≥ 1 N/mm², reakcije na vatru razreda A1. Debljina žbuke-mase za zaglađivanje ne smije biti veća od 30 mm u jednom nanosu. Nanošenje će biti izvedeno ručno ili strojno. Potrošnja: kao žbuka ≈ 13 kg/m² po cm debljine sloja, za masu za glađenje $\approx 1,3$ kg/m² po mm debljine.

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll		
Izgled	prah	
Mineraloška priroda agregata	karbonatno - silikatna	
Granulometrijski interval	0 – 1,4 mm	
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju; zaštititi od vlage	
Pakiranje	vreće od 25 kg	
Voda za smjesu	$\approx 5,3$ l / 1 vreća 5 kg	
Gustoća svježeg morta	≈ 1730 kg/m ³	EN 1015-6
Gustoća osušenog i stvrdnutog morta	≈ 1300 kg/m ³	EN 1015-10
Granične temperatura uporabe	od +5 °C do +35 °C	
Minimalna debljina	≥ 3 mm	
Maksimalna debljina po sloju	≈ 30 mm	
Potrošnja:		
- kao žbuka	≈ 13 kg/m ² po cm debljine sloja	
- kao masa za glađenje	$\approx 1,3$ kg/m ² po mm debljine	

Snimanje podataka pri temperaturi +20 ± 2 °C, 65 ± 5% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu

Performanse			
Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima (IAQ) VOC - Ispuštanja organskih hlapljivih tvari			
Sukladnost	EC 1 plus GEV-Emicode		Cert. GEV 7829/11.01.02
Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru (IAQ) ACTIVE - Razrjeđivanje unutarnjih zagađivača *			
	Protok	Razrjeđivanje	
Toluen	234 µg m²/h	+57%	metoda JRC-a
Pinen	137 µg m²/h	test nije uspio	metoda JRC-a
Formaldehid	3886 µg m²/h	+25%	metoda JRC-a
Ugljični dioksid (CO ₂)	135 mg m²/h	+93%	metoda JRC-a
Vlažnost (vlažni zrak)	26 mg m²/h	+21%	metoda JRC-a
HIGH-TECH			
Obilježja performansi	Metoda ispitivanja	Traženi zahtjevi EN 998-1	Performanse
Otpornost na kompresiju nakon 28 dana	EN 1015-11	referentni razred	CS IV
Prianjanje na opeci nakon 28 dana	EN 1015-12	nikakva	> 1 N/mm²
Kapilarno upijanje vode	EN 1015-18	kategorije	W1
koeficijent propusnosti na vodenu paru (µ)	EN 1015-19	deklarirana vrijednost	≤ 13
Toplinska provodljivost (λ _{10, dry,mat})	EN 1745	tabularna vrijednost	0,54 W/(m K)
Trajnost (na zamrzavanje - odmrzavanje)	EN 998-1		procjena temeljena na odredbama važećih na mjestu gdje je predviđena namjena morta
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklasa	A1
	Metoda ispitivanja	Traženi zahtjevi EN 1504-3 razreda R1	Performanse u uvjetima PCC
Otpornost na kompresiju nakon 28 dana	EN 12190	≥ 10 N/mm²	> 10 N/mm²
Otporno na vuču kod savijanja nakon 28 dana	EN 196-1	nikakva	> 4 N/mm²
Specifična veza prianjanja nakon 28 dana	EN 1542	≥ 0,8 N/mm²	> 1 N/mm²
Toplinska kompatibilnost na cikluse zamrzavanja-odmrzavanja solima za odmrzavanje	EN 13687-1	vizualni pregled	prevaziđeno
Sadržaj iona klorida (određen na proizvodu u prahu)	EN 1015-17	≤ 0,05%	≤ 0,05%
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklasa	A1
	Metoda ispitivanja	Tražene odredbe	Performanse
Poroznost	WTA 2-2-91/D	nikakva	≥ 40%
Adhezija na opeci	EN 1015-12	nikakva	> 1 N/mm²

Snimanje podataka pri temperaturi +20 ± 2 °C, 65 ± 5% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.
* Testiranja izvršena metodom JRC – Joint Research Centre – Europe Commission, Ispra (VA) – za mjerenje onečišćujućih tvari u unutarnjim prostorima (Projekt Indoortron). Protok i brzina u odnosu na standardni obični građevinski mort (1,5 cm).

Napomene

- Proizvod za profesionalnu upotrebu

→ pridržavati se eventualnih nacionalnih normi

→ držati materijal skladišten u prostorima zaštićen od ljetne vrućine i zimske hladnoće

→ zaštititi površine od strujanja zraka

→ u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci o Rating-u odnose se na GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u prosincu 2024. (ref. GBR Data Report – 12.24); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.