

Primer Uni

Univerzalni promotor adhezije za učvršćivanje mortova i žbuka.

Primer Uni je kompatibilan s upijajućim i neupijajućim podlogama, konsolidira, učvršćuje i poboljšava adheziju mortova, žbuka i masa za glađenje.



1. Visoka tečnost, visoka moć učvršćivanja i impregnacije
2. Prikladan za upijajuće i neupijajuće podloge
3. Brzo sušenje
4. Konsolidira nekonzistentne, mrvljive i mekane podloge
5. Fiksira površinsko mrvljenje žbuka i zidova
6. Smanjuje i regulira upijanje poroznih podloga
7. Neutralizacija ekspanzivne reakcije podloga na bazi gipsa i anhidrita u kontaktu s mortovima, žbukama i masama za glađenje

Područja primjene

→ Upute za uporabu:

- Priprema upijajućih ili neupijajućih podloga za poboljšanje njihove adhezije na podlogu.
- Priprema betonskih podloga za poboljšanje adhezije između starih i novih mlazova
- Reguliranje upijanja vrlo poroznih podloga.
- Učvršćivanje i konsolidacija prašnjavih podloga i podloga s površinskom prašinom.
- Izolator za neutralizaciju ekspanzivne reakcije podloga na bazi gipsa i anhidrita u kontaktu s mineralnim mortovima.
- Vanjska i unutarnja upotreba.

Proizvodi za naknadno polaganje

- mineralni mortovi
- žbuke od cementa i na bazi gipsa
- mase za glađenje i nivelirajuće mase

Podloge:

- podovi od glatkog brušenog betona
- žbuke od cementa i na bazi gipsa
- predgotovljeni betonski proizvodi i izrađeni na gradilištu
- ploče od drvenih dasaka
- regips i gipsane ploče
- metalni podovi na krutim podlogama
- premazi

Upute za uporabu

→ Priprema podloga

Prije nanošenja proizvoda Primer Uni potrebno je:

- očistiti površinu od prašine, ulja i masti;
- provjerite odsutnost kapilarne vlage;
- uklonite dijelove koji se mrve i odvajaju ili koji nisu adekvatno učvršćeni;
- uklonite površinsko znojenje (bleeding) brušenjem.

Upijajuće podloge moraju biti kompaktne, bez znojenja i bez prašnjavosti.

Žbuke na bazi gipsa moraju imati zaostalu vlagu veću ili jednaku 1 %.

→ Priprema

Primer Uni je spreman za upotrebu, kratko protresite da se proizvod homogenizira.

Primer Uni se može razrijediti, pripremiti u kanti potrebnu količinu vode za razrjeđivanje, dodati Primer Uni poštivajući naveden omjer i prije upotrebe kratko promiješati.

- Nanošenje na neupijajuće podloge: koristiti proizvod kakav jest.
- Nanošenje kao površinski izolator kako bi se neutralizirala ekspanzivna kemijska reakcija žbuka i estriha na bazi gipsa ili anhidrita koji su kompaktni: koristiti proizvod kakav jest.

- U prisutnosti podloga na bazi gipsa ili

anhidrita s površinskim mrvljenjem, nanosite proizvod razrijeđen do omjera 1:3 čistom vodom kako biste poboljšali prodiranje i nakon potpunog sušenja nanosite drugi sloj proizvoda kakav jest.

- U prisutnosti kompaktnih i malo upijajućih podloga bilo koje vrste nanosite proizvod kakav jest ili razrijeđen do omjera 1:2 čistom vodom.

- Radi smanjivanja i uređivanja upijanja vode ili fiksiranja prašine, nanosite proizvod razrijeđen do omjera 1:4 čistom vodom.

→ Primjena

Primer Uni se nanosi valjkom ili kistom ravnomjerno rasporedivši po cijeloj površini, ponoviti radnju križanjem smjera nanošenja. Nastavite na taj način do potpunog prekrivanja podloge.

Prije naknadnog polaganja, pričekajte da se film potpuno stvrdne (oko 30 – 60 minuta na +23 °C 50 % relativne vlage).

→ Čišćenje

Čišćenje strojeva i alata do ostataka Primer Uni vrši se vodom prije stvrdnjavanja proizvoda.

Stavka troškovnika

Nabavka i ugradnja konsolidirajućeg, univerzalnog promotora adhezije za mortove i žbuke, kao što je Primer Uni tvrtke Kerakoll, za pripremu neupijajućih i upijajućih podloga u svrhu poboljšanja adhezije; reguliranja upijanja vrlo poroznih podloga; učvršćivanje i konsolidacija prašnjavih podloga i podloga s površinskom prašinom, nanošenjem valjkom, kistom ili prskanjem.

Certifikati i oznake



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tehnički Podaci prema Normama Kvalitete Kerakoll		
Izgled	zelena tekućina	
Čuvanje	≈ 12 mjeseci od datuma proizvodnje u originalnom i neoštećenom pakiranju	
Napomene	zaštititi od mraza, izbjegavati direktno izlaganje suncu i izvorima topline	
Pakiranje	kante 5 kg - Kante 25 kg	
Specifična težina	≈ 1,01 kg/dm³	
Viskoznost	≈ 60 mPa · s, rotor 2 RPM 100	Brookfieldova metoda
pH	≈ 7,5	
Granične temperature uporabe	od +5 °C do +35 °C	
Vrijeme čekanja za polaganje	od ≈ 30 – 60 min. do 24 h	
Potrošnja	≈ 0,1 – 0,2 kg/m²	

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu: temperatura, ventilacija, upojnost podloge i materijala koji se postavlja.

Performanse

Kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima (IAQ) VOC - Ispuštanja organskih hlapljivih tvari


Sukladnost	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 17485/11.01.02
HIGH-TECH		
Adhezija na betonu nakon 7 dana	≥ 3,0 N/mm²	
Otpornost na vuču na ne upijajućoj podlozi:		
- nakon 24 sata	≥ 2,0 N/mm²	
- nakon 7 dana	≥ 2,5 N/mm²	

Snimanje podataka pri temperaturi +23 °C, 50% relativne vlage, bez provjetravanja. Mogu se mijenjati zavisno o specifičnim uvjetima na gradilištu.

Napomene

- Pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- temperatura primjene od +5 °C do +35 °C
- uvjeriti se je li podloga za polaganje potpuno čista, suha i kompaktna
- poštivati navedena područja primjene
- ne dodavati veziva, pijesak ili aditive
- u slučaju ispiranja ili zbog mehaničkog uklanjanja ponovo nanijeti proizvod

- ne nanositi na podloge vrlo podložne izobličenju ili termičkim dilatacijama
- u slučaju potrebe zatražiti sigurnosnu listu proizvoda
- sve što nije predviđeno savjetovati se sa Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Navedene informacije ažurirane su u mjesecu listopadu 2023.; napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili izmjenama tijekom vremena od tvrtke KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, posjetite web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su upute općeg karaktera koje ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.