

Geocalce Multiuso

Univerzalna dišuća masa za gletovanje-žbuka sa certifikatom od čistog prirodnog kreča NHL i geoveziva - od 3 do 30 mm. Hidrofobni proizvod specifičan kao žbukamasa za gletovanje za ravnanje upijajućih površina ili sintetičkih obloga pri sanaciji građevina, pri obnavljanju starinskih fasada i Istorijskoj obnovi znamenitosti. Zahvaljujući svojim svojstvima, specifičan je kao zaštita protiv prevrtanja ispuna i zaštita protiv odvajanja za međuspratne konstrukcije od šupljih ploča. Idealna za dovršenje certifikovanih sistema strukturnog jačanja izvedenih sa epoksidnom ili mineralnom matricom.

Geocalce Multiuso je geomalter bele boje, klase otpornosti na kompresiju CS IV prema en 998-1 i Klase R1 prema en 1504-3.

1. ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Prvi strukturni krečni malteri, dišući, koji obezbeđuju visoku paropropusnost u kombinaciji sa sistemima ojačanja kompanije Kerakoll i omogućavaju povećanje mehaničke otpornosti postojećeg zida kako bi se poboljšala strukturna bezbednost objekata.

2. NISKI MODUL ELASTIČNOSTI

Zahvaljujući upotrebi kreča NHL i geoveziva, liniju Geocalce karakteriše nizak modul elastičnosti koji stvara savršenu ravnotežu sa karakterističnim otporima tipičnim za sve vrste zidova.

3. KULTURA I TRADICIJA

Linija Geocalce poštuje i zadovoljava zahteve za objekte koji su podvrgnuti Istorijskoj Obnovi, a zaštićeni su od strane Uprave za zaštitu životne sredine i arhitektonskog nasleđa.



Rating 5

- ✓ Pollution Reduced
- ✓ Bacteriostatic
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ Recycled Regional Mineral ≥ 30%

Prirodni elementi

	Čisti prirodni kreč NHL 3.5 sa certifikatom		Oprani silicijumski pesak iz rečnog kamenoloma (0,1-1 mm)
	Mineralno geovezivo		Odabrani dolomitski krečnjak (0-1,4 mm)
	Oprani sitni silicijumski pesak iz rečnog kamenoloma (0,1-0,5 mm)		Fino od čistog belog mermera iz Karare (0-0,2 mm)

Područja primene

→ Namena:

Geocalce Multiuso je univerzalni geomalter spreman za upotrebu pogodan za gletovanje, ravnanje i žbukiranje svih vrsta upijajućih i neupijajućih podloga debljine od 3 do 30 mm po jednom sloju. Može se nanositi ručno ili mašinski. Unutrašnji i spoljašnji.

Geocalce Multiuso je pogodan za gletovanje i malterisanje u Istorijskoj Obnovi gde striktno prirodno poreklo njegovih komponenti obezbeđuje usklađenost sa osnovnim potrebnim parametrima poroznosti, higroskopnosti i transpiracije.

Geocalce Multiuso je posebno pogodan kao žbuka ili masa za gletovanje za završnicu određene debljine na sertifikovanim sistemima strukturnog ojačanja kompanije Kerakoll. Geocalce Multiuso je idealan za realizaciju sistema zaštite za međuspratne konstrukcije od šupljih ploča sa problemima odvajanja i za zidove od opeke sa problemima prevrtanja, u kombinaciji sa mrežom od bazaltnih vlakana Geo Grid 120 ili mrežom od bazaltnih vlakana i nerđajućeg čelika Geosteel Grid 200 ili mrežom od staklenih vlakana AR i aramida Rinforzo ARV 100.

Geocalce Multiuso je idealan za gletovanje:

- žbuka, betona, gips-kartona
- starih sintetičkih obloga
- mozaika i pločica
- lakova i boja
- gipsovanje prostorija, niša i parapeta

Geocalce Multiuso je idealan za izravnavanje:

- debljina od 3 do 30 mm
- opeke, termo blokova, betona, starih zidova
- delimična sanacija žbuke

Geocalce Multiuso je idealan za rekonstrukciju:

- novih i starinskih zidova
- saniranje pukotina, štukiranje otvora, izvođenje uklanjanja i ponovne izgradnje („scuci-cuci”)
- fiksiranje pragova, popravka stepenika
- fiksiranje crepova, grebena i dimnjaka

Ne koristiti na podlogama od gipsa ili anhidrita, na plastičnim materijalima, drvetu ili metalima; na podlogama sa rizikom od pomeranja, na podlogama sa prodorom vlage.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga

Podloga mora biti kompaktna i čista, bez prašine, buđi ili pričvršćenih delova. Izvršiti čišćenje površina peskarenjem ili hidropeskarenjem dok se ne postigne hrapavost površine jednaka stepenu 5 seta za ispitivanje pripreme armiranobetonskih podloga i zidova. Naknadno pranje vodom pod pritiskom radi potpunog uklanjanja ostataka prethodne obrade koji mogu uticati na prijanjanje. Uklonite neujednačeni malter za polaganje između segmenata zida. Koristiti Geocalce F Antisismico ili Geocalce G Antisismico sa tehnikom rekonstrukcije i/ili uklanjanja i ponovne izgradnje („scuci-cuci“) za rekonstrukciju nedostajućih delova zida radi poravnanja zida. Upijajuće podloge moraju biti nakvašene do zasićenja dok se ne dobije zasićena podloga, ali bez vode na površini. Neupijajuće podloge moraju da budu suve.

→ Priprema i primena

Geocalce Multiuso se priprema mešanjem 1 vreće od 25 kg sa čistom vodom u količini naznačenoj na pakovanju, smesa se dobija tako što se voda sipa u čistu posudu, a prah se postepeno dodaje. Brzo mešati ručno ili mehaničkim mikserom pri maloj brzini dok se ne dobije homogen malter bez grudvica. Smesa u mešalici za beton sa bubnjem se dobija tako što se voda prvo sipa u čistu mešalicu za beton, a zatim se sav prah doda u jedan rastvor. Sačekati da proizvod dobije odgovarajuću konzistenciju tokom mešanja. U početku (1-2 minuta) proizvod izgleda suvo; u ovoj fazi ne dodavati vodu. Mešati bez prestanka 4-5 minuta dok se ne dobije homogena, mekana konzistencija, bez grudvica. Iskoristiti sav pripremljeni proizvod i ne koristiti ga u narednom mešanju. Geocalce Multiuso, zahvaljujući svojoj posebnoj plastičnosti tipičnoj za najbolji prirodni kreč, idealan je za primenu sa mašinom za žbukiranje. Preporučuje se upotreba pumpe kontinuiranog ciklusa opremljene statorom pogodnim za maksimalnu granulaciju proizvoda (1,4 mm) ili indirektno pumpe za mešanje. Pripremiti podlogu tako što će se, ako je potrebno, izvesti rekonstrukcija da bi se ujednačile podloge. Zatim nastaviti sa

kvašenjem do zasićenja, sve dok se ne dobije zasićena podloga, ali bez vode na površini. Geocalce Multiuso se nanosi ručno mistrijom ili mašinski kao tradicionalna žbuka; kao masa za gletovanje ili masa za nivelisanje, nanosi se američkom špahtlom na pripremljenu i nakvašenu podlogu, snažno pritiskajući u prvom sloju i nanoseći sunderom ili zaglađujući u završnom sloju.

- Sistemi zaštite za međuspratne konstrukcije od šupljih ploča sa problemima odvajanja i za zidove od opeke sa problemima prevrtanja
- Priprema podloge: Prvo potpuno ukloniti boju i proveriti stanje postojeće žbuke. U prisustvu žbuke koja dobro prijanja na podlogu, pristupiti čišćenju podloge kako bi se uklonila prašina, masnoća, ulja i drugi zagađivači koji mogu ugroziti prijanjanje sistema za prevenciju. Realizacija difuznog ojačanja male debljine izvodiće se u sledećim fazama:
- a) nanošenje prvog sloja Geocalce Multiuso, debljine oko 3 - 5 mm;
 - b) sa još svežim malterom, pristupiti polaganju mreže od bazaltnih vlakana Geo Grid 120 ili mreže od bazaltnih vlakana i nerđajućeg čelika Geosteel Grid 200 ili mreže od staklenih vlakana AR i aramida Rinforzo ARV 100, vodeći računa o tome da se obezbedi potpuna impregnacija mreže i izbegne stvaranje mogućih praznina ili vazdušnih mehurića koji bi mogli da ugroze prijanjanje mreže na matricu ili podlogu;
 - c) moguće umetanje sistema za spajanje na suvo realizovanih sa spiralnim šipkama od nerđajućeg čelika Steel Dryfix;
 - d) izvođenje drugog sloja Geocalce Multiuso, debljine oko 3 - 5 mm, kako bi se u potpunosti ugradila mreža za ojačanje i zatvorile praznine ispod, ako postoje;
 - e) moguće ponavljanje faza (a) i (b) za sve naredne slojeve ojačanja predviđene projektom.

→ Čišćenje

Geocalce Multiuso je prirodan proizvod, alat se čisti samo vodom pre nego što se proizvod stvrdne.

Certifikati i oznake



Stavka tehničkih specifikacija

Realizacija hidrofbne žbuke-mase za gletovanje bele boje sa veoma visokom transpiracijom za unutrašnje i spoljne zidove sa malterom na bazi čistog prirodnog kreča NHL 3.5 i geoveziva, inertnih masa od silicijumskog peska i dolomitskog krečnjaka u granulometrijskoj krivi 0 - 1,4 mm, GreenBuilding Rating 5 (tip Geocalce Multiuso). Zahtevane karakteristike, dobijene isključivo upotrebom sirovina strogo prirodnog porekla, garantovaće veoma visoku transpiraciju žbuke-mase za gletovanje (koeficijent otpornosti na vodu μ 13), prirodnu toplotnu provodljivost (jednaku 0,54 W/ (m K)). Prirodna žbuka-masa za gletovanje takođe mora da ispunjava zahteve standarda EN 998/1 – GP/ CS IV / W1 i EN 1504/3, prijanjanje ≥ 1 N/mm², reakcija na vatru klasa A1. Žbuka-masa za gletovanje će imati debljinu najviše 30 mm po sloju. Nanošenje se vrši ručno ili mašinom za žbukiranje. Korisnost: kao žbuka ≈ 13 kg/m² po cm debljine, kao masa za gletovanje $\approx 1,3$ kg/m² po mm debljine.

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll		
Izgled	prah	
Minerološka priroda agregata	silikatno-karbonatna	
Granulometrički interval	0 – 1,4 mm	
Skladištenje	≈ 12 meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži; zaštititi od vlage	
Ambalaža	vreća 25 kg	
Voda za smesu	≈ 5,3 l / 1 vreća 25 kg	
Prividna gustina svežeg maltera	≈ 1730 kg/m ³	EN 1015-6
Prividna gustina osušenog stvrdnutog maltera	≈ 1300 kg/m ³	EN 1015-10
Granične temperature primene	od +5 °C do +35 °C	
Minimalna debljina	≥ 3 mm	
Maksimalna debljina po sloju	≈ 30 mm	
Korisnost:		
- kao žbuka	≈ 13 kg/m ² po cm debljine	
- kao masa za gletovanje	≈ 1,3 kg/m ² po mm debljine	

Registrowanie podataka na temperaturi +20 $\pm$ 2 °C, relativnoj vlažnosti od 65 $\pm$ 5% i bez ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu

Performanse			
Kvalitet vazduha u enterijeru (IAQ) VOC - Emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC)			
Usklađenost	EC 1 plus GEV-Emicode		Sert. GEV 7829/11.01.02
Kvalitet vazduha u enterijeru (IAQ) ACTIVE - Razređivanje zagađivača u zatvorenom prostoru *			
	Protok	Razređivanje	
Toluen	234 µg m²/h	+57%	metoda JRC
Pinen	137 µg m²/h	otpornost na kompresiju na 28 dana	metoda JRC
Formaldehid	3886 µg m²/h	+25%	metoda JRC
Ugljen dioksid (CO ₂)	135 mg m²/h	+93%	metoda JRC
Vlažnost (vlažan vazduh)	26 mg m²/h	+21%	metoda JRC
HIGH-TECH			
Karakteristika performanse	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 998-1	Performanse
Otpornost na kompresiju na 28 dana	EN 1015-11	referentna klasa	CS IV
Prianjanje na cigluna 28 dana	EN 1015-12	ne postoji	> 1 N/mm²
Apsorpcija vode na osnovu kapilarnosti	EN 1015-18	kategorije	W1
Koeficijent propusnosti na vodenu paru(µ)	EN 1015-19	deklarisana vrednost	≤ 13
Toplotna provodljivost (λ _{10, dry,mat})	EN 1745	tabelarna vrednost	0,54 W/(m K)
Trajnost (pri smrzavanju i odmrzavanju)	EN 998-1		procena na osnovu odredaba koje važe na mestu predviđene upotrebe maltera
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklasa	A1
	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-3 klasa R1	Performanse u uslovima PCC
Otpornost na kompresiju na 28 dana	EN 12190	≥ 10 N/mm²	> 10 N/mm²
Otpornost na vuču pri savijanju na 28 dana	EN 196-1	ne postoji	> 4 N/mm²
Veza prianjanja na 28 dana	EN 1542	≥ 0,8 N/mm²	> 1 N/mm²
Termička kompatibilnost za cikluse smrzavanja i odmrzavanja sa solima za odmrzavanje	EN 13687-1	vizuelna inspekcija	prevaziđena specifikacija
Sadržaj hloridnih jona (određen na proizvodu u prahu)	EN 1015-17	≤ 0,05%	≤ 0,05%
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklasa	A1
	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe	Performanse
Poroznost	WTA 2-2-91/D	ne postoji	≥ 40%
Prianjanje na ciglu	EN 1015-12	ne postoji	> 1 N/mm²

Registrowanie podataka na temperaturi +20 ± 2 °C, relativnoj vlažnosti od 65 ± 5% i bez ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.
* Ispitivanja sprovedena prema JRC metodi - Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre) - Evropska komisija, Ispra (VA) - za merenje smanjenja zagađivača u zatvorenim sredinama (projekat Indoortron). Protok i brzina u poređenju sa standardnim uobičajenim građevinskim malterom (1,5 cm).

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene

→ pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa

→ čuvati materijal uskladišten na mestima
zaštićenim od letnjih vrućina ili zimske hladnoće

→ zaštititi površine od promaje
- ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list

→ za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll
Worldwide Global Service +39 0536.811.516 –
globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u decembru 2024. god.(ref. GBR Data Report – 12.24); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.