

Geolite 10

Mineralni geomalter na bazi geoveziva za monolitne popravke armiranog betona. Tiksotropan, brzovezujući - 10 min.

Geolite 10 je tiksotropični geomalter za pasivizaciju, popravku, gletovanje i zaštitu armirano betonskih konstrukcija, sidrenje i fiksiranje metalnih elemenata. Specifičan za intervencije sa korpom, pri niskim temperaturama i kada postoji potreba za brzom upotrebom.



1. Tiksotropičan, u klasi R4
2. Brzo vezivanje za 10 min.
3. Debljina od 2 do 40 mm u jednom sloju
4. Na bazi geoveziva
5. Za monolitne popravke, prirodno stabilne
6. Prilagodljiva vremena vezivanja
7. Npropustan za vodu
8. Mogućnost farbanja nakon 4 sata

kerakoll

Područja primene

→ Namena:

- Pasivizacija, lokalizovana i uopštena popravka, gletovanje i monolitna zaštita armirano betonskih konstrukcija bilo koje prirode i veličine
- Specifičan za intervencije sa korpom, pri niskim temperaturama, kada postoji potreba za brzom upotrebom

- Strukturno brzo i precizno fiksiranje i sidrenje podnožnih ploča, vučnih šipki, šipki, ploča, mašina na armiranom betonu
- Pogodan za brza opšta fiksiranja klanfi, elemenata za zagrađivanje, okvira, sanitarija, cevi, stubova, ograda, uličnih poklopaca šaftova, šaftova i urbano uređenje

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga

Pre nanošenja Geolite 10 potrebno je:

- dubinski ukloniti svaki oštećeni beton, dok se ne dobije čvrsta, otporna podloga s neravninama od najmanje 5 mm, jednaka stepenu 8 seta za ispitivanje pripreme armiranobetonskih podloga i zidova, mehaničkom skarifikacijom ili hidro-rušenjem;
- ukloniti rđu sa armaturnih šipki, koje se moraju očistiti četkanjem (ručnim ili mehaničkim) ili peskarenjem;
- očistiti tretiranu površinu komprimovanim vazduhom ili mašinom za čišćenje vodom pod pritiskom;
- kvasiti do zasićenja, sve dok se ne dobije zasićena podloga ali bez vode na površini. Umesto toga, na horizontalnim betonskim površinama, naneti Primer Uni na suhu podlogu, radi obezbeđivanja ravnomernog upijanja i podsticanja prirodne kristalizacije geomaltera.

Proceniti prikladnost klase otpornosti betona podloge.

U prisustvu debelih nanošenja i na velikim površinama, obezbediti odgovarajuću zavarenu armaturnu mrežu pričvršćenu za podlogu.

→ Priprema

Geolite 10 se priprema mešanjem 25 kg praha sa vodom naznačenom na pakovanju (preporučuje se korišćenje celog sadržaja svake vreće).

Priprema smese može se izvršiti u kanti pomoću mešalice za malter ili bušilice male brzine sa spiralnim mešačem, mešajući dok se ne dobije homogen malter bez grudvica.

→ Primena

- Za lokalizovanu i/ili uopštenu popravku, koja podrazumeva nanošenje Geolite 10 u promenljivim debljinama od 2 do 40 mm (maksimalno po sloju), naneti malter ručno mistrijom.
- Za realizaciju zaštitnog gletovanja, naneti ručno Geolite 10 (čeličnom špahtlom) u debljini ne manjoj od 2 mm, nakon ohrapljenja površina sa neravninama od 1 – 2 mm.
- Za sidrenje šipki, ispuniti prethodno napravljenu rupu proizvodom Geolite 10 istiskivanjem materijala odgovarajućim pištoljem i ubaciti šipku rotirajućim pokretom.

Voditi računa o vlažnom sazrevanju površina najmanje 24 časa.

Geolite 10 se može nanositi na temperaturi okoline od -10°C u prisustvu podloga minimalne temperature od +5°C, preporučuje se skladištenje proizvoda u zagrejanom prostoru. U nedostatku posebnih mera predostrožnosti, treba imati na umu da se preporučuje upotreba Geolite 10 na temperaturama $\geq +5^{\circ}\text{C}$.

→ Čišćenje

Čišćenje alata i mašina od ostataka Geolite 10 vrši se vodom pre stvrdnjavanja proizvoda.

Certifikati i oznake

CE
EN 1504-2(C)

CE
EN 1504-3

CE
EN 1504-6

CE
EN 1504-7

R4
CC
WET MORT TESTED
EN 1504-3

R4
PCC
DRY MORT TESTED
EN 1504-3

MC
METHOD
3.2
EN 1504-2

CR
METHOD
3.1-3.3
EN 1504-3

SS
METHOD
4.2-4.4
EN 1504-3/6

RP
METHOD
7.1-7.2
EN 1504-3

IR
METHOD
8.2
EN 1504-2

CA
METHOD
11.2
EN 1504-7

PASSES
CARBONATION
RESISTANCE
EN 1504-3

EPD-IES-0006201
environdec.com

EC1
VERY LOW EMISSION

ATCELCALCA
501

Kada se pravilno isprazni,
pakovanje se može reciklirati
sa papirom do 80% prema
metodi ATICELCA® 501.

eco
1

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+

* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka tehničkih specifikacija

Nabavka i postavljanje tiksotropičnog, brzovezujućeg (10 min.) mineralnog geomaltera na bazi geoveziva sa certifikatom, sa veoma niskim sadržajem petrohemijskih polimera i bez organskih vlakana; specifičan za pasivizaciju, popravku, gletovanje, monolitnu zaštitu garantovane postojanosti betonskih konstrukcija i za sidrenje šipki, tip Geolite 10 kompanije Kerakoll Spa, za lokalizovanu ili opštu monolitnu popravku centimetarskih debljina armiranog betona u oštećenim ili dotrajalim delovima, uz istovremenu obradu armaturnih šipki i zaštitno gletovanje površina milimetarske debljine, nanošenjem mistrijom, nakon adekvatne pripreme podloga i kvašenja do zasićenja. Posедуje oznaku CE i usklađen sa zahtevima standarda EN 1504-7 za pasivizaciju armaturnih šipki, EN 1504-3, klasa R4 tip CC i PCC, za volumetrijsku rekonstrukciju i gletovanje, EN 1504-2 za zaštitu površina i EN 1504-6 za sidrenje sa efektom ekspanzije čelične armature; u skladu je sa principima 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 11 definisanim standardom EN 1504-9.

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll		
Izgled	prah	
Prividna gustina	≈ 1300 kg/m³	UEAtc
Minerološka priroda agregata	silikatno-karbonatna	
Granulometrički interval	0 – 0,5 mm	EN 12192-1
Skladištenje	≈ 6 meseci od dana proizvodnje u originalnoj i neotvorenoj ambalaži; zaštititi od vlage	
Ambalaža	vreća 25 / 15 / 5 kg	
Voda za smesu	≈ 4,6 l / 1 vreća 25 kg – ≈ 2,8 l / 1 vreća 15 kg – ≈ 0,9 l / 1 vreća 5 kg	
Širenje smese	140 – 160 mm	EN 13395-1
Gustina smese	≈ 2040 kg/m³	
pH smese	≥ 12,5	
Početak / Kraj vezivanja	≈ 8 – 10 min. (≈ 22 – 25 min. na +5 °C) – (≈ 3 – 4 min. na +30 °C)	
Granične temperature primene	od +5 °C do +40 °C	
Minimalna debljina	2 mm	
Maksimalna debljina po sloju	40 mm	
Korisnost	≈ 17,5 kg/m² po cm debljine	

Registrowanie podataka na temperaturi od +21 °C, 60% U.R. i odsustvo ventilacije. Mogu varirati u zavisnosti od specifičnih uslova na gradilištu.

Performanse						
Kvalitet vazduha u enterijeru (IAQ) VOC - Emisija lakoisparljivih organskih jedinjenja (VOC)						
Usklađenost	EC 1 plus GEV-Emicode		Sert. GEV 3540/11.01.02			
HIGH-TECH						
Karakteristika performanse	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-7	Performanse			
Zaštita od korozije	EN 15183	nema korozije	prevaziđena specifikacija			
Prijanjanje rezom	EN 15184	≥ 80% vrednosti gole šipke	prevaziđena specifikacija			
Otpornost na kompresiju (N/mm²)	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-3 klasa R4	Performanse u uslovima CC i PCC			
			-10 °C*	+5 °C	+21 °C	
	EN 12190					
	- 2 sata				> 5	> 10
	- ≈ 4 h			> 3	> 8	> 12
	- ≈ 24 h			> 7	> 15	> 25
	- ≈ 7 dana			> 23	> 25	> 40
- ≈ 28 dana		≥ 45	> 30	> 40	> 45	
Zatezna čvrstoća pri savijanju (N/mm²)	EN 196-1	ne postoji		+5 °C	+21 °C	
- 2 sata				> 1	> 2	
- ≈ 4 h				> 3	> 3	
- ≈ 24 h				> 4	> 6	
- ≈ 7 dana				> 5	> 7	
- ≈ 28 dana				> 6	> 8	
Adhezionna veza	EN 1542	≥ 2 N/mm² (28 dana)	> 2 N/mm² (28 dana)			
Otpornost na karbonizaciju	EN 13295	d _k ≤ referentni beton [MC (0,45)]	prevaziđena specifikacija			
Kompresioni modul elastičnosti	EN 13412	≥ 20 GPa (28 dana)				
- u CC			21 GPa			
- u PCC			20 GPa			
Termička kompatibilnost za cikluse smrzavanja i odmrzavanja sa solima za odmrzavanje	EN 13687-1	jačina vezivanja nakon 50 ciklusa ≥ 2 N/mm²	> 2 N/mm²			
Kapilarna apsorpcija	EN 13057	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	< 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}			
Sadržaj hloridnih jona (određen na proizvodu u prahu)	EN 1015-17	≤ 0,05%	< 0,05%			
Reakcija na vatru	EN 13501-1	Euroklasa	A1			

	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-2 (c)	Performanse
Propusnost na vodenu paru	EN ISO 7783-2	referentna klasa	Klasa I: $s_d < 5\text{ m}$
Kapilarna apsorpcija i vodopropustnost	EN 1062-3	$w < 0,1\text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	$w < 0,1\text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$
Sila prijanjanja za direktnu vuču	EN 1542	$\geq 2\text{ MPa}$	$> 2\text{ MPa}$
Linearno skupljanje	EN 12617-1	$\leq 0,3\%$	$< 0,3\%$
Koeficijent termičkog širenja	EN 1770	$\alpha_T \leq 30\cdot 10^{-6}\cdot\text{K}^{-1}$	$\alpha_T < 30\cdot 10^{-6}\cdot\text{K}^{-1}$
Prianjanje nakon termičkog šoka	EN 13687-2	$\geq 2\text{ MPa}$	$> 2\text{ MPa}$
Otpornost na udarce	EN ISO 6272-1	referentna klasa	Klasa III : $\geq 20\text{ Nm}$
Opasne supstance		u skladu sa tačkom 5.4	
	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe EN 1504-6	Performanse
Otpornost na izvlačenje čeličnih šipki (pomeranje u mm u odnosu na opterećenje od 75 kN)	EN 1881	$\leq 0,6\text{ mm}$	$< 0,6\text{ mm}$
Sadržaj hloridnih jona (određen na proizvodu u prahu)	EN 1015-17	$\leq 0,05\%$	$< 0,05\%$
Opasne supstance		u skladu sa tačkom 5.4	
Karakteristika performansi agregata	Metod ispitivanja	Zahtevane odredbe UNI 8520-22	Performanse agregata
Reakcija alkali-agregati	UNI 11504	klasa reaktivnosti	NR (nereaktivan)

* Temperatura okoline -10 °C tokom prvih 12 sati, a zatim +5 °C, temperatura podloge i praha +5 °C

Upozorenja

- Pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa

→ čuvati materijal dalje od izvora vlage i na mestima zaštićenim od direktne sunčeve svetlosti.

→ raditi na temperaturama između +5 °C i +40 °C

→ ne dodavati veziva ili aditive u smesu

→ ne nanositi na prljave ili nekoherentne površine

→ ne nanositi na gips, metal ili drvo
- nakon nanošenja, zaštititi od sunca i vetra

→ voditi računa o vlažnom sazrevanju proizvoda u prva 24 sata

→ ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list

→ za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Ove informacije su ažurirane u julija 2026. god.; treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.