

Aquastop Nanogum

Reaktivna, fleksibilna in kemijsko zelo odporna vodotesna masa z močnim oprijemom.

Aquastop Nanogum se razvije v mehko zmes, ki se lahko nanaša z gladilko ali valjčkom, membrana pa se zelo dobro oprime vsakovrstnih podlag bodisi vodoravnih bodisi navpičnih in je združljiva z vsemi lepili za ploščice.



1. Idealna pred polaganjem z reaktivnimi lepili H40 Extreme in Superflex
2. Primerna pred vgradnjo vseh vrst materiala z lepili iz linije H40 s predhodnim posipom kremenčevega peska. Za tla in stene znotraj in zunaj
3. Trajno elastična
4. Visoka kemična odpornost
5. Crack-bridging ability
6. Primerna za terase, balkone, kopalnice in bazene

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba

Hidroizolacija znotraj, zunaj, na bazenih, v turških kopelih, savnah, centrih dobrega počutja, termalnih objektih:

- mineralnih estrihov, mineralnih ometov, armiranega betona, betonskih zidakov
- suhih gradbenih sistemov, lesenih, kovinskih, stekloplastičnih podlag, PVC, gume, linoleja, organskih oblog
- starih keramičnih, steklenih, kamnitih in epoksidnih tlakov, če so stabilni in dobro sprijeti s podlago.

Ne uporabljajte v stiku s polistirenom ali na materialih, občutljivih na topila in/ali plastifikatorje; na vlažnih ali vlagi stalno izpostavljenih podlagah; na bitumenskih parnih zaporah ter za hidroizolacijo pohodnih in vidnih površin.

Navodila za uporabo

→ Priprava podlag

Podlaga mora biti kompaktna in konsistentna, brez prahu, olj, maščob in drobljivih ali slabo sprijetih delcev ter brez kapilarnega dviga. Podlaga mora biti stabilna, brez razpok in mora dovolj časa zoreti, da se že izvršijo predvideni skrčki. Morebitne višinske razlike je treba prej izravnati z ustreznimi izravnalnimi masami. Če je potrebno, podlago utrditi z organsko smolo EP21: Površinsko utrjevanje: EP21 razredčite s premazom Keragrip Pulep do največ 15 %, odvisno od vpojnosti podlage in s čopičem ali z valjčkom enakomerno nanesite izdelek ob upoštevanju izdatnosti $\approx 0,2 \text{ kg/m}^2$. Pri nanosih na podlage, ki ne zagotavljajo dobre vpojnosti premaza EP21, je treba še svež izdelek potresti s kremenčevim peskom Quarzo 5.12.

Globinsko utrjevanje: EP21 razredčite s Keragrip Pulep do 30 %, odvisno od vpojnosti podlage, in izdelek enakomerno nanesite s čopičem ali valjčkom v enem sloju, pri čemer upoštevajte izdatnost $\approx 0,3\text{--}0,4 \text{ kg/m}^2$. Pri nanosih na podlage, ki ne zagotavljajo dobre vpojnosti premaza EP21, je treba še svež izdelek potresti s kremenčevim peskom Quarzo 5.12.

→ Priprava

Aquastop Nanogum pripravite z mešanjem komponent A in B s spiralnim mešalnikom od vrha proti dnu pri nizkih obratih ($\approx 400/\text{min}$) ob upoštevanju v embalaži predvidenega razmerja 12 : 15. Premešajte komponento B in jo dodajte komponenti A ter skrbno mešajte toliko časa, da dobite zmes enakomerne gostote in barve. Aquastop Nanogum je treba pred uporabo vsaj 2/3 dni skladiščiti pri temperaturi $\approx +20^\circ\text{C}$.

→ Nanos

Aquastop Nanogum se nanaša z ameriško lopatico ali valjčkom na pripravljeno podlago. Prvi sloj nanesite v debelini približno 0,5 mm. Ko se izdelek strdi, nanesite drugi sloj hidroizolacije Aquastop Nanogum, in sicer neprekinjeno v enakomerni debelini suhega izdelka približno 1 mm, dokler povsem ne prekrijete celotne podlage. Oblogo morate z mineralnim organskim lepilom H40 Extreme polagati po vsaj 24 urah od zadnjega nanosa hidroizolacije Aquastop Nanogum. Ob uporabi mineralnega lepila H40 Gel, H40 Advanced ali H40 Tech je treba na še svežo plast zadnjega nanosa membrane posuti kremenčev pesek (0,7–1,2 mm). Ob nizkih temperaturah in visoki vlagi je treba čas do vgradnje obloge še podaljšati. Če na izdelek, ki še ni popolnoma strjen, pride dež, je treba pred nadaljnim slojem skrbno preveriti ustreznost podlage.


→ Čiščenje

Sveže ostanke izdelka Aquastop Nanogum na orodju in površinah čistimo z vodo in alkoholom. Po tem, ko se izdelek strdi, ga lahko odstranimo le mehansko.

Druga pojasnila

- Obodne in razdelilne stike je treba zatesniti z neprepustnim fleksibilnim trakom Aquastop 120 ali Aquastop Plus 120, pritrдите ga z membrano Aquastop Nanogum.
- Na območjih z manjšo izpostavljenostjo kislinam lahko oblogo vgradite z lepilom H40 Gel, H40 Advanced ali H40 Tech. Kjer je močna kemična agresivnost je treba uporabiti reaktivna lepila, kot sta na primer Superflex ali H40 Extreme.

Certificiranje in označevanje



Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti		
Videz	Komponenta A siva pasta / komponenta B jantarna tekočina	
Pakiranje	monopack 5,65 kg Komponenta A vedro 12 kg / komponenta B steklenica 1,5 kg	
Mešalno razmerje	Komponenta A : komponenta B = 12 : 1,5	
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvorni in neodprti embalaži; ni odporen proti vlagi	
Opozorila	Komponenti A in B ne smeta zmrzniti; izogibajte se tudi neposredni pripeki in virom toplote	
Uporabnost mešanice	≥ 1 h	
Mejna temperatura nanosa	od + 10 °C do + 30 °C	
Najmanjša debelina posušenega izdelka	za en nanos ≈ 0,5 mm – po dveh nanosih ≈ 1 mm	DIN 19195-4
Čakalni čas med 1. in 2. nanosom*	≥ 8 h	
Čakalni čas za polaganje*	≥ 24 h	
Specifična teža zmesi	≈ 1,2 kg/dm³	UNI 7121
Izdatnost	≈ 1,2 kg/m² za mm	


Podane vrednosti so mišljene za temperaturo +20° C, 50-odstotno rel. zrač. vlago in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.
(*) Debelina in klimatske razmere lahko precej spremenijo te časovne intervale.

Zmoĝljivost		
Test sprijemnosti cementnega lepila s ploščico po 28 dneh:		
- Začetna sprijemnost	≥ 1,2 N/mm ²	EN 14891
- Sprijemnost po potopitvi v vodo	≥ 0,7 N/mm ²	EN 14891
- sprijemnsot po staranju s toploto	≥ 1,2 N/mm ²	EN 14891
- Sprijemnost po ciklih zmrzovanja/ tajanja	≥ 0,7 N/mm ²	EN 14891
Test sprijemnosti reaktivnega lepila z gres ploščico po 7 dneh:		
- Začetna sprijemnost	≥ 2,8 N/mm ²	EN 14891
- Sprijemnost po potopitvi v vodo	≥ 1,8 N/mm ²	EN 14891
- sprijemnsot po staranju s toploto	≥ 2,7 N/mm ²	EN 14891
- Sprijemnost po ciklih zmrzovanja/ tajanja	≥ 1,6 N/mm ²	EN 14891
Test kemične obstojnosti z reaktivnim lepilom po 7 dneh potopitve:		
- sprijemnost po potopitvi v 5-odstotno mlečno kislino	≥ 2,9 N/mm ²	EN 14891
- sprijemnost po potopitvi v 5-odstotno očetno kislino	≥ 1,9 N/mm ²	EN 14891
- sprijemnost po potopitvi v 3-odstotno klorovodikovo kislino	≥ 2,9 N/mm ²	EN 14891
- sprijemnost po potopitvi v kavstično sodo	≥ 1 N/mm ²	EN 14891
Raztezek pri pretrgu po 28 dneh	≥ 60 %	DIN 53504
Dinamično premoščanje razpok po 28 dneh	≥ 0,75 mm	EN 14891
Statično premoščanje razpok po 24 h	≥ 0,4 mm	EN 1062-7 C2.2
Neprepustnost za vodo (2,5 bara) po 28 dneh	0 mm	DIN EN 12390-8
Neprepustnost celotnega sistema	8 m voda	AbP
Skladnost CE	RM 02P	EN 14891

Podane vrednosti so mišljene za temperaturo +20° C, 50-odstotno rel. zrač. vlago in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

Opozorila

- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise
- Uporabljajte pri temperaturi med +10 °C in +30 °C
- Uporabite izdelek, ki ste ga pred nanosom 2/3 dni hranili pri temperaturi +20 °C
- Upoštevajte mešalno razmerje 12 : 1,5
- Klimatske razmere lahko spreminjajo čas obdelovalnosti
- Zaščitite pred dežjem za vsaj 24 ur
- Potrebne tehnične informacije za našete izdelke najdete na spletnem naslovu www.kerakoll.com
- Ne uporabljajte na ne povsem suhih podlagah ali podlagah s kapilarnim dvigom
- Varnostni listi so na voljo in treba jih je upoštevati
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene maja 2026; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.