Pragma Ready

Za uporabo pripravljeno organsko lepilo z visokim oprijemom, brez navpičnega zdrsa in z dolgim odprtim časom. Za porcelanski gres, keramične ploščice in naravni kamen.



1. Odlična obdelovalnost
2. Brez topil
3. Uporaba v zaprtih prostorih

kerakoll

Področja uporabe

→ **Predvidena uporaba**
Polaganje talnih in stenskih keramičnih ploščic v notranjih prostorih.

Podlage:
- **mineralni ali cementni estrihi**
- **cementni, mavčni in alabastrni ometi**
- **mavčnokartonske in opečnomavčne stene, zidaki iz cementa in celičnega betona**
- **prefabricirani in na mestu vgrajeni beton**
- **mavec ali anhidrit**
- **iverne plošče, večslojne lesne plošče in podobno**

Materiali:
- **porcelanski gres, tanke plošče, keramične ploščice, klinker, opečni tlakovec, stekleni in keramični mozaik, vseh vrst in velikosti;**
- **naravni kamen, kompozitni material, marmor, če se zaradi vpijanja vode ne deformira ali obarva**
- **izolacijske in zvočno vpojne plošče**

Uporaba
- **notranji tlaki in stene, tudi v vlažnih prostorih, kot so kopalnice, tuši in kuhinje**
- **Stanovanjska gradnja**
- **Objektna gradnja**
- **Industrijska raba**

Ne uporabljajte
- **zunaj**
- **na mokrih podlagah ali ob izpostavljenosti kapilarnemu dvigu**
- **v prostorih s stalno prisotnostjo vode**
- **s slabo vpojnimi ploščicami na nevpojne podlage**

Navodila za uporabo

→ **Priprava podlag**
Podlage morajo biti ravne, suhe, brez prahu, olj in maščob, brez kapilarnega dviga in brez drobljivih ali ne povsem sprijetih delov. Morebitne neravnine je treba prej izravnati z ustreznimi izdelki za izravnavanje podlag. Vgradnja na mavec ali anhidrit ne zahteva nanosa temeljnega premaza; treba je vseeno preveriti, ali je podlaga povsem suha, izvedena v enem samem nanosu brez tankoslojnih izravnav, ki bi lahko bile slabo sprijete s podlago in zato neprimerne za vgradnjo.

→ **Priprava**
Pragma Ready je pripravljen za uporabo in ne potrebuje priprave. Kljub temu svetujemo, da ga pred nanosom v posodi energično premešate in s tem zagotovite enakomerno konsistenco zmesi. Zelo visoka stopnja tiksotropnosti gel lepila Pragma Ready omogoča optimalno uporabo tudi na stenah. Neporabljeno lepilo se lahko hrani za nadaljnjo uporabo, če posodo zaprete z originalnim pokrovom.

→ **Nanos**
Pragma Ready se nanaša neposredno na podlago z ustrezno zobato gladilko; treba je nanesti tako količino, da bo hrbtna stran ploščice povsem prekrita z lepilom. Polaga se v sveže lepilo ob ustreznem pritiskanju ploščice ob podlago, da se zagotovi odličen lepilni spoj. Keramičnih ploščic ni treba prej namakati; preverite, da na njih ni sledi prahu ali umazanije.
Upoštevajte delovne, ločilne in obodne stike v podlagi. Upoštevajte veljavne lokalne predpise pri izvedbi elastičnih dilatacijskih reg.

→ **Čiščenje**
Ostanke lepila Pragma Ready z orodja in ploščic očistimo z vodo, preden se izdelek strdi.

Certificiranje in označevanje

CE EN 12004 | D2 TE EN 12004 | GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

** Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti		
Videz	bela pasta	
Pakiranje	vedra 17 kg	
Shranjevanje	≈ 24 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni, nepoškodovani embalaži	
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote	
Debelina	od 2 do 10 mm	
Temperatura nanosa	od +10 °C do +35 °C	
Odprti čas pri +23 °C	≥ 45 min	
Odprti čas	≥ 30 min	EN 12004-2
Korekcijski čas	≥ 1 h	
Pohodnost	≈ 24 h	
Fugiranje	≈ 12 h na stenah / ≈ 24 h na tleh	
Polna obremenitev	≈ 7 dni	
Poraba	≈ 1,5 – 5 kg/m²	

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položenega materiala) se lahko spreminjajo.

Zmogljivost		
Kakovost zraka v prostoru (IAQ) VOC - Izpust hlapnih organskih spojin		
Skladnost	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 20567/11.01.02
VISOKA TEHNOLOGIJA		
Sprijemnost pri strižni obremenitvi po 14 dneh	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
Sprijemnost z betonom po 28 dneh	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Test obstojnosti:		
- sprijemnost pri strižni obremenitvi po delovanju toplote	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
- sprijemnost pri strižni obremenitvi po potopitvi v vodo	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
- sprijemnost pri strižni obremenitvi po visoki temperaturi	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Navpični zdrs	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Delovna temperatura	od –30 °C do +80 °C	
Skladnost	D2 TE	EN 12004

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

Opozorila

→ Upoštevajte nacionalne standarde in predpise
→ hranite in uporabljajte pri temperaturi, ki je višja od +5 °C. Ne sme zmrzniti
→ ne uporabljajte debelejših nanosov lepila za izravnavanje nepravilnosti podlag
→ ploščice s pritiskom polagajte v še sveže lepilo in preverite, da se na lepilu ni naredil površinski film
→ ne uporabljajte zunaj, v plavalnih bazenih ali prostorih s stalno prisotnostjo vode
→ temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in materialov za polaganje lahko spreminjajo obdelovalni čas in vezavo lepila
→ po potrebi zahtevajte varnostni list
→ za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327

Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene julija 2025; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com