45/3

Neoporečno certificirano organsko mineralno lepilo za lepljenje PVC-oblog in materialov s hrbtno stranjo iz PVC na vpojne podlage.

45/3 ustvari zelo sprijemno plast lepila, kar zagotavlja varno polaganje vseh vrst PVC, CV in tekstilnih oblog, drugih materialov s hrbtiščem iz PVC in gume debeline do 2 mm na vpojne podlage.



SLC® TECHNOLOGY

1. Se dobro razleze
2. Primerno za nanos na ogrevane estrihe
3. Primerno za obloge, izpostavljene točkovnim obremenitvam in obremenitvam s stoli na kolesih
4. Idealno za obloge v rolah in ploščah
5. Certificirano za uporabo v navtiki

kerakoll

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba
Polaganje vinilnih talnih oblog na vpojne podlage.

Materiali:
- težke vinilne obloge v rolah ali ploščah
- penjeni PVC
- tekstilne obloge in obloge s PVC-hrbtiščem
- gumijaste obloge za stanovanjske objekte

Podlage:
- izravnalne in samorazlivne mineralne mase
- cementni estrihi
- Anhidritni estrihi
- liti asfalt
- lesne plošče

Notranji tlaki za stanovanjsko, poslovno in športno uporabo. Primerno za ogrevane tlake. Primerna za obloge, izpostavljene točkovnim obremenitvam in obremenitvam s stoli na kolesih (EN 12529).

Področja uporabe po Direktivi ES o pomorski opremi
Organsko mineralno lepilo.
Masa na površino 255 ± 35 (g/m²)
Debelina (mm) 1,2 ± 10 %
Kot zaključni material za vse skrite ali očem nevidne notranje površine. Izdelek se lahko nanaša na katerokoli nevnetljivo podlago, ki je debela 10 mm ali več, njena gostota pa je ≥ 656 kg/m³.

Ne uporabljajte zunaj; na nevpojnih podlagah in podlagah z možnostjo kapilarnega dviga; v stalno vlažnih prostorih ali takih, ki so dovzetni za mokroto in so v stalnem in neprekinjenem stiku z vodo.

Navodila za uporabo

→ Priprava podlag
Podlage morajo biti kompaktne, trdne, ravne, gladke in vpojne. Poleg tega morajo biti dimenzijsko stabilne, ne deformabilne, suhe, brez kapilarnega dviga, razpok, prahu, čiste in brez snovi, ki bi ogrozile dober oprijem.
Cementni estrihi morajo imeti največ 2,5 % odvečne vlage ali 2 %, če imajo vgrajen sistem talnega ogrevanja.
Vlaga v anhidritnih estrihih ne sme preseči 0,5 % oziroma 0,2 %, če gre za ogrevane tlake.
Površinsko prašne, drobljive oziroma ne povsem kompaktne podlage je treba obdelati s premazom Active Prime Fix ob upoštevanju navodil v tehničnem listu. Ogrevane estrihe vedno obdelajte s premazom Active Prime Fix ob upoštevanju navodil v tehničnem listu.
Neravne ali preveč hrapave podlage je treba najprej izravnati z ustreznimi izdelki, kot so Keralevel Ultra, Keralevel, Flowtech Plus ali Planogel Rheo.
Anhidritne podlage je treba pripraviti v skladu s proizvajalčevimi navodili in jih obdelati premazom Active Prime Fix ob upoštevanju navodil v tehničnem listu.
Podlage iz litega asfalta je treba vedno obdelati s premazom Active Prime Fix ob upoštevanju navodil v tehničnem listu in izravnati z ustreznimi izdelki, kot so Keralevel Ultra, Keralevel, Flowtech Plus ali Planogel Rheo.

→ Priprava
Izdelek je pripravljen za uporabo. Pred uporabo premešajte.


→ Nanos
Lepilo 45/3 enakomerno nanesite na podlago z ustrezno zobato lopatico (št. 1 ali št. 3) in pazite, da boste morebitne ostanke prahu dobro vgnetli v maso. Nanesite ga na primerno pripravljeno površino in po ustreznem času izhlapevanja oblogo položite na še sveže in lepljivo lepilo. Oblogo skrbno pritiskajte ob podlago, da boste zagotovili optimalen lepilni spoj. Manj prožne obloge pritiskajte ob podlago toliko časa, da bo lepilo začelo vezati.

→ Čiščenje
Orodje takoj očistite z vodo. Po tem, ko se 45-3 strdi, ga lahko odstranimo le mehansko.

Druga pojasnila

→ Ne uporabljajte pri temperaturi, ki je nižja od +10 °C ali relativni zračni vlagi, ki je višja od 75 %.
→ Pri nizkih temperaturah je treba oblogo in lepilo aklimatizirati s prostorom, kamor se bo material vgrajeval.
→ Poleg teh informacij je treba upoštevati tudi proizvajalčeva navodila za vgradnjo obloge in navodila v tehničnih listih omenjenih izdelkov.

Certificiranje in označevanje



** Émission dans l'air intérieur. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Tehnična specifikacija za popis del

Certificirano vgradnjo PVC oblog, cushion-floors, tekstilnih oblog in oblog s PVC-hrbtiščem ter gumenih oblog za uporabo v stanovanjskih prostorih izvajamo z enokomponentnim organsko-mineralnim lepilom, tipa 45/3 podjetja Kerakoll SpA. Podlaga mora biti povsem suha, ravna, gladka in vpojna, kompaktna, brez drobljivih delcev, čista in primerno zrela, se pravi taka, kjer se je proces higrometričnega krčenja že zaključil. Za vgradnjo uporabimo zobato lopatico ___ za povprečno izdatnost ≈ ___ g/m².

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti	
Videz	pasta bež barve
Pakiranje	vedra 18 kg
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +30 °C
Čas izhlapevanja	≈ 10 min. ali nič na vpojnih podlagah
Odprti čas	≈ 30 min., odvisno od nanesene količine in časa izhlapevanja
Pohodnost	takojšnja (majhna obremenitev)
Polna obremenitev	≈ 24 – 48 h
Izdatnost	≈ 300 – 400 g/m²

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperaturo, prezračevanje, vpojnost podlage.

Zmogljivost		
Kakovost zraka v prostoru (IAQ) VOC - Izpust hlapnih organskih spojin		
Skladnost	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 2960/11.01.02

Opozorila

→ Upoštevajte nacionalne standarde in predpise
→ Med uporabo upoštevajte veljavne standarde in varnostne predpise
→ Po potrebi zahtevajte varnostni list
→ Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327
Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene septembra 2026; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com