Aqua-Pur

Lak na vodni osnovi za obdelavo parketa.

Aqua-Pur omogoča preprosto obdelovanje in nanos, ohranja naravno barvo lesa in zagotavlja visoko stopnjo zaščite lesenih podov iz katerekoli lesne vrste proti praskam.



SLC® TECHNOLOGY

1. Enokomponentni, pripravljen za uporabo
2. Preprosto nanašanje
3. Ohranja naravno barvo lesa
4. Zelo dobra odpornost proti praskam
5. V skladu z Uredbo ES št. 42/2004

kerakoll

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba
Proti praskam visoko odporno zaključno lakiranje:
- klasičnih lesenih podov
- že obrušenih lesenih podov
- lesenih podov za obnovo
- bambusovega parketa

Leseni podi v notranjih prostorih za poslovno gradnjo, kjer je srednja pohodna obremenitev

Ne uporabljajte zunaj, na lesenih podih, ki so izpostavljeni daljšemu ali stalnemu stiku z vodo. Ni primeren za lakiranje lesenih podov, ki so močno ali zelo močno pohodno obremenjeni (javne pisarne, prostori za javne prireditve, nakupovalna središča, itd.).

Navodila za uporabo

→ Priprava podlag
Parket zbrusite, da dobite gladko čisto površino, brez olja, maščob, voskov, silikona in starih lakov. Nanesite gel Aqua-Pur Flex (po navodilih v tehničnem listu), da zapolnite reže in nepravilnosti in/ali da izenačite površino in poenotite vpojnost. Po ≈ 1–2 urah površino zbrusite z abrazivnim sistemom Durasoft System (Duragrip 120) ali diskom iz brusne mrežice Carboplus SIC 120. Temeljito posesajte prah, morebitne ostanke odstranite z antistatično krpo Pulex, nato nadaljujte z nanosom laka Aqua-Pur Basic (po navodilih v tehničnem listu) ali pa lahko takoj nanesete lak Aqua-Pur.

→ Priprava
Izdelek je pripravljen za uporabo. Pred uporabo pretresite, namestite filtrirni pokrovček in lak zlijte v pripravljeno posodo. Preden ročko zaprete, odstranite filtrirni pokrovček. Razredčite s 5–10 % čiste vode ali po potrebi z aditivom Aqua-Pur Retard in ponovno premešajte. Premaz naj pred nanosom 5 minut počiva.

→ Nanos
Nanesite, kot je predvideno bodisi Aqua-Pur ali Aqua-Pur Basic ali Aqua-Pur Basic Rapid z valjčkom Roller Plus, pri čemer upoštevajte izdatnost ≈ 80–100 ml/m². Takoj ko so tla pohodna, vsekakor pa najkasneje v 3 urah nanesite drugi sloj laka Aqua-Pur. Po ≈ 10–12 urah parket zbrusite z abrazivnim sistemom Durasoft System (Duragrip 220) ali diskom iz brusne mrežice Carboplus SIC 220 in temeljito posesajte prah, morebitne ostanke odstranite z antistatično krpo Pulex in nanesite tretji sloj laka Aqua-Pur.

→ Čiščenje
Ostanke laka Aqua-Pur in orodje čistimo z vodo, preden se izdelek strdi. Izdelek vsebuje mikroplastike: ne odvrzite izdelka v okolje med uporabo ali odstranjevanjem. Orodja ne čistite pod tekočo vodo.. Ostankov izdelka, vode ali drugih pralnih raztopin ne vlivajte v gospodinjske odtoke ali kanalizacijo.

Druga pojasnila

→ Pred nanosom izdelek aklimatizirajte s prostorom.
→ Uporabljajte čiste posode in orodje.
→ Vsako odprto ročko je treba porabiti v najkrajšem možnem času.
→ Za poenoten zaključni videz nanašajte enakomerne debeline premaza in upoštevajte predpisane količine.
→ Vzdrževanje parketa: lakirane lesene pode je treba redno negovati. Za čiščenje uporabite nevtralni detergent SuperSoap. Za redno in izredno vzdrževanje uporabite Refresher ali Care Pro, odvisno od pogojev uporabe.

Certificiranje in označevanje



** Émission dans l'air intérieur. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Tehnična specifikacija za popis del

Močno zaščitno in proti praskam odporno zaključno premazovanje lesenega poda izvajamo z enokomponentnim vodnim lakom, v skladu z Uredbo ES št. 42/2004, kot je na primer lak Aqua-Pur podjetja Kerakoll SpA, ki se nanaša z valjčkom v dveh ali treh slojih v izdatnosti od ≈ 80–100 ml/m² za posamezni nanos.

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti	
Videz	prosojna tekočina rumenkasto-slonovinaste barve
Pakiranje	ročke 5 l
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Mejna temperatura nanosa	od +5 °C do +30 °C
Stopnja matiranosti	polmat ≈ 35 gloss
	mat ≈ 20 gloss
Prašno suh	≈ 30 min
Čakalni čas:	
- za ponovni nanos	≈ 10–12 h
- za manjšo obremenitev	≈ 36 h
- za normalno obremenitev	≈ 7–10 dni
Izdatnost	≈ 80–100 ml/m² za posamezni nanos

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperaturo, prezračevanje, vpojnost podlage.

Zmogljivost		
Kakovost zraka v prostoru (IAQ) VOC - Izpust hlapnih organskih spojin		
Skladnost	EC 2 GEV-Emicode	Cert. GEV 6345/11.01.03

Opozorila

→ Upoštevajte nacionalne standarde in predpise
→ Preverite združljivost (barvo, vsebnost olj, smol ali drugih snovi) z nepoznanimi vrstami lesa
→ Za poenoten zaključni videz vedno v celoti odstranite vse ostanke predhodnih nanosov
→ Vedno preverite ambientalno temperaturo in vlago lesa
→ V prvih 3 urah zaščitite pred sončno pripeko in prepihom
→ Ne uporabljajte izdelkov iz različnih šarž v istem ali sosednjem prostoru
→ Po potrebi zahtevajte varnostni list
→ Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327

Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene septembra 2026; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com