

L34 Hybrid

Enokomponentno organsko mineralno lepilo za zelo trdno polaganje parketa.

L34 Hybrid dosega odlično razmerje med lepilno močjo in elastičnostjo, ki zagotavlja varno polaganje izgotovljenega in tradicionalnega parketa na katerokoli vrsto podlage.



1. Enokomponentni, pripravljen za uporabo
2. Hipoalergen
3. Brez označevanja z opozorilnimi stavki
4. Se dobro razleze
5. Zelo izdatno
6. Se hitro in varno čisti, idealno za lepljenje izgotovljenega parketa
7. Tehnologija Anti-Shock System za zagotavljanje močno sprijemnih lepilnih spojev v realnih delovnih razmerah
8. Idealno za ogrevane tlake

kerakoll

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba

Zelo odporno polaganje tradicionalnega in izgotovljenega parketa vseh dimenzij in lesnih vrst na vsakovrstne podlage.

Talne obloge:

- lamelni in industrijski parket ter v skladu z EN 13488 in EN 14761
- masivni parket brez peresa in utora, lam parket in parketne deščice v skladu z EN 13227
- masivni parket s peresom in utorom in v skladu z EN 13226 in EN 13228
- večslojni parket z utori, izgotovljeni parket, brušeni parket in v skladu z EN 13489
- leseni podi v skladu z EN 14342

Podlage:

- cementne estrihe OPPURE cementni estrihi
- Anhidritni estrihi
- estrihi iz Keracem ali Keracem Prontoplus
- lesne plošče
- obstoječi tlaki iz marmorja, keramike, gresa in podobno
- estrihi iz litega asfalta

Notranji tlaki za stanovanjsko in poslovno gradnjo. Primeren za nanos na ogrevane estrihe OPPURE Primerno za nanos na ogrevane estrihe.

Ne uporabljajte na podlagah, kjer prihaja do kapilarnega dviga; na neustrezno pripravljenih ogrevanih tlakih, na neustrezno pripravljenih anhidritnih estrihih in na splošno na neustrezno pripravljenih nevpojnih podlagah.

Navodila za uporabo

→ Podlage morajo biti kompaktne, trdne, ravne in ne preveč hrapave. Poleg tega morajo biti dimenzijsko stabilne, ne deformabilne, suhe, brez kapilarnega dviga, razpok, prahu, čiste in brez snovi, ki bi ogrozile dober oprijem. Vlaga v cementnih estrihih ali obstoječih tlakih iz marmorja, granita, keramike in podobno ne sme preseči 2 % oziroma 1,7 %, če gre za ogrevane tlake. Vlaga v anhidritnih estrihih ne sme preseči 0,5 % oziroma 0,2 %, če gre za ogrevane tlake. Cementne estrihe z višjim odstotkom odvečne vlage (največ 5 %) ali take, ki so površinsko prašni ali krhki, je treba obdelati s premazom EP21.

Obstoječe tlake iz marmorja, granita, keramike in podobno je treba temeljito očistiti in obdelati s premazom Keragrip Pulep. Anhidritne estrihe je treba zbrusiti, temeljito posesati prah in obdelati s premazom EP21. Vpojne podlage z vgrajenim talnim gretjem je treba obdelati s premazom EP21.

Na splošno anhidritnih estrihov ali podlag z vgrajenim talnim ogrevanjem ne moremo neprepustno obdelati in/ali izravnati s cementnimi in/ali mavčnimi izravnalnimi masami.

Neravne ali preveč hrapave podlage je treba najprej izravnati z ustreznimi izdelki, kot so Keralevel Ultra, Planogel Rheo, Flowtech Plus ali s sintetičnimi maltami iz EP21, ki jih zmešamo s kremenčevim peskom Quarzo 5.12.

Pred uporabo zgoraj navedenih izdelkov skrbno preberite navodila v zadevnih tehničnih listih.

→ Priprava

Masa L34 Hybrid je pripravljena za uporabo. Odprite pakiranje, odstranite vrečko proti izsuševanju in zaščito na površini lepila. Če ob zaključku polaganja niste porabili celotne vsebine pakiranja, je treba zaščito, ki ste jo pred tem očistili vseh ostankov lepila, ponovno skrbno namestiti, da lepilo ne pride v stik z zrakom in se ne začne strjevati. Preden embalažo ponovno pokrijete s pokrovom, namestite tudi vrečko proti izsuševanju.

→ Nanos

L34 Hybrid enakomerno nanesite na podlago z zobato lopatico št. 4 in parketne deščice s pritiskanjem ob podlago polagajte na še svežo plast lepila, da zagotovite popoln in enakomeren lepilni spoj, ne da bi lepilo ob robovih parketa uhajalo. Med leseno talno oblogo in steno (ali drugimi navpičnimi elementi) pustite dilatacijsko režo ≈ 7–10 mm.

→ Čiščenje

Ostanke še svežega lepila L34 Hybrid s površin čistimo z alkoholom. Orodje čistimo z alkoholom. Po tem, ko se lepilo strdi, se ga z lakirane površine preprosto odstrani z vodo in čistilom Supersoap.

Druga pojasnila

- Parket pred vgradnjo aklimatizirajte na razmere v prostoru, kamor ga boste polagali.

→ Vlaga izgotovljenega parketa mora biti med 5–9 %, masivnih parketnih deščic pa med 7–11 %.

→ Pred vgradnjo parketa izmerite vlago v estrihu po karbidni metodi.
- Pred polaganjem izmerite temperaturo v prostoru in podlagi, ki mora biti višja od minimalnih vrednosti za temperaturo, podanih v tehničnih listih.

→ Poleg zgoraj podanih opozoril upoštevajte posebna navodila proizvajalca parketa.

Certificiranje in označevanje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tehnična specifikacija za popis del

Certificirano in zelo odporno vgradnjo masivnega in večslojnega parketa izvedemo z uporabo enokomponentnega organskega mineralnega lepila s tehnologijo Anti Shock System, kot je na primer lepilo L34 Hybrid podjetja Kerakoll SpA. Podlaga mora biti trajno suha, kompaktna, brez drobljivih delcev, čista in mora dovolj časa zoreti, da se že izvedejo predvideni skrčki. Za vgradnjo uporabimo zobato lopatico ___ za povprečno izdatnost ≈ ___ kg/m².

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti		
Videz	pasta nevtralne barve/hrast	
Pakiranje	vreče po 16 kg	
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži	
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote	
Viskoznost zmesi	≈ 42000 mPa · s, vreteno 7 RPM 50	metoda Brookfield
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +35 °C	
Odpri čas	≈ 60 min.	
Pohodnost	≈ 12 h	
Polna obremenitev izgotovljenega parketa	≈ 24 h	
Čakalni čas za brušenje	≈ 3 dni (po popolni stabilizaciji parketa)	
Izdatnost	≈ 700 – 1300 g/m ²	

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperaturo, prezračevanje, vpojnost podlage.

Zmogljivost		
Kakovost zraka v prostoru (IAQ) VOC - Izpust hlapnih organskih spojin		
Skladnost	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 8965/11.01.03

Opozorila

- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise

→ Uporablajte priporočeno zobato lopatico

→ Temperatura, zračna vlaga, prezračevanje, vpojnost podlag in vgradni materiali lahko spreminjajo čas obdelovalnosti in vezave lepila
- Po potrebi zahtevajte varnostni list

→ Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene julija 2026; poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.