

SP 70

Organsko mineralno lepilo za polaganje sintetične trave na kompaktne vpojne in nevpojne podlage.

SP 70 ustvari zelo močan spoj, ki je odporen proti vodi in stalni vlagi, zato je posebno primeren za polaganje sintetične trave na igriščih, na betonske, asfaltne in kovinske podlage.



Rating 2

1. Zelene barve
2. Posebno primerno za polaganje zunaj
3. Se dobro razleze
4. Primerno za nanos na ogrevane estrihe

- ✓ Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba
Polaganje sintetične trave na vpojne in nevpojne podlage.

Materiali:
- sintetična trava;
- trakovi spajanje sintetične trave.

Podlage:
- asfalt;
- cementni estrihi;
- estrihi iz litega asfalta.

Notranja in zunanja tla v okoljih za civilno in športno uporabo. Primerno za nanos na ogrevane estrije. Primerna za obloge, izpostavljene točkovnim obremenitvam in obremenitvam s stoli na kolesih (EN 12529).

Ne uporabljajte na podlagah, ki niso suhe ali so izpostavljene pronicajoči vlagi; na bituminoznih površinah in materialih z možnostjo premikanja olj.

Navodila za uporabo

→ Priprava podlag
Na splošno morajo biti podlage kompaktne, trdne, ravne in gladke. Poleg tega morajo biti dimenzijsko stabilne, ne deformabilne, suhe, brez kapilarnega dviga, razpok, prahu, čiste in brez snovi, ki bi ogrozile dober oprijem. V vsakem primeru je treba podlage izdelati in pripraviti v skladu z napotki za gradnjo sintetičnih travnatih polj ter v skladu z namenom uporabe ter s tem povezanimi predpisi in zakoni.

→ Priprava
SP 70 se pripravi z mešanjem dela A z delom B s spiralno lopatico z mešanjem od spodaj navzgor in pri nizki hitrosti (≈ 400 / min.) ob upoštevanju predoziranega razmerja 11,7: 1,3 paketov. Del B vlijte v vedro, ki vsebuje del A, pri čemer pazite, da oba dela homogeno mešate, dokler ne dobite zmesi enakomerne konsistence in barve.

→ Nanos
SP 70 enakomerno nanesite na podlago z ustrezno zobato gladilko in se prepričajte, ali so morebitni ostanki prahu dobro vmešani. Izberite nazobčanost gladilke tako, da zagotovite popolno lepljenje oblog. Običajno gladilka št. 3 ali št. 4. SP 70 je treba namazati neposredno na podlago ali trakove za robne spoje. Z lepilom prekrijte omejene površine, da lahko oblogo položite na še sveže lepilo. Obloge morajo biti prilagojene na temperaturo uporabe in popolnoma izravnane. Previdno pritisnite oblogo, da zagotovite popoln stik z lepilno plastjo. Po približno 2-3 urah oblogo spet povaljajte z valjem. Neupogljive obloge je treba obremeniti z utežmi, dokler se lepilo popolnoma ne strdi. Po položeni površini se ne sme hoditi vsaj 6-8 ur, dokler se lepilo ne strdi.

→ Čiščenje
Orodje takoj očistite z razredčilom Diluente 01 ali z alkoholom. Po strjevanju lahko SP 70 odstranite samo mehansko.

Druga pojasnila

→ Zaradi variabilnosti zmesi podlag podov in asfaltnih estrihov, je priporočljivo izvesti teste za preverjanje moči lepljenja.

→ Poleg teh informacij je treba upoštevati tudi proizvajalčeva navodila za vgradnjo obloge in navodila v tehničnih listih omenjenih izdelkov.

Tehnična specifikacija za popis del

Polaganje sintetične trave v prostorih za civilno in športno uporabo bo izvedeno z dvokomponentnim organskim lepilom z visoko vodoodpornostjo, GreenBuilding Rating 2, tip SP 70 Kerakoll Spa. Podlaga mora biti ravna, gladka, kompaktna, brez drobljivih delov, čista in uležana, po končanem krčenju zaradi zorenja. Za vgradnjo uporabimo zobato lopatico ____ za povprečno izdatnost ≈ ____ g/m².

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti	
Videz	zelena pasta
Pakiranje	del A 11,7 kg vedro / del B 1,3 kg pločevinka
Shranjevanje	≈ 12 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži
Opozorila	ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Razmerje mešanice	11,7 : 1,3
Uporabnost mešanice (pot life)	≈ 1 h
Mejna temperatura nanosa	od +10 °C do +30 °C
Odpri čas	≈ 30 min
Pohodnost	≈ 6–8 h
Polna obremenitev	≈ 24–48 h
Izdatnost	≈ 700–1000 g/m ²

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču (temperatura, prezračevanje, vpojnost podlage in položenega materiala) se lahko spreminjajo.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.

→ Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.

→ Ne uporabljajte pri temperaturi, ki je nižja od +10 °C.

→ Temperatura, vlažnost okolice, prezračevanje, vpijanje podlage lahko spreminjajo čas obdelave in čas strjevanja lepila.
- Med uporabo upoštevajte veljavne standarde in varnostne predpise.

→ Po potrebi zahtevajte varnostni list.

→ za primere, ki niso izrecno navedeni, stopite v stik s tehnično službo Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com.