

Geolite 10

Mineralna geomalta na osnovi geoveziva za monolitno obnovo armiranega betona. Tiksotropna, s hitrim vezanjem 10 min.

Geolite 10 je tiksotropna geomalta za pasivacijo, obnovo, izravnavanje in zaščito armiranobetonskih konstrukcij ter sidranje in pritrjevanje kovinskih elementov. Posebno primerna za posege z dvizno košaro, pri nizkih temperaturah in kjer se zahteva hitra polna obremenitev.



Rating 4

1. Tiksotropna v razredu R4
2. Pospešeno vezanje 10 min
3. Debeline od 2 do 40 mm v enem samem nanosu
4. Na osnovi geoveziva
5. Za monolitne, naravno stabilne obnove
6. Spremenljivi časi vezave
7. Neprepustna za vodo
8. Barva se lahko po 4 urah

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

kerakoll

Področja uporabe

→ Predvidena uporaba

- Pasivacija, lokalna in celotna obnova, izravnavanje in monolitna zaščita armiranobetonskih konstrukcij katerekoli vrste in velikosti.
- Posebno primerna za posege z dvizžno košaro, pri nizkih temperaturah in kjer se zahteva hitra polna obremenitev.

- Pritrjevanje in natančno konstrukcijsko sidranje podložnih plošč, napenjalcev, palic, plošč in pogonskih naprav na armirani beton.
- Primerna za splošno hitro pritrdjevanje sider, podbojev, sanitarne keramike, cevi, drogov, ograj, drenažnih rešetk, jaškov in uličnega pohištva.

Navodila za uporabo

→ Priprava podlag

Pred nanosom malte Geolite 10 je treba:

- mehansko ali z vodnim curkom v globino odstraniti ves poškodovani beton, dokler ne dobite trdne, odporne podlage s hrapavostjo vsaj 5 mm (stopnja 8 po sklopu Preskušanje in priprava AB podlag in zidav);
- z ročnim ali strojnim krtačenjem ali peskanjem z armaturnega železa odstranite vso rjo;
- obdelano površino očistiti s stisnjenim zrakom ali visokotlačnim čistilcem;
- podlago zmočiti do zasičenosti, vendar voda na površini ne sme zastajati. Alternativa močenju z vodo na vodoravnih betonskih površinah je nanos temeljnega premaza Primer Uni na suho podlago, kar zagotavlja pravilno vpojnost in pospešuje naravno kristalizacijo geomalte. Preverite, ali je razred odpornosti podložnega betona ustrezen.

Pri debelejših slojih in na večjih površinah predvidite ustrezno kovinsko armaturo, sidrano v podlago.

→ Priprava

Geolite 10 pripravite z mešanjem 25-kilogramske vreče prahu s količino vode, ki je označena na embalaži (svetujemo, da uporabite vso količino v vreči).

Maso lahko zamešate v vedru z ročnim mešalnikom za malte ali vrtalnikom pri nizkih obratih in mešalom, dokler ne dobite homogene malte brez grudic.

→ Nanos

- Za lokalna popravila in/ali celotno obnovo, ki predvideva uporabo malte Geolite 10 v različnih debelinah, od 2 do 40 mm (največ za posamezni sloj), nanesite izdelek ročno z zidarsko žlico.
- Za izvedbo zaščitne izravnave nanesite Geolite 10 ročno (z jekleno lopatico) ali strojno v debelini najmanj 2 mm, pred tem pa površino hrapavo obdelajte (1–2 mm).
- Za sidranje palic predhodno izvrtano luknjo napolnite z malto Geolite 10, pri čemer material iztisnete v ustrezno pištolo, nato vstavite palico tako, da jo vrtite.

Močite površine vsaj 24 ur po nanosu.

Geolite 10 se lahko uporablja pri temperaturi okolja $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, pri čemer je minimalna temperatura podlage $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, priporočljivo pa je izdelek shranjevati v ogrevanem prostoru. Če ni posebnih previdnostnih ukrepov, je priporočljivo uporabljati Geolite 10 pri temperaturah $\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

→ Čiščenje

Ostanke izdelka Geolite 10 na orodju in strojih čistimo z vodo, preden se izdelek strdi.

Certificiranje in označevanje

Embalaža, ko je pravilno izpraznjena, se lahko reciklira kot papir do 80 % v skladu z metodo ATICELCA® 501.

* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tehnična specifikacija za popis del

Dobava in vgradnja certificirane tiksotropne mineralne geomalte s pospešenim časom vezave (10 min) na osnovi geoveziva, z zelo nizko vsebnostjo petrokemičnih polimerov in brez organskih vlaken; posebno primerna za zagotovljeno obstojno pasivacijo, obnovo, izravnavanje in monolitno zaščito betonskih konstrukcij, kot je na primer Geolite 10 podjetja Kerakoll SpA, primerna za centimetrsko lokalno ali splošno monolitno obnovo armiranega betona v poškodovanih ali dotrajanih delih, obdelavo armaturnih palic in milimetrsko zaščitno obdelavo površin, z nanosom z zidarsko žlico, po ustrezni pripravi podlage in navlaženju površine do zasičenosti. Z GreenBuilding Rating 4, oznako CE in v skladu z zahtevami standarda EN 1504-7 za pasivacijo armaturnih palic, standarda EN 1504-3, razred R4 tipa CC in PCC za volumetrično prenovo in izravnavo, standarda EN 1504-2 za zaščito površin in standarda EN 1504-6 za sidranje z ekspanzivnim učinkom; ob upoštevanju Principov 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 11, ki jih določa standard EN 1504-9.

Tehnični podatki v skladu s Kerakollovim Standardom kakovosti		
Videz	prah	
Prostorninska masa	≈ 1300 kg/m³	UEAtc
Mineraloška sestava agregata	silikatno-karbonatni	
Velikost zrn	0 – 0,5 mm	EN 12192-1
Shranjevanje	≈ 6 mesecev od datuma proizvodnje, v izvirni in neodprti embalaži; ni odporen proti vlagi	
Pakiranje	vreče 25 / 15 / 5 kg	
Voda zmesi	≈ 4,6 l / 1 vreča 25 kg – ≈ 2,8 l / 1 vreča 15 kg – ≈ 0,9 l / 1 vreča 5 kg	
Obdelovalnost z razlezom	140 – 160 mm	EN 13395-1
Prostorninska masa zmesi	≈ 2040 kg/m³	
pH zmesi	≥ 12,5	
Začetek/konec vezanja	≈ 8–10 min (≈ 22–25 min pri +5 °C) – (≈ 3–4 min pri +30 °C)	
Mejna temperatura nanosa	od +5 °C do +40 °C	
Najmanjša debelina	2 mm	
Največja debelina posameznega nanosa	40 mm	
Izdatnost	≈ 17,5 kg/m² za vsak cm debeline	

Vrednosti pri temperaturi +21 °C, rel. zrač. vlagi 60 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

Zmogljivost					
Kakovost zraka v prostoru (IAQ) VOC - Izpust hlapnih organskih spojin					
Skladnost		EC 1 plus GEV-Emicode		Cert. GEV 3540/11.01.02	
Visoka tehnologija					
Preizkušena lastnost	Preskusna metoda	Zahteve EN 1504-7	Zmogljivost		
Zaščita pred korozijo	EN 15183	brez korozije	presega specifiko		
Strižna sprijemna trdnost	EN 15184	≥ 80 % vrednosti armature	presega specifiko		
Tlačna trdnost (N/mm²)	EN 12190	Zahteve EN 1504-3 razred R4	Zmogljivost CC in PCC		
			-10 °C*	+5 °C	+21 °C
- 2 h			> 5	> 10	
- 4 h			> 3	> 8	> 12
- 24 h			> 7	> 15	> 25
- 7 dni			> 23	> 25	> 40
- 28 dni		≥ 45	> 30	> 40	> 45
Natezna trdnost pri upogibu (N/mm²)	EN 196-1	ni zahteve		+5 °C	+21 °C
- 2 h				> 1	> 2
- 4 h				> 3	> 3
- 24 h				> 4	> 6
- 7 dni				> 5	> 7
- 28 dni				> 6	> 8
Lepilni spoj	EN 1542	≥ 2 N/mm² (28 dni)	> 2 N/mm² (28 dni)		
Odpornost proti karbonatizaciji	EN 13295	d _k ≤ referenčni beton [MC (0,45)]	presega specifiko		
Kompresijski modul elastičnosti	EN 13412	≥ 20 GPa (28 dni)			
- pri CC			21 GPa		
- pri PCC			20 GPa		
Toplotna združljivost po ciklih zmrzovanja/tajanja s solmi za odtajanje	EN 13687-1	sprijemna trdnost po 50 ciklih ≥ 2 N/mm²	> 2 N/mm²		
Kapilarna vpojnost	EN 13057	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	< 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}		
Vsebnost kloridnih ionov (določena na izdelku v prahu)	EN 1015-17	≤ 0,05 %	< 0,05 %		
Odziv na ogenj	EN 13501-1	Evrorazred	A1		

	Preskusna metoda	Zahteve standarda EN 1504-2, (C)	Zmogljivost
Prepustnost za vodno paro	EN ISO 7783-2	referenčni razred	razred I: $S_d < 5 \text{ m}$
Kapilarna vpojnost in prepustnost za vodo	EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	$w < 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$
Sprijemna moč pri neposredni natezni obremenitvi	EN 1542	$\geq 2 \text{ MPa}$	$> 2 \text{ MPa}$
Linearno krčenje	EN 12617-1	$\leq 0,3 \%$	$< 0,3 \%$
Koeficient toplotne razteznosti	EN 1770	$\alpha_T \leq 30\cdot 10^{-6}\cdot\text{K}^{-1}$	$\alpha_T < 30\cdot 10^{-6}\cdot\text{K}^{-1}$
Sprijemnost po toplotnem šoku	EN 13687-2	$\geq 2 \text{ MPa}$	$> 2 \text{ MPa}$
Odpornost proti udarcem	EN ISO 6272-1	referenčni razred	razred III : $\geq 20 \text{ Nm}$
Nevarne snovi		v skladu s točko 5.4	
	Preskusna metoda	Zahteve EN 1504-6	Zmogljivost
Odpornost proti izvleku jeklene palice (pomik v mm glede na obremenitev 75 kN)	EN 1881	$\leq 0,6 \text{ mm}$	$< 0,6 \text{ mm}$
Vsebnost kloridnih ionov (določena na izdelku v prahu)	EN 1015-17	$\leq 0,05 \%$	$< 0,05 \%$
Nevarne snovi		v skladu s točko 5.4	
Preizkušena lastnost agregata	Preskusna metoda	Zahteve UNI 8520-22	Zmogljivost agregata
Alkalna agregatna reakcija	UNI 11504	razred reaktivnosti	ni reaktiven

* Temperatura okolja -10 °C prvih 12 ur in nato +5 °C, temperatura podlage in prah +5 °C

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.

→ Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.

→ Material hranite stran od vlage in neposredne pripeke.

→ Vgrajujte pri temperaturi med +5 °C in +40 °C.

→ Zmesi ne dodajajte veziv ali dodatkov.

→ Ne nanašajte na umazane in netrdne podlage.

→ Ne vgrajujte na mavec, kovino ali les.
- Po vgradnji površino zaščitite pred pripeko in vetrom.

→ Površino negujte z močenjem vsaj prvih 24 ur po nanosu.

→ Po potrebi zahtevajte varnostni list.

→ Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 40001 CERTIFIED 18586-1

Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene decembra 2024 (ref. poročilo GBR – 12.24); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.