Γεωύφασμα TNT

Μη υφασμένο ύφασμα από ασυνεχείς ίνες πολυεστέρα για την ενίσχυση της Hybrid Μεμβράνης και PU Μεμβράνης.

Το Γεωύφασμα TNT εγγυάται την τοπική ενίσχυση και αυξάνει τη μηχανική αντοχή των επαλειφόμενων συστημάτων στεγανοποίησης.



1. **Ειδικό για την Hybrid Μεμβράνη και PU Μεμβράνη**
2. **Χωρίς χημικά συνδετικά**
3. **Ανθεκτική πλέξη με υψηλή αντοχή στο σκίσιμο**
4. **Θερμικά κατεργασμένο για εύκολη εφαρμογή**

kerakoll

Πεδία εφαρμογής

→ **Προορισμός χρήσης**
Τοπική ενίσχυση ανθεκτική στο σκίσιμο με υψηλή ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών (Crack Bridging) στα επαλειφόμενα συστήματα στεγανοποίησης.

Οδηγίες χρήσης

→ **Εφαρμογή**
Εφαρμόστε πάνω στην πρώτη στρώση προϊόντος όσο αυτή είναι ακόμα νωπή. Πιέστε με το ρολό για να αποφύγετε τσακίσεις και το τσαλάκωμα του γεωυφάσματος.

Απαιτείται αλληλοεπικάλυψη ≈ 10 cm. Καλύψτε πλήρως με μία δεύτερη στρώση προϊόντος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Προμήθεια και τοποθέτηση μη υφασμένου πολυεστερικού υφάσματος ασυνεχούς ίνας με βάρος ≈ 100 g/m² τύπου Γεωυφάσματος TNT από την Kerakoll Spa. Τοποθετήστε το γεωύφασμα πάνω από το νωπό ακόμη προϊόν, με αλληλοεπικάλυψη περίπου 10 cm, ολοκληρώστε την πρώτη στρώση υλικού καλύπτωντας το γεωύφασμα με υλικό και εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση προϊόντος.

Τεχνικά δεδομένα σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας Kerakoll		
Φυσιογνωμία	**λευκό μη υφαντό γεωύφασμα**	
Χημική φύση	**πολυεστέρας ασυνεχούς ίνας**	
Διαστάσεις:		
- Ύψος	**1 m / 20 cm**	
- Μήκος	**50 m**	
Βάρος	**100 g/m²**	**UNI 5114**
Διατήρηση	**απεριόριστη**	
Προειδοποιήσεις	**να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως**	

Επιδόσεις		
HIGH-TECH		
Αντοχή σε εφελκυσμό	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Επιμήκυνση	≥ 60%	EN 10319
Αντοχή σε διάτρηση	≥ 475 N	UNI 279/14
Πορώδες	≈ 80 µm	
Κανονική διαπερατότητα στο δάπεδο	0,075 m/s	EN ISO 11058

Λήψη δεδομένων σε θερμοκρασία +23°C, 50% Σ.Υ. και χωρίς αερισμό. Ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

Προειδοποιήσεις

→ ακολουθήστε τυχόν κανονισμούς και ισχύουσες κατά τόπους νομοθεσίες
→ το προϊόν είναι αντικείμενο σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
→ για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο παρόν έντυπο συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Kerakoll Global Service +30-22620.49.700

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT12/0525

Οι παρούσες πληροφορίες ενημερώθηκαν τον Μάιο του 2026.Τονίζεται ότι ενδέχεται να υποβληθούν σε διορθώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από την KERAKOLL SpA. Για τις προκείμενες τυχόν ενημερώσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.kerakoll.com. Συνεπώς η KERAKOLL SpA ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών της, μόνο εάν αυτές έχουν εξαχθεί από την ιστοσελίδα της. Το έντυπο τεχνικών δεδομένων συντάχθηκε με βάση τις καλύτερες τεχνικές και εφαρμοσμένες τεχνογνωσίες μας. Ωστόσο, αδυνατώντας να επέμβουμε κατευθείαν στις συνθήκες των εργοταξίων και την εκτέλεση των εργασιών, οι παρούσες πληροφορίες αποτελούν υποδείξεις γενικού χαρακτήρα και δε δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Εταιρία μας. Συνεπώς, συνιστάται μία δοκιμή εκ των προτέρων με σκοπό την επαλήθευση της καταλληλότητας του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση.

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

+30 22620 49700
info@kerakollhellas.gr

www.kerakoll.com