

Aquastop Traffic

Acoperire pe bază de apă, antiderapantă și protectivă pentru Aquastop Nanoflex.



1. Monocomponentă pe bază de apă, gata de utilizare
2. Transpirant
3. Antialunecare
4. Specific pentru protejarea gelului-membrană impermeabilă Aquastop Nanoflex
5. Adecvată pentru aplicarea cu trafaletul
6. Adecvată pentru suprapunerea ulterioară a plăcilor ceramice cu adezivi din gama H40

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Terase, balcoane, acoperișuri plate, alei și suprafețe orizontale impermeabilizate cu Aquastop Nanoflex sau produse pe bază de ciment și polimeri lăsate la vedere și supuse unui eventual trafic pietonal ușor, cu destinație rezidențială; lucrări de beton și beton armat ca protecție pentru controlul umidității.

A nu se utiliza pe straturi neimpermeabilizate; pe suprafețe supuse traficului frecvent și/sau intens; pe suprafețe circulabile; pentru stocarea apei; pe membrane gudronate, bituminoase sau din PVC; pe acoperișuri plate lipsite de barieră de vapori; în cazurile în care sunt necesare rezistențe ridicate la acizi și alcali.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suprafața impermeabilizantului trebuie să fie integră, compactă, bine ancorată, curățată de praf și grăsimi, uscată, lipsită de părți ancorate slab și condens superficial.

→ Preparare

Aquastop Traffic este gata de utilizare; înainte de utilizare, se recomandă reamestecarea produsului în ambalajul original, pentru a obține un amestec cu consistență omogenă. Produsul nefolosit poate fi păstrat pentru o utilizare ulterioară, închizând la loc ambalajul original.

→ Aplicare

Aquastop Traffic se aplică cu gletiera netedă, apăsând energic pe strat pentru a obține o aderență maximă pe suport; după întărirea produsului, verificați aderența primului strat și continuați cu aplicarea celui de-al doilea până la acoperirea completă a suportului. Întindeți produsul, în două straturi, pe toată suprafața,

inclusiv pe îmbinările cu pereții. Aplicarea celui de-al doilea strat poate fi efectuată cu trafaletul cu păr scurt, înainte de diluarea în prealabil în apă (maximum 15% din greutate), cu condiția să se asigure greutatea totală a produsului aplicat pe m².

Întărirea produsului (emulsie apoasă) se realizează prin evaporarea apei conținute, motiv pentru care timpii de uscare depind de temperatura și umiditatea ambientală în orele de după aplicare. Produsul întins pe orizontală, neuscat perfect, riscă să fie spălat ca urmare a unor evenimente meteorologice sau compromis prin formarea condensului.

→ Timp de uscare conform cu ASTM D 5895-03
Consultați tabelul cu date tehnice.

→ Curățenia

Aquastop Traffic se elimină de pe unelte sau de pe alte suprafețe spălând cu apă, înainte de întărirea finală.

Indicații suplimentare

→ **Întreținerea ordinară:** pentru curățare utilizați detergenți cu apă pe bază de săpun adecvați pentru pardoseli.

→ **Întreținerea extraordinară:** pentru refacerea continuității estetico-funcționale după uzură, curățați foarte bine și aplicați Aquastop Traffic cu gletiera sau trafaletul (în ultimul caz, se poate efectua diluarea cu apă în concentrație de aproximativ 15%).

Certificări și marcaje



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Rubrică din caietul de sarcini

Protecție disponibilă pentru circulație a suprafețelor cu destinație rezidențială, impermeabilizate cu Aquastop Nanoflex ori cu produse pe bază de ciment și polimeri. Furnizarea și aplicarea acoperirii flexibile, organico-minerală, gata de utilizare, pe bază de apă, transpirantă, antiderapantă, din clasa tip Aquastop Traffic de la Kerakoll Spa.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect	pastă gri
Natura chimică	dispersie apoasă de copolimeri
Păstrare	≈ 18 luni de la data producerii în ambalajul original și intact
Greutate amestec	≈ 1,600 kg/dm ³
Avertismente	a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj	găleți 10 kg
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +35 °C
Condiții limită de uscare	+5° C – 85% U.R.
Timp de așteptare pentru aplicarea celui de-al doilea strat:	
- +23 °C – 50% U.R.	≈ 90 min.
- +5 °C – 85% U.R.	> 12 h
Dare în folosință/Pietonabilitate:	
- +23 °C – 50% U.R.	≈ 2 h
- +5 °C – 85% U.R.	> 12 h
Grosime minimă uscată	≈ 0,4 mm
Consum	≈ 0,7 kg/m ² în total (2 straturi)
Timpii de uscare cu o umiditate relativă de 50%*	
Drytime la +25 °C	≈ 75 min
Drytime la +20 °C	≈ 90 min
Drytime la +15 °C	≈ 2 h
Drytime la +15 °C	≈ 2,5 h
Drytime la +5 °C	> 4 h
Timpii de uscare cu o umiditate relativă de 85%*	
Drytime la +25 °C	≈ 75 min
Drytime la +20 °C	≈ 90 min
Drytime la +15 °C	≈ 2 h
Drytime la +15 °C	≈ 2,5 h
Drytime la +5 °C	> 4 h

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație.

*Grosime de testare: 0,400 mm

Performanță		
HIGH-TECH		
Rezistență la alunecare:		
- talpă din piele pe suprafață uscată	0,70 (valoare necesară > 0,40)	Decretul Ministerial Italian 14/06/89–nr. 236
- cauciuc pe suprafață umedă	0,73 (valoare necesară > 0,40)	Decretul Ministerial Italian 14/06/89–nr. 236
Proprietăți antiderapante:		
- descrierea suprafeței	rugosă	DIN 51130 06/2004
- unghi total de acceptare	8,8°	DIN 51130 06/2004
- clasificare	R9	BGR 181-10/2003
Rezistența la abraziune	pierdere < 3.000 mg (resort H22 1.000 cicluri 1.000 g)	EN ISO 5470-1
Permeabilitatea la vapori de apă	clasa I - SD < 5 m (permeabil)	EN 7783-1 EN 7783-2
Permeabilitate la CO ₂	S _D > 50 m	EN 1062-6
Absorbție capilară și permeabilitatea la apă	w < 0,1 kg/m ² h0,5	EN 1062-3
Rezistență la impact	clasa I	EN ISO 6272-1
Aderență pe beton	> 1,5 N/mm ² (traffiking)	EN 1542
Crack bridging	clasa A2	
Aderență la tracțiune pe Aquastop Nanoflex	> 1,2 N/mm ²	UNI EN ISO 527
Înbătrânire accelerată cu UV	fără fărâmițare	ASTM G 154-06

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- respectați eventualele norme și reglementări naționale
- a se feri de razele solare directe și de sursele de căldură în timpul depozitării
- respectați cu strictețe indicațiile referitoare la uscarea produsului (risc de ploaie)

- în caz de necesitate solicitați fișa de securitate
- pentru tipuri de lemn instabile, straturi suport deosebite și pentru tot ce nu este prevăzut, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Aceste informații sunt actualizate în aprilie 2026; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.