Pragma Ready

Adeziv organic, gata de utilizare, cu mare aderență, alunecare verticală nulă și timp deschis îndelungat. Pentru gresie porțelanată, plăci ceramice și pietre naturale.



1. Optimă lucrabilitate
2. Fără solvenţi
3. Uz interior

kerakoll

Domenii de aplicare

→ **Destinaţia utilizării**
Aplicarea plăcilor ceramice pe pardoseală și pe perete la interior.

Stratul suport:
- **șape minerale sau pe bază de ciment**
- **tencuieli din ciment, gips și scaliolă**
- **pereți din gips-carton, gips cu latex, blocuri de ciment și beton celular**
- **beton prefabricat și turnat la fața locului**
- **gips și anhidrit**
- **lemn aglomerat, multistratificat sau materiale similare**

Materiale:
- **gresie porţelanată, plăci cu grosime redusă, plăci ceramice, klinker, teracotă, mozaic de sticlă şi ceramic, de toate tipurile şi formatele**
- **pietre naturale, materiale compozite, marmură, nesupuse deformării sau pătării din cauza absorbţiei apei**
- **plăci din material izolant și fonoabsorbant**

Utilizări:
- **la interior, pe pardoseală și perete, chiar în zonele umede, cum ar fi băi, dușuri și bucătării**
- **civile**
- **comerciale**
- **industriale**

A nu se folosi:
- **la exterior**
- **pe straturi de suport ude sau supuse infiltrațiilor de umiditate**
- **în medii în care apa este prezentă în mod continuu**
- **cu plăci cu absorbție scăzută, pe suporturi neabsorbante**

Indicaţii de utilizare

→ **Pregătirea suporturilor**
Suporturile trebuie să fie plate, uscate, fără praf, uleiuri și grăsimi, să nu fie supuse infiltrațiilor de umiditate, să nu conțină părți friabile sau care nu sunt perfect ancorate. Eventualele denivelări trebuie să fie umplute în prealabil cu produse de nivelare adecvate. Aplicarea pe gips sau anhidrit nu necesită aplicarea primerului; asigurați-vă totuși că stratul de suport este perfect uscat, că a fost aplicat într-un singur strat, fără gleturi de netezire fine, care pot să rezulte slab ancorate și să nu corespundă, deci, aplicării.

→ **Preparare**
Pragma Ready este gata de utilizare și nu necesită nici o pregătire prealabilă. Înainte de utilizare, se recomandă, totuși, reamestecarea energică a produsului în ambalajul original, pentru a obține un amestec cu consistență omogenă. Tixotropia înaltă a Pragma Ready permite o utilizare optimă și pe perete. Adezivul nefolosit poate fi păstrat pentru o utilizare ulterioară, închizând la loc ambalajul cu capacul original.

→ **Aplicare**
Pragma Ready se aplică direct pe stratul de suport cu o gletieră dințată corespunzătoare; cantitatea de adeziv trebuie să garanteze umezirea completă a dosului plăcilor. Aplicarea se efectuează pe adeziv proaspăt, exercitând o apăsare adecvată pentru a garanta contactul perfect cu adezivul. Plăcile ceramice nu necesită umezire prealabilă; verificați totuși că nu există urme de praf sau murdărie.
Respectați rosturile structurale, de fracționare și perimetrale existente în straturile de suport. Respectați reglementările locale în vigoare pentru realizarea rosturilor de dilatare elastice.

→ **Curăţenia**
Curățarea reziduurilor de Pragma Ready de pe unelte și de pe suprafețele acoperite se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

Certificări și marcaje

CE EN 12004 · D2 TE EN 12004 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

** Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll		
Aspect	pastă albă	
Ambalaj	găleţi 17 kg	
Păstrare	≈ 24 luni de la data producerii în ambalajul original și intact	
Avertismente	a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură	
Grosime	de la 2 la 10 mm	
Temperatura de aplicare	de la +10 °C la +35 °C	
Durata amestecului (pot life) la +23 °C	≥ 45 min.	
Timp deschis	≥ 30 min.	EN 12004-2
Ajustabilitate	≥ 1 h	
Disponibil pentru trafic pietonal	≈ 24 h	
Chituire rosturi	≈ 12 h pe perete / ≈ 24 h pe pardoseală	
Dare în folosinţă	≈ 7 zile	
Consum	≈ 1,5 – 5 kg/m²	

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier: temperatură, ventilaţie, absorbţia stratului de suport şi a materialului aplicat.

Performanță		
Calitatea aerului intern (IAQ) VOC - Emisie de substanțe organice volatile		
Conformitate	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 20567/11.01.02
HIGH-TECH		
Aderenţă la forfecare la 14 zile	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
Aderenţă pe beton la 28 zile	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Test de durabilitate:		
- aderenţă la tăiere după acţiunea căldurii	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
- aderenţă la forfecare după imersiune în apă	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
- aderenţă la tăiere după temperatură ridicată	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Alunecare verticală	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Temperatura de exploatare	de la -30 °C la +80 °C	
Conformitate	D2 TE	EN 12004

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

Avertismente

→ respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
→ păstrați și utilizați la temperaturi mai mari de +5 °C. A se feri de îngheţ
→ nu utilizați adezivul în strat gros pentru a acoperi suprafața neregulată a stratului de suport
→ aplicați și presați plăcile ceramice pe adezivul proaspăt, asigurându-vă că nu s-a format o peliculă superficială
→ a nu se utiliza în exterior, în piscine sau în medii cu prezența continuă a apei
→ temperatura, ventilaţia, absorbţia stratului de priză şi materialul de aplicat pot determina modificarea timpilor de prelucrare şi de priză ai adezivului
→ în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
→ pentru tipuri de lemn instabile, straturi suport deosebite şi pentru tot ce nu este prevăzut, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327

Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Aceste informaţii sunt actualizate în iulie 2025; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com