

Klima Fix

Adeziv&Glet de netezire mineral certificat, eco-compatibil, adecvat pentru lipirea și șpăcluirea tuturor tipurilor de panouri termoizolante la aplicarea pentru izolare.

Klima Fix este specific pentru lipirea și șpăcluirea sistemelor de termoizolație pe panouri termoizolante precum polistiren expandat, sinterizat și extrudat pentru utilizare specifică la socluri ETICS, poliuretan, rășină fenolică, plută, vată minerală și vată de sticlă, fibre de lemn, aerosoli, pe beton, tencuială pe bază de ciment, masă de șpacu minerală și pe bază de ciment. Alb și gri. Interioare, exterioare.



Rating 5 White

Rating 4 Grey

1. Pentru toate tipurile de panouri pentru izolare
2. Prelucrare ridicată
3. Produsul Sistemelor KlimaExpert ETA EPS și KlimaExpert ETA MW
4. Adecvat pentru kitul Anti-incendiu Klimaexpert
5. Alb și gri

W G

- ✓ ✓ Regional Mineral ≥ 60%
- ✓ × Recycled Regional Mineral ≥ 30%
- ✓ ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ ✓ VOC Low Emission
- ✓ ✓ Recyclable

kerakoll

Domenii de aplicare

→ Destinația utilizării

Lipirea și șpăcluirea sistemelor de termoizolație pentru:

- Klimaexpert ETA EPS și Klimaexpert ETA MW cu Agreement Tehnic European - ETA – conform cu EAD 040083-00-0404
- kitul Anti-incendiu Klimaexpert
- izolații exterioare
- izolații interioare

Interioare și exterioare pe panouri termoizolante pentru izolare exterioară (ETICS) precum polistiren expandat, sinterizat și extrudat pentru utilizare specifică la socluri ETICS, poliuretan, rășină fenolică, plută, vată minerală și vată de sticlă, fibre de lemn, aerosoli, pe beton, cărămidă, tencuială pe bază de ciment, masă de șpaclu minerală și pe bază de ciment.

A nu se folosi pe pereți din gips sau tencuieli gata de utilizare pe bază de gips; pentru lipirea plăcilor ceramice sau a pietrelor naturale; pe suporturi din lemn sau metal.

Indicații de utilizare

→ Pregătirea suporturilor

Suportul trebuie să fie perfect plan, consistent, adică fără părți friabile sau ușor de îndepărtat, stabile din punct de vedere dimensional, curat și uscat. Suporturile care nu sunt compacte trebuie să fie tratate în prealabil cu fixativul consolidant Rasobuild Eco Consolidante.

Asigurați-vă că nu au rămas reziduuri de decofrant pe beton. Eventualele denivelări trebuie să fie nivelate în prealabil cu produse din gamele Geolite sau Geocalce.

Nu aplicați pe suporturi la temperaturi care depășesc +30 °C.

→ Preparare

Klima Fix se prepară prin amestecarea a 25 kg de pulbere cu cantitatea de apă indicată pe ambalaj. Amestecul se obține prin turnarea apei în recipient curat și adăugarea treptată a prafului. Amestecarea se poate face în betonieră orizontală sau în găleată (cu mâna sau cu un mixer mecanic cu turații reduse) până la obținerea unui mortar omogen și fără aglomerări.

→ Aplicare

Ca adeziv: Klima Fix se aplică, în funcție de planeitatea suportului cu bordură perimetrală plus puncte centrale sau cu un șpaclu dințat adecvat direct pe panou în strat compact. Plăcile

trebuie să fie bine presate pe suport pentru a distribui cât mai uniform posibil adezivul și pentru a asigura astfel o aderență totală a plăcii. Aplicarea și eventuala ajustare a panourilor trebuie efectuată întotdeauna când adezivul este proaspăt, imediat ce a fost întins; eventualele mișcări sau ajustări ale panourilor în faza de priză pot determina o aderență precară până la desprindere.

Ca masă de șpaclu: Klima Fix, folosit ca masă de șpaclu pe panouri termoizolante, se întinde în primul strat cu gletiera în mod uniform; se îneacă apoi plasa adecvată pentru utilizare ETICS pe stratul încă proaspăt, apăsându-l cu șpaclul. Aplicați al doilea strat acoperind complet plasa și creând o suprafață adecvată pentru a aplica, atunci când este uscată, acoperirile decorative groase. Când lucrarea este finalizată, panourile trebuie să fie protejate de ploaie pentru cel puțin 48 de ore.

Klima Fix poate fi aplicat prin pulverizare cu mașini de tencuit.

→ Curățenia

Curățarea uneltelor de reziduurile de Klima Fix se efectuează cu apă, înainte de întărirea produsului.

Indicații suplimentare

→ Pentru aplicarea panourilor termoizolante, respectați întotdeauna cerințele prevăzute de producătorul acestora.

→ Aplicare pe gips: pe pereți din gips, scaliolă sau tencuieli gata de utilizare pe bază de gips, suportul trebuie tratat cu Rasobuild Eco Consolidante înainte de a aplica Klima Fix.

Certificări și marcaje



Rubrică din caietul de sarcini

Aplicarea și șpăcluirea, cu interpunerea plasei din fibră de sticlă rezistentă la alcali pentru utilizare ETICS de la Kerakoll Spa între cele două straturi, a panourilor pentru izolarea termică, se va face pe suport plat, consistent, curat și uscat. Panourile sunt mai întâi lipite și apoi netezite la suprafață cu Adeziv și Glet de netezire mineral, eco-compatibil, adecvat pentru lipirea și șpăcluirea tuturor tipurilor de panouri termoizolante pentru utilizare ETICS, monocomponent, GreenBuilding Rating 4, tip Klima Fix de la Kerakoll Spa, special pentru realizarea sistemelor de termoizolație de tip Klimaexpert ETA. Produsul Adeziv și Glet de netezire Klima Fix face parte din sistemele Klimaexpert ETA și Klimaexpert ETA MW prevăzute cu Acordul Tehnic European - ETA - conform cu EAD 040083-00-0404. Randamentul prevăzut pentru lipire este de $\approx 2,5 - 4 \text{ kg/m}^2$, pentru șpăcluire de $\approx 1,5 \text{ kg/m}^2$ pe mm de grosime.

Date tehnice Conform Normei de Calitate Kerakoll		
Aspect	amestec alb sau gri	
Densitatea aparentă a produsului întărit și uscat	1420 kg/m³	EN 1015-10
Natura mineralogică inerte	silicat - carbonată cristalină	
Interval granulometric nominal	≈ 0 – 1400 μm	EN 1015-1
Conținut de cenușă la 450 °C	98,4%	EAD 040083-00-0404
Conținut de cenușă la 900 °C	86,2%	EAD 040083-00-0404
Retenție hidrică	> 96%	EAD 040083-00-0404
Păstrare	≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact; a se feri de umiditate	
Ambalaj	Saci 25 kg	
Apă de amestec	≈ 5,5 l / 1 sac 25 kg	
Greutate specifică amestec	≈ 1,60 kg/dm³	EN 1015-6
Temperaturi limită de aplicare	de la +5 °C la +30 °C	
Grosime max. realizabilă ca adeziv	≤ 15 mm	
Consum:		
- ca adeziv	≈ 2,5 – 4 kg/m²	
- ca masă de șpaclu	≈ 1,5 kg/m² pe mm grosime	

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Performanță		
Calitatea aerului intern (IAQ) VOC - Emisie de substanțe organice volatile		
Conformitate	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 7907/11.01.02
HIGH-TECH		
Conductivitate termică ($\lambda_{10, dry}$)	0,43 W/(m K)	EN 1745
Capacitate termică specifică (c)	1,0 kJ/(kg K)	EN 1745
Aderență pe beton la 28 zile	$\geq 0,9$ N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Aderență pe blocuri ceramice la 28 zile	$\geq 0,25$ N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Aderență între adeziv și EPS	$\geq 0,08$ N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Absorbție hidrică capilară	0,45 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Rezistență la compresiune	≥ 7 MPa	EN 1015-1
Rezistență la difuzia vaporilor de apă	μ 5/20	EN 1745
Rezistență la flexiune	$\geq 3,5$ MPa	EN 1015-1
Reacție la foc	clasa A1	EN 13501-1
Temperatura de exploatare	de la -15 °C la +80 °C	

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. și fără ventilație. Pot să varieze în funcție de condițiile specifice de șantier.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional

→ respectați eventualele norme și reglementări naționale

→ lucrați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C

→ folosiți numai apă pentru a amesteca praful: nu utilizați latex sau alți aditivi

→ trebuie prevăzute ancorări mecanice adecvate, în conformitate cu legislația în vigoare

→ nu folosiți adeziv pentru a corecta denivelările stratului suport
- nu mișcați panourile atunci când adezivul a intrat în priză


→ nu aplicați pe gips, metal sau lemn

→ nu aplicați pe suporturi umede

→ protejați de ploaie suprafețele acoperite pentru cel puțin 48 ore

→ în caz de necesitate solicitați fișa de securitate

→ pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în ianuarie 2025 (ref. GBR Data Report - 01.25); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea și actualizarea informațiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fișa tehnică este redactată în baza cunoștințelor noastre tehnice și aplicative cele mai bune. Totuși, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condițiilor din șantier și asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicații cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuați o probă prealabilă, în scopul verificării conformității produsului cu utilizarea prevăzută.