

Keraplast 337

Latex ásványi eredetű aljzatkiegyenlítőkhöz és simítókhöz. Alkalmas alapozóként ásványi vagy cement alapú, nedvszívó habarcsokhoz és kiegyenlítőkhöz.

A Keraplast 337 megnöveli az ásványi alapú kiegyenlítő és simító anyagok tapadását és rugalmasságát, magas méretstabilitást, nagyobb teljesítményt és végső mechanikai ellenállást biztosítva.



1. Alkalmas kötőhidak készítéséhez
2. Fokozza az ásványi alapú aljzatkiegyenlítők és befejező anyagok tapadását és tömörségét
3. Mélyalapozás és -szilárdítás
4. Növeli az aljzatok teljesítményét és mechanikus ellenállását

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Adalékanyagok hozzáadása kiegyenlítőkhöz, cementalapú simítókhöz és tapadóhidak készítése. A következő termékekhez kell adalékanyagot hozzáadni: habarcsok és ásványi simítók, kiegyenlítők és ásványi simítók. Szilárdító mélyalapozó ásványi burkolatokhoz.

Kül- és beltérben.

Ne használjuk hordozórétegek közvetlen ragasztás előtti előkészítésére; gipsz vagy anhidrit felületeken, márvány-, kerámia-, fém-, fapadlókon és magnéziumos aljzatokban. Alapozóként reagens kétkomponensű termékek használata előtt.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

A fogadófelületek legyenek tömörek, tökéletesen szárazak, portól, zsáluleválasztótól, olajktól és zsíroktól valamint az omladozó és nem megfelelő erősségű vagy nem tökéletesen rögzített részekről, mint cement- és ragasztómaradványoktól mentesek, azokat el kell távolítani. A fogadófelület legyen stabil, repedésmentes, legyen a száradási higrometriás zsugorodáson túl és legyen megfelelően előkészítve.

Fali hordozórétegek előkészítése: csiszolással távolítsuk el az összes nem tökéletesen kötött részt. Alaposan porszívózzunk fel és tisztítsuk meg a felületet.

→ Előkészítés

Először a kívánt arányban oldjuk fel a Keraplast 337-et és a vizet, és csak ez után adjuk hozzá a cementet vagy használjuk a kiegyenlítő vagy simító keverékéhez. Alaposan keverjük össze, hogy csomómentes legyen.

- Adalékanyag kiegyenlítőkhöz és simítókhöz: adjunk $\approx 1 - 1,5$ kg Keraplast 337-et az előkevert anyag minden 25 kg-jához és a megfelelő arányban vizet, hogy megfelelő állagot kapjunk, gondosan keverjük össze, hogy csomómentes legyen.

- Tapadóhidak előkészítéséhez tapadó esztrichekhez: keverjük össze 1 rész Keraplast 337-et – 1 rész vizet – 1 rész cementet egészen addig, amíg homogén keveréket nem kapunk.

- Alapozó/szilárdító ásványi és cementalapú burkolatokhoz: a Keraplast 337-et 1:4 arányban hígítsuk tiszta vízzel. Az esetleges második réteghez a Keraplast 337-et 1:2 arányban hígítsuk tiszta vízzel.

→ Felhordás

- Adalékanyag kiegyenlítőkhöz és simítókhöz: a hozzáadott adalékanyagot tartalmazó terméket vigyük fel a felhasználásnak és a műszaki adatlap utasításainak megfelelően.

- Tapadóhid tapadó esztrichekhez: a fogadófelületre vigyük fel a tapadóhidat, majd nyomban utána, frissre friss technikával, az esztrichet.

- Alapozó/szilárdító ásványi és cementalapú burkolatokhoz: ecsettel elosztva vigyük fel a terméket a felületre, 1:4 arányban vízzel hígítva, ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk felgyülemlesek. Amennyiben a felületet mélységben meg kell szilárdítani, 4 - 6 óra elteltével vigyünk fel még egy réteg Keraplast 337-et 1:2 arányban hígítva vízzel.

→ Tisztítás

A szerszámok tisztítása a Keraplast 337 maradványoktól vízzel történik, a termék megkötése előtt.

Egyéb útmutatások

→ Ne hígítsuk túl.

→ Ezekon az információkon túl, kövesse a gyártó által a burkolat lerakásához adott utasításokat

és a többi említett termék hatályos műszaki adatlapját.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

Tapadóhíd híd: mielőtt felvinnénk a betonra a következő habarcsot vigyünk fel egy tapadóhidat, ami a következőket tartalmazza: cement, víz és a Kerakoll Spa által gyártott Keraplast 337 vizes alapú, a lúgos szappanosodásnak ellenálló latex, a cement súlya 100%-ának megfelelő arányban. A feltöltést a friss tapadóhídra kell elkészítenünk.

Adalékanyag hozzáadása szintkiegyenlítőkhöz és simítókhöz: az ásványi eredetű, normál és gyors kötéseidejű szintkiegyenlítőkhöz és simítókhöz a Kerakoll Spa által gyártott Keraplast 337 vizes bázisú, a lúgos szappanosodásnak ellenálló, latexet kell hozzáadnunk a cement súlya 20%-ának megfelelő arányban ahhoz, hogy a habarcs tömör, tapadó és rugalmas legyen.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok		
Megjelenés	fehér folyadék	
Fajsúly	≈ 1,1 kg/dm³	
Tárolás:	≈ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	
Csomagolás	10 kg-os műanyag kanna	
Viszkozitás	≈ 4700 mPa · s, rotore 3 RPM 20	Brookfield módszer
Ajánlott keverési arányok:		
- adalékanyag	≈ 1 – 1,5 kg 25 kg előkevert anyaghoz	
- kötőhíd	≈ 1 rész Keraplast 337 : 1 rész víz : 1 rész cement	
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között	
Anyagszükséglet alapozóként (hígítás 1:4 vízzel):		
- alapozó/felületi szilárdító	≈ 200 g/m²	
- mélyszilárdító	≈ 400 g/m²	

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Teljesítmény		
Belső levegő minősége (IAQ) VOC - Illékony szerves ANYAG kibocsátás		
Megfelelőség	EC 1 plus GEV-Emicode	Gev 9784/11.01.02 tanúsítvány

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék

→ be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat

→ +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk

→ a műtárgyat ne tegyük ki a napfény és a csapó eső hatásának, amíg meg nem száradt

→ főleg a meleg időszakban ajánlatos a műtárgyakat nedvesen tartani a munkák elvégzése után néhány napig
- a termék nem fagyálló, +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk

→ szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot

→ a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon



A jelen információk 2025 November lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.