Pragma Ready

Szerves eredetű, használatra kész ragasztó nagy tapadású, függőleges felületen megcsúszásmentes, hosszú nyitott idejű ragasztó. Greslaphoz, kerámia burkolólapokhoz és természetes kőhöz.



1. Kiválóan megmunkálható
2. Oldószermentes
3. Beltérben

kerakoll

Felhasználási területek

→ Felhasználható
kerámia burkolólapok beltéri lerakása padlóra és falra.

Aljzatok:
- ásványi eredetű cementesztrichek
- cement, gipsz és műmárvány vakolatok
- gipszkarton, gipsz-tégla falak, cementpanelek és cellás betonpanelek
- előre gyártott és helyben öntött beton
- gipsz és anhidrit
- forgácslap, rétegelt lemez és hasonlók

Anyagok:
- felhasználható minden típusú greslaphoz, extra vékony kőporcelán táblákhoz, kerámia burkolólaphoz, klinkerhez, terrakottához, üveg- és kerámiamozaikhoz
- természetes kő, átalakított anyagok, nedvszívás által nem deformálódó vagy foltosodó márvány
- szigetelő- és hangtompító anyag lapok

Alkalmazások:
- beltérben padlóra és falra vizes helyiségekben is, például fürdőkben, zuhanyzókban, konyhákban
- lakossági
- kereskedelmi
- ipari

Ne használjuk:
- kültérre
- nedves vagy átnedvesedésre hajlamos aljzatokon
- állandóan vizes helyiségekben
- nem nedvszívó aljzatokra alacsony nedvszívású burkolólapokkal.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése
Az aljzatoknak síknak, száraznak, pormentesnek, olajoktól és zsíroktól, átnedvesedéstől és omladozó vagy nem tökéletesen rögzített részektől menteseknek kell lenniük. Az esetleges felületi egyenetlenségeket előzetesen megfelelő simító termékkel töltsük fel. A gipszre vagy anhidritre való lerakáshoz nincs szükség alapozó alkalmazására; mindazonáltal ellenőrizzük, hogy az aljzat tökéletesen száraz-e, egyetlen rétegben van-e elkészítve, finomvakolatok nélkül, amelyek lehet, hogy kevéssé rögzülnek és így nem megfelelőek a lerakáshoz.

→ Előkészítés
A Pragma Ready használatra kész, nem kell előkészíteni. Használat előtt mindazonáltal ajánlatos erősen összekeverni a terméket a csomagoláson belül, hogy egységes legyen a keverék állaga. A Pragma Ready a fokozott tixotrópiájának köszönhetően kiválóan alkalmazható falon is. A fel nem használt ragasztót meg lehet őrizni a következő használatig a csomagolás eredeti fedéllel való lezárásával.

→ Felhordás
A Pragma Ready terméket közvetlenül a lerakási aljzatra helyezzük megfelelő fogazott glettvassal; annyi ragasztóra van szükség, amennyi teljesen befedi a burkolólapok hátoldalát. A lerakást friss ragasztóra végezzük megfelelő nyomással, hogy teljes mértékben érintkezzenek a ragasztóval.
A kerámialapokat nem szükséges előzőleg beáztatni; mindazonáltal ügyeljünk arra, hogy ne legyenek rajtuk por- vagy szennyeződésnyomok. Ügyeljünk az aljzaton lévő szerkezeti, dilatációs és kerületi hézagokra. Tartsuk be a rugalmas dilatációs hézagok kialakítására vonatkozó hatályos helyi előírásokat.

→ Tisztítás
A szerszámok és a burkolt felületek Pragma Ready maradványoktól való megtisztítása vízzel történik a termék kikeményedése előtt.

Tanúsítványok és jelölések

CE EN 12004 · D2 TE EN 12004 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

** Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok		
Megjelenés	fehér massza	
Csomagolás	17 kg-os vödrök	
Tárolás	≈ a gyártástól számított 24 hónapig ép, eredeti csomagolásban	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	
Rétegvastagság	2 mm és 10 mm között	
Alkalmazási hőmérséklet	+10 °C és +35 °C között	
Edényidő +23 °C-on	≥ 45 perc	
Nyitott idő	≥ 30 perc	EN 12004-2
Korrigálható	≥ 1 óra	
Járható	≈ 24 óra	
Fugázható	≈ 12 óra falon / ≈ 24 óra padlón	
Használatba vehető	≈ 7 nap	
Fogyasztás	≈ 1,5 – 5 kg/m²	

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívásától függően változhatnak.

Teljesítmény		
Belső levegő minősége (IAQ) VOC - Illékony szerves ANYAG kibocsátás		
Megfelelőség	EC 1 plus GEV-Emicode	GEV által tanúsított 20567/11.01.02
HIGH-TECH		
Nyírószilárdság 14 nap elteltével	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
Tapadás betonra 28 nap elteltével	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Tartóssági tesztek:		
- húzószilárdság felmelegítés után	≥ 2,5 N/mm²	EN 12004-2
- nyírószilárdság vízbe merítést követően	≥ 0,5 N/mm²	EN 12004-2
- nyírószilárdság magas hőmérséklet után	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Függőleges megcsúszás	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Hőtűrőképesség	-30 °C-tól +80 °C-ig	
Megfelelőség	D2 TE	EN 12004

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Figyelmeztetések

→ be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
→ +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
→ ne használjuk a ragasztót nagy vastagságban a nagyobb aljzat-egyenetlenségek feltöltéséhez
→ a burkolólapokat a friss ragasztóágyba rakjuk és belenyomjuk, ellenőrizzük, hogy a ragasztó nem bőrösödött-e
→ ne használjuk kültéren, medencében vagy állandóan vizes helyiségekben
→ a hőmérséklet, a szellőzés, az aljzat nedvszívása és a lerakandó burkolóanyag megváltoztathatják a ragasztó felhasználhatóságát és kötésidejét
→ szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
→ a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327

Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

A jelen információk 2025 júliusában lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com