

L34 Hybrid

Ásványi eredetű, szerves, egykomponensű ragasztó parketta nagy ellenálló-képességű lerakásához.

Az L34 Hybrid tökéletes egyensúlyt biztosít a tapadóerő és a rugalmasság között, ezzel garantálja a hagyományos és a szalagparketta bármilyen típusú aljzatra történő biztonságos leragasztását.



1. Egykomponensű, használatra kész
2. Hipoallergén
3. Nem ártalmas a felhasználókra
4. Könnyen kenhető
5. Nagy kiadósságú
6. Gyorsan és biztonságosan tisztítható, ideális szalagparketta lerakásához
7. Anti-Shock System technológia az erő és a tapadás garanciája valós üzemeltetési körülmények között
8. Ideális padlófűtéshez

kerakoll

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Mindenféle méretű és fatípusú hagyományos fapadlók és szalagparketták nagy ellenálló-képességű lerakása minden aljzattípusra.

Padlók:

- mozaikparketta, ipari parketta, valamint EN 13488 és EN 14761 szabványnak megfelelő elemek
- tömörfa elemek csaphorony nélkül, lamellaparketta, svédpadló, valamint EN 13227 szabványnak megfelelő elemek
- csaphornyos tömörfa elemek, valamint EN 13228 és EN 13226 szabványnak megfelelő elemek
- rétegelt csaphornyos elemek, szalagparketták és előcsiszolt, valamint EN 13489 szabványnak megfelelő elemek
- EN 14342 szabványnak megfelelő fa padlózatok

Aljzatok:

- cementesztrichek
- anhidrit esztrichek
- Keracem vagy Keracem Prontoplus anyagból készített esztrichek
- fa panelek
- meglévő, márványból, kerámiából, greslapokból vagy hasonlókból készült padlók
- öntött aszfalt esztrich

lakossági, kereskedelmi felhasználású belső padlók. Alkalmas padlófűtéshez.

Ne alkalmazzuk átnedvesedő aljzatokra, nem megfelelően előkészített padlófűtésre, nem megfelelően előkészített anhidrit esztrichekre és általában nem megfelelően előkészített nem nedvszívó aljzatokra.

Használati útmutató

→ A hordozórétegeknek tömörnek, szilárdnak, síknak és nem túlzottan érdesnek kell lenniük. Továbbá méretstabilnak, nem deformálhatónak, száraznak, alulról nem átnedvesedőnek, repedésmentesnek, tisztának és leválasztó anyagoktól, valamint portól mentesnek kell lenniük. A cementesztrichek vagy a meglévő márvány, gránit, kerámia vagy hasonló aljzatok maradék nedvességtartalma maximum 2% vagy 1,7% kell hogy legyen, amennyiben fűtőberendezést tartalmaznak. Az anhidrit esztrichek maradék nedvességtartalma maximum 0,5% vagy 0,2% kell hogy legyen, amennyiben fűtőberendezést tartalmaznak. A fokozott maradék nedvességtartalmú (max 5%) vagy a porzó felületű, málló részekkel rendelkező vagy gyenge cementesztricheket EP21 anyaggal kell kezelni. A meglévő márvány, gránit, kerámia vagy egyéb burkolólapból álló aljzatokat Keragrip Pulep anyaggal kell mélytisztítani és kezelni. Az anhidrit esztricheket meg kell csiszolni, mechanikai porszívóval meg kell tisztítani és EP21 anyaggal kell kezelni. A fűtést tartalmazó, nedvszívó jellegű aljzatokat EP21 anyaggal kell kezelni.

Általában az anhidrit aljzatokat és a fűtőberendezést tartalmazó aljzatokat nem lehet impregnálni illetve cementalapú illetve gipszalapú önterülő kiegyenlítőkkal kiszintezni. A nem sík vagy rendkívül érdes aljzatokat szabályozni és/vagy javítani kell megfelelő termékekkel, mint például Keralevel Ultra, Planogel Rheo, Flowtech Plus vagy EP21-ből készült, Quarzo 5.12-vel kevert szintetikus

habarccsal. A fent említett termékek használata előtt alaposan tanulmányozzuk a vonatkozó műszaki adatlapokat.

→ Előkészítés

A L34 Hybrid használatra kész. Nyissa ki a csomagolást, távolítsa el a dehidratáló zacskót és a ragasztó felületén lévő védelmet. A felhordás befejeztével, amennyiben nem használta fel a csomag teljes tartalmát, vissza kell zárni a védőzárast ragasztómaradékoktól alaposan megtisztítva, nehogy a termék kapcsolatba lépjen a levegővel és így megkeményedjék. Mielőtt visszazárná a csomagolásra a fedelet, tegye vissza a dehidratáló zacskót.

→ Felhordás

Az L34 Hybrid-et egyenletesen vigyük fel az aljzatra glettvassal n.4 és megfelelő nyomással rakjuk le a friss ragasztórétegre a parkettaelemeket, hogy teljes mértékben, egyenletesen érintkezzenek a ragasztóval, ügyelve arra, hogy ne folyjon ki az elemek szélein. Hagyjunk $\approx 7 - 10$ mm dilatációs hézagot a fa padló és a falak (vagy egyéb függőleges elemek) között.

→ Tisztítás

A felületeknek a még száraz L34 Hybrid maradékokról való tisztítása alkohollal történik. A szerszámok tisztítását alkohollal végezzük. A megkeményedésnél a ragasztót könnyedén el lehet távolítani vízzel és Supersoap.

Egyéb útmutatások

- Hagyjuk a parkettát a lerakás helyiségének körülményeihez igazodni.

→ A lerakandó parkettaelemek nedvességtartalma a szalagparketták esetén 5-9%, a hagyományos parketta esetén 7-11% legyen.

→ Lerakás előtt végezzük el az aljzat nedvességmérését karbidos nedvességmérővel.
- Lerakás előtt végezzük el a környezeti hőmérséklet és az aljzat mérését, amelyeknek a műszaki adatlapon lévő minimum hőmérsékleti értéknél magasabbnak kell lenniük.

→ A fenti utasításokon kívül tartjuk be a parketta gyártójának utasításait is.

Tanúsítványok és jelölések



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A tömörfa és rétegelt padlók nagy ellenálló-képességű lerakása tanúsított minőségben, egykomponensű, Anti-Shock System technológiás szerves ásványi ragasztóval történik, típusa L34 Hybrid, gyártja a Kerakoll Spa. A lerakási aljzatnak állandóan száraznak, tömörnek, törmeléktől mentesnek, tisztának és érleltnek kell lennie, amelyen már végbementek az érlelési összehúzódások. A lerakás ____ fogazott glettvassal történik ≈ ____ kg/m² átlagos kiadósságnál.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok		
Megjelenés	tölgy/semleges színű massa	
Csomagolás	16 kg-os vödör	
Tárolás	≈ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban	
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet	
A keverék viszkozitása	≈ 42000 mPa · s, forgórész 7 RPM 50	Brookfield módszer
Alkalmazási hőmérséklet	+10 °C és +35 °C között	
Nyitott idő	≈ 60 perc	
Járható	≈ 12 óra	
A szalagparketta használatba vehető	≈ 24 óra	
Várakozás csiszolás előtt	≈ 3 nap (a parkett teljes stabilizálódása után)	
Anyagszükséglet	≈ 700 – 1300 g/m ²	

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak, pl. hőmérséklettől, szellőzéstől és a hordozóréteg nedvsvivásától.

Teljesítmény		
Belső levegő minősége (IAQ) VOC - Illékony szerves ANYAG kibocsátás		
Megfelelőség	EC 1 Plus GEV-Emicode	Tanús. GEV 8965/11.01.02

Figyelmeztetések

- be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat

→ alkalmazzuk az ajánlott fogazott glettvast

→ a hőmérséklet, a környezeti nedvességtartalom, a szellőzés, az aljzat nedvszívása és a lerakandó anyag megváltoztathatják a ragasztó megmunkálási és kötésidejét
- szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot

→ a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyünk fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com



A jelen információk 2026 júliusában lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valóságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.