Oil-Pur

Termék parketta polírozásához.

Az Oil-Pur praktikus és könnyű bedolgozhatósággal használható mindenféle fafajtából készült padló olajozott hatású fedésére.



SLC TECHNOLOGY

1. Fedés két rétegben
2. Erős tónust ad fának
3. Megfelel a 2004/42/EK irányelvnek

kerakoll

Felhasználási területek

→ Felhasználható
Kimagaslóan megvédi a következőket:
- hagyományos fapadlók
- előcsiszolt fapadlók
- fapadló-helyreállítás
- bambusz padló

Beltéri, lakossági felhasználású fapadlók.

Ne használjuk kültéren; huzamosan vagy állandóan vízzel való érintkezésnek kitett fapadlókra.

Használati útmutató

→ Csiszolja le a parkettát, hogy sima, tiszta, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól és régi festékektől mentes felületet kapjon. A hézagok és egyenetlenségek kifugázására vigyen fel Aqua-Pur Flex-et (a műszaki táblázatban szereplő útmutató szerint). Mintegy 30-60 perc elteltével csiszolja meg típusú, 100-120-as szemcseméretű csiszolópapírral. A simítás esztétikai szintjének a tökéletesítésére végezzen el egy végső simítást 150-es vagy 180-as szemcseméretű Carboplus SIC csiszolóhálós koronggal.
Porszívózzon fel alaposan, távolítsa el az összes csiszolási port és Pulex antisztatikus kendővel távolítsa el az esetleges maradékokat, majd vigye fel az Oil-Pur-t. A fa nedvességtartamának 9% és 11% közöttinek kell lennie.

→ Előkészítés
Használatra kész termék. Használat előtt rázza fel és öntse tiszta edénybe. Mielőtt felvinné, várjon 5 percet.

→ Felhordás
Roller Classic-kal vigye fel az Oil-Pur-t és vegye figyelembe az anyagszükségletet ≈ 80-100 ml/m². Várja meg, amíg teljesen megszárad, majd mintegy 6-8 óra elteltével csiszolja le egyenletesen Carboplus SIC 220 csiszolóhálós koronggal, alaposan porszívózza fel az összes csiszolási port és Pulex antisztatikus kendővel távolítsa el az esetleges maradékokat, majd vigye fel a második Oil-Pur réteget.

→ Tisztítás
Megkeményedés előtt lakkbenzinnel távolítsa el az Oil-Pur maradékait; az Oil-Pur megkeményedése után csak mechanikai úton lehet azokat eltávolítani. A termék mikroműanyagokat tartalmaz: ne juttassa a terméket a környezetbe használat és ártalmatlanítás során. Ne mossa az eszközöket folyóvíz alatt.. Ne öntse a termékmaradékokat, vizet vagy más tisztítóoldatokat háztartási lefolyókba vagy szennyvízcsatornába.

Egyéb útmutatások

→ Használat előtt hagyja, hogy a termék felvegye a helyiségek környezeti hőmérsékletét.
→ Használjon tiszta edényeket és szerszámokat.
→ Minden felnyitott kannát a lehető legrövidebb időn belül el kell használni.
→ A homogén eldolgozáshoz azonos rétegvastagságokat alkalmazzon és tartsa be az ajánlott mennyiségeket.
→ A parketta karbantartása: az Oil-Pur-ral kezelt fapadlókat időről időre ápolni kell. A tisztításhoz használja a semleges SuperSoap tisztítószert.

Összegzés

A fapadló antikolt hatású befejezése, egykomponensű, a fa tónusait kiemelő kezeléssel történik, amely megfelel a 2004/42/EK irányelvnek, típusa Oil-Pur, a Kerakoll Spa-tól, a felvitele hengerrel történik két rétegben, rétegenként ≈ 80-100 ml/m² mennyiségben.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok	
Megjelenés	sötétbarna folyadék
Csomagolás	5 l-es olajos kanna
Tárolás	≈ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések	a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Alkalmazási hőmérséklet	+10 °C-tól +30 °C-ig
Ragyogási faktor:	
- Oil-Pur 10	≈ 10-es extra matt
- Oil-Pur 30	≈ 30 gloss
- Oil-Pur 60	≈ 60 gloss
- Oil-Pur 90	≈ 90 gloss
Várakozási idő:	
- meglévő burkolatra burkoláshoz	≈ 8 óra, előtte csiszolja át
- könnyű igénybevételhez	≈ 24 – 36 óra
- normál/intenzív igénybevételhez	≈ 7 – 10 nap
Anyagszükséglet	≈ 80 – 100 ml/m² felhordási rétegenként

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak, pl. hőmérséklettől, szellőzéstől és a hordozóréteg nedvszívásától.

Figyelmeztetések

→ be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat
→ ellenőrizze, hogy összeegyeztethető-e a nem ismert fákkal (szín, olaj-, műgyanta- és egyéb anyagtartalom)
→ az erős színű illetve egzotikus eredetű, fokozott olajtartalmú fafajok (ipe, lapacho, iroko, mahagónifélék stb.) késleltethetik vagy akadályozhatják a termék száradását és keményedését, ezért a kezelés előtt Diluente Oil-ba mártott kendővel kell megtisztítani a fa felületét, megvárni, hogy megszáradjon, majd nagyon vékonyan felvinni az első réteget és jól kiszellőztetni a helyiségeket a száradási folyamat elősegítésére
→ teljesen távolítsa el az előző kezelések maradékát, hogy egységes simaságot érjen el
→ mindig ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet és a fa nedvességtartamát
→ védje a közvetlen napfénytől és a huzattól az első 3 órában
→ tartsa távol lángtól és szikrától, ne dohányozzon, és használat után szellőztesse ki a helyiségeket
→ a termékmaradványok, a folyékony termékbe mártott és úgy hagyott szerszámok, fapor, pamutkendők, papír és egyebek öngyulladást okozhatnak, ezért az eltávolításuk előtt be kell mártani őket vízbe és nem tűzveszélyes helyen hagyni kell őket megszáradni
→ szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot
→ a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327
Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

A jelen információk 2026 szeptemberében lettek frissítve; megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com