

Klima Light Calce

Könnyített, egykomponensű, ásványi eredetű, NHL természetes hidraulikus mész alapú ragasztó és simító anyag vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerekhez (ETICS) felhasználható, ásványi eredetű és természetes szigetelő panelek felrakásához és azt követő gletteléséhez. A ETICS Klimaexpert ETA rendszer terméke, amely Európai Műszaki Engedéllyel rendelkezik.

Könnyített, mész alapú, ásványi eredetű ragasztó és simítóanyag vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek közet- és üveggyapot, farost, parafa, kalcium-szilikát hidrát hőszigetelő paneljeinek felrakásához betonra, égetett agyagra, cementvakolatra, ásványi eredetű és cement alapú simítókra és gletteléséhez. bézs. Bel- és kültérben.

1. NHL természetes hidraulikus mész alapú
2. Maximális vízgőzáteresztő-képesség
3. Különleges nedvesíthetőség még a hosszúszálas szigetelőpaneleken is
4. Kitűnő bedolgozhatóság; különösen folyós simító anyag, könnyű és könnyen teríthető
5. Kimagasló kiadósság; glettelésnél akár +50% a hagyományos ragasztókhoz és simítóanyagokhoz képest
6. Vakológéppel felhordható
7. A könnyített, ásványi eredetű töltőanyagnak köszönhetően tűzzel szembeni viselkedése Euroclass osztályozás szerint A1
8. A Klimaexpert ETA MW rendszer terméke
9. Alkalmas tűzvédelmi Klimaexpert készletekhez



Rating 5

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- ✓ Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

kerakoll

Felhasználási területek

→ Felhasználható

Hőszigetelő lapos rendszerek ragasztása és simítása a következőkhöz:

- Klimaexpert ETA MW Európai Műszaki Engedéllyel - ETA - az EAD 040083-00-0404 szerint
- kültéri szigetelés
- beltéri szigetelés
- tűzvédelmi Klimaexpert készlet

Beltéren és kültéren vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek (ETICS) kőzet- és üveggyapot, farost, parafa, kalcium-szilikát hidrát hőszigetelő paneljeihez betonra, égetett agyagra, cementvakolatra, ásványi eredetű és cement alapú simítókra

Ne alkalmazzuk gipsz falakon vagy gipsz alapú kész vakolatokon; kerámia vagy természetes kő lapok ragasztásához; fa vagy fém hordozórétegeken.

Használati útmutató

→ A hordozórétegek előkészítése

Az aljzat tökéletesen sík, konzisztens, vagyis törmelékektől vagy könnyen eltávolítható részekről mentes, tiszta és száraz kell, hogy legyen. A nem tömör aljzatokat előzőleg kezeljük Rasobuild Eco Consolidante alapozóval. Ellenőrizzük, hogy a betonon ne legyenek zsaluleválasztó maradványok.

Az esetleges egyenetlenségeket előzetesen ki kell egyenlíteni a Geolite vagy Geocalce termékcsalád termékeivel. Ne hordjuk fel a hordozórétegre +30 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

→ Előkészítés

A Klima Light Calce elkészítéséhez keverjük össze 20 kg port és a csomagoláson feltüntetett mennyiségű vizet. A keverék elkészítéséhez öntsük a vizet egy tiszta edénybe, és fokozatosan adjuk hozzá a port. A keverés történhet vízszintes betonkeverőben vagy vödörben (kézzel vagy mechanikus keverővel alacsony fordulatszámon) amíg homogén, csomómentes habarcsot nem kapunk.

→ Felhordás

Ragasztóként: A Klima Light Calce terméket a hordozóréteg egyenetlenségétől függően körbefutó csíkokkal és a közepén három pontokban visszük fel, fogazott glettvassal

közvetlenül a panelre teljes ágyazattal. A lapokat jól oda kell nyomni a hordozórétegre, hogy a lehető legegyenletesebben elosszlassuk a ragasztót, és így a lap teljes mértékben tapadjon. A panelek felhelyezését és esetleges igazítását mindig közvetlenül a friss ragasztó felhordása után végezzük, ugyanis a megkötés elején már az esetleges mozgatások vagy igazítások gyenge tapadást, vagy akár leválást okozhatnak. Simító anyagként: A hőszigetelő panelek simítóanyagként alkalmazott Klima Light Calce első rétegét fogazott glettvassal visszük fel egyenletes rétegben; majd a még friss rétegbe süllyesszük bele a vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerhez használható hálót a glettvassal megnyomva. Miután megszáradt az első réteg, vigyük fel a második réteget, fedjük be teljesen a hálót, és készítsünk olyan felületet, amely száradás után alkalmas arra, hogy vastag dekorációs bevonatokat vigyünk rá fel. A munka befejeztével a paneleket legalább 48 órán át óvni kell az esőtől. A Klima Light Calce felhordható vaklógéppel fröcskölve.

→ Tisztítás

A szerszámok megtisztítása az Klima Light Calce maradványoktól egyszerűen vízzel történik a termék kikeményedése előtt.

Egyéb útmutatások

→ A hőszigetelő panelek felrakásakor mindig tartsuk be a gyártó előírásait.

→ Felrakás gipszre: a gipsz, műmárvány falak vagy gipsz alapú kész vakolatok esetében az aljzatot a Klima Light Calce felhordása előtt Rasobuild Eco Consolidante szigetelővel szilárdítóval kell kezelni.

Tanúsítványok és jelölések

* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Összegzés

A hőszigetelő panelek felrakása és a simítása a két réteg közé a Kerakoll Spa által gyártott, vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerekben használható lúgálló üvegszálas háló behelyezése után egyenletes, konzisztens, tiszta és száraz aljzatra történik. A paneleket először a Kerakoll Spa által gyártott, Adesivo&Rasante egykomponensű, ásványi eredetű, könnyített, vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerekben (ETICS) használható összes típusú hőszigetelő panel nedvszívó fogadófelületre felrakására és azt követő simítására alkalmas mésztartalmú ragasztóval és simítóval, Klima Light Calce, felragasztjuk, majd elsimítjuk, amely megfelel a hőszigetelő rendszerekre vonatkozó European Assessment Document EAD 040083-00-0404 követelményeinek. A névleges kiadósság a ragasztáshoz $\approx 2 - 3,5 \text{ kg/m}^2$, a simításhoz $\approx 0,95 \text{ kg/m}^2$ egy mm vastagsághoz.

A Kerakoll Minőségi Szabványa szerinti műszaki adatok		
Megjelenés	bézs előkevert	
A kikeményedett és megszáradt termék látszólagos térfogattömege	1,05 kg/dm³	EN 1015-10
Természetes ásványi töltőanyag	kristályos szilikát - karbonát	
Névleges szemcseméret tartomány	≈ 0 – 1200 µm	EN 1015-1
Hamutartalom +450 °C-on	96,7%	EAD 040083-00-0404
Hamutartalom +900 °C-on	70,2%	EAD 040083-00-0404
Vízvisszatartás	> 90%	EAD 040083-00-0404
Tárolás	≈ a gyártástól számított 12 hónapig ép, eredeti csomagolásban; nedvességtől óvjuk	
Csomagolás	20 kg-os zsákok	
Keverővíz	≈ 6,4 l / 1 db 20 kg-os zsák	
A keverék fajsúlya	≈ 1,2 kg/dm3	EN 1015-6
A keverék edényideje	≥ 5 óra	
Hőmérséklet a felhasználás során	+5 °C és +30 °C között	
Maximális létrehozható vastagság ragasztóként	≤ 20 mm	
Maximális létrehozható vastagság simító anyagként	≤ 15 mm (két réteg, a rétegek között vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerhez való hálóval)	
Anyagszükséglet		
- ragasztóként	≈ 2 – 3,5 kg/m²	
- kiegyenlítő anyagként	≈ 0,95 kg/m² a rétegvastagság minden mm-ére	

Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

Teljesítmény		
Belső levegő minősége (IAQ) VOC - Illékony szerves ANYAG kibocsátás		
Megfelelőség	EC 1 plus GEV-Emicode	Tanús. GEV 13369/11.01.02
HIGH-TECH		
Hővezető képesség ($\lambda_{10, dry}$)	0,28 W/(m K)	EN 12664
Fajlagos hőkapacitás (c)	0,7 kJ/(kg K)	ISO 11357-4
Tapadás betonra 28 nap elteltével	$\geq 0,8$ N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Tapadás a ragasztó és az MW között	$\geq 0,01$ N/mm ² (MW kohéziós szakítása)	EAD 040083-00-0404
Nyomószilárdság	≈ 8 MPa	EN 1015-11
Vízpára-diffúzió ellenállás	μ 10	EN 1015-19
Kapilláris vízszívás	0,35 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Hajlítószilárdság	≈ 3 MPa	EN 1015-11
Tűzállóság	A1 osztály	EN 13501-1
Hőtűrőképesség	-15 °C és +80 °C között	
Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.		

Figyelmeztetések

- Szakemberek számára készült termék

→ be kell tartani a helyi szabványokat és jogszabályokat

→ +5 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk

→ a por bekeveréséhez csak vizet alkalmazzunk: ne használjunk latexet vagy egyéb adalékokat

→ gondoskodják megfelelő mechanikai kapcsolokról a hatályos jogszabályoknak megfelelően

→ ne használja a ragasztót az aljzat egyenetlenségeinek kitöltésére
- ha a ragasztó már kötésben van, ne mozdítsuk el a paneleket

→ ne használjuk gipszen, fémen vagy fán

→ nedves aljzatra ne fektessük

→ a felületeket letakarva védjük az esőtől legalább 48 órán keresztül

→ szükség esetén kérjük el a biztonsági adatlapot

→ a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com