Code: P1396 2026/07 DA

Pragma Pro S1

Mineralsk deformerbart klæbemiddel med høje ydelser, intet lodret skred og med lang åbningstid. Til finstentøj, keramikfliser og natursten.



1. Nem påføring og høj bearbejdelighed
2. Til store formater og overlapninger
3. Udvidet åbningstid

kerakoll

Brugsområder

→ Forudset brug
Underlag:
- Cementholdige sokler og mørtel
- Sokler af anhydrit (1)
- Kalk og cement puds
- Beton
- Cellebeton
- Gipsplader
- Gips og anhydrit (1)
- Strålingssystemer
- imprægneringsmidler
- overlægning på eksisterende gulve
- plader i fiberarmeret cement
- Facadebelægningssystemer
- Isolerende paneler

(1) Efter påføring af Active Prime Fix eller Active Prime Grip

Materialer:
- Keramikfliser
- Finstentøj
- Store formater
- Tegl
- Klinker
- Marmor og Natursten
- mosaikker generelt
- Isolerende og lyddæmpende paneler

Brugsområder:
- Gulve og vægge
- Indendørs - Eksteriør
- Overlappende
- Flader
- Terrasser og balkoner
- Swimmingpools og fontæner
- Saunaer og wellnesscentre
- Civil
- Kommerciel
- Industriel
- Byinventar

Brug ikke:
- På træ, metal, plastikmaterialer, bløde gulvbelægninger og underlag som udsættes for vibration
- På sokkel, puds, beton, som endnu ikke er modnede og berørte af omfattende hydrauliske tilbagetrækninger
- På reaktive imprægneringsmidler af organisk oprindelse.

Anvendelsesindikationer

→ Klargøring af underlag
Ethvert underlag skal være i plan, modne, i god stand, kompakte, stive, modstandsdygtige, tørre, uden afskallende agens og fugt nedenfra. Det er en god regel at fugte meget absorberende cementunderlag inden påføringen, eller at påføre et lag Active Prime Fix eller Active Prime Grip.

→ Klargøring
Blandingsvand (EN 12004-2):
- Grå ≈ 28% af vægt
- Hvid ≈ 31% af vægt

Vand til blanding på byggeplads:
- Grå ≈ 7 l / 1 sæk 25 kg
- Hvid ≈ 6,9 l / 1 sæk 25 kg

Den anførte vandmængde på emballagen er vejledende. Det er muligt at opnå pastaer med en mere eller mindre tiksotrope konsistens i funktion af anvendelsesområdet.

→ Påføring
Det er nødvendigt at skabe en udfyldning med klæbemiddel, som er i stand til at dække hele beklædningens bagside, for at sikre maksimal adhæsion.
Store, rektangulære formater med side > 60 cm og plader med lav tykkelse kan kræve påføring af klæbemiddel også direkte på materialets bagside.
Udfør prøvekontrollér af klæbemidlets overførsel på materialets bagside.
Overhold de strukturelle sammenføjninger, fraktioneringer og perimetrene som findes i underlagene. Overhold de gældende lokale standarder for realisering af elastiske udvidelsessammenføjninger.

→ Rengøring
Rengøring af redskaberne og af eventuelle produktrester på overfladerne skal udføres med vand på det friske klæbemiddel. Efter hærdning kan klæbemidlet kun elimineres mekanisk.

Andre anvisninger

→ Materialer og specielle underlag
- Marmor og Natursten: materialer med tendens til deformation eller at blive plettet pga. vandoptagning kræver en hurtigtvirkende eller reaktivt klæbemiddel.
  Marmor og natursten har generelt visse egenskaber, som kan variere også hvis de henviser til materialer af samme kemiske-fysiske art, og det er derfor strengt nødvendigt at kontakte Kerakoll Global Service, for at indhente sikre anvisninger eller afvikling af en prøve på en materialeprøve.
  Plader af natursten med forstærkningslag, i form af harpiksbehandling, net af polymer materiale, måtter, etc. eller behandlinger (for eksempel mod stigning, etc.) påført på lægningsfladen kræver en forebyggende afprøvning af klæbemidlets kompatibilitet, hvis producentens forskrifter mangler. Kontrollér for eventuelle spor af stenmel bestående af rester af afsavet materiale af varierende konsistens og rengør, om nødvendigt.
- Imprægneringer: tætsluttende og flydende polymer presenninger, ark eller flydende membraner på bituminøs og tjæreholdig basis kræver en overliggende lægningssokkel.

→ Specielle anvendelser
- Facader: lægningens bund skal sikre en sammenhængende modstand overfor trækkraft ≥ 1,0 N/mm². For beklædning med side > 30 cm skal projektlederen vurdere behovet for at foreskrive egnede mekaniske fæsteelementer af sikkerhedshensyn. Påfør også altid klæbemidlet direkte på materialets bagside.
- Isolerende og lyddæmpende paneler skal limes i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Gipsplader og plader af fiberarmeret cement skal være fast forankret på de relevante metalstativer.

Certificeringer og mærkninger

CE EN 12004 · C2 TE S1 EN 12004 · GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

** Émission dans l'air intérieur. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Tekniske specifikationer iht. Kerakoll kvalitetsstandard		
Udseende	Forblandet i hvid eller grå pulverform	
Emballage	Sæk 25 kg	
Opbevaring	≈ 12 måneder fra fremstillingsdato i den originale, ubrudte indpakning; angribes af fugt	
Tykkelse	fra 2 til 15 mm	
Brugstemperatur	fra +5 °C til +35 °C	
Pot life ved +23 °C:	≥ 3 h	
Åbningstid ved +23 °C	≥ 30 min.	EN 12004-2
Gangbar/fugning af fuger ved +23 °C	≈ 24 h	
Fugning af fuger i væggen ved +23 °C	≈ 12 h	
Ibrugtagning ved +23 °C / +5 °C:		
- let trafik	≈ 2 / 3 dage	
- tung trafik	≈ 3 / 7 dage	
- bassiner (+23 °C)	≈ 14 dage	
Forbrug	≈ 2,5 – 6 kg/m²	

Dataregistrering ved en temperatur på +23 °C, en relativ luftfugtighed på 50% og uden ventilation. Kan variere i funktion af arbejdspladsens specifikke forhold: temperatur, ventilation, underlagets absorberingsevne og af det lagte materiale.

Ydeevne		
Intern luftkvalitet (IAQ) VOC - Emissioner af flygtige organiske stoffer		
Overensstemmelse	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 21892/11.01.02
HIGH-TECH		
Adhæsion for skæring (stentøj/stentøj) efter 28 dage	≥ 2 N/mm²	ANSI A-118.4
Adhæsion for trækkraft (beton/stentøj) efter 28 dage	≥ 2 N/mm²	EN 12004-2
Varighedstest:		
- adhæsion efter varmepåvirkning	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
- adhæsion efter nedsænkning i vand	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
- adhæsion efter frysnings-optøningscyklusser	≥ 1 N/mm²	EN 12004-2
Lodret skred	≤ 0,5 mm	EN 12004-2
Deformation på tværs	≥ 2,5 mm	EN 12004-2
Driftstemperatur	fra -30 °C til +80 °C	
Overensstemmelse	C2 TE S1	EN 12004

Dataregistrering ved en temperatur på +23 °C, en relativ luftfugtighed på 50% og uden ventilation. Kan variere i funktion af arbejdspladsens specifikke forhold.

Advarsler

- → overhold de nationale forskrifter og bestemmelser
- → anvend ikke klæbemidlet til opfyldning af ujævnheder på over 15 mm
- → beskyt mod stærk regn i mindst 24 h
- → temperatur, ventilation, fundamentets optagning og lægningens materialer kan indvirke på varigheden af klæbemidlets bearbejdelighed og klæbeevne
- → benyt en spatel med tænder som passer til flisens eller pladens format
- → sørg for at lejet er fuldt i alle eksterne lægninger
- → anmod om sikkerhedsdatabladet ved behov herfor
- → ret henvendelse til Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com for uforudsete emner

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327

Kerakoll Quality System ISO 45001 CERTIFIED 18586-I

Disse oplysninger er opdateret i juli 2026; det præciseres at disse kan være til genstand for integrationer og/eller variationer frem i tiden fra KERAKOLL SpA's side; disse eventuelle opdateringer kan konsulteres på websitet www.kerakoll.com. Derfor står KERAKOLL SpA kun inde for gyldigheden, aktualiteten og opdateringen af sine oplysninger, hvis disse er udledt direkte på sit website. Databladet er redigeret efter vores bedste tekniske og anvendelsesrelaterede kendskab. Skønt det ikke er muligt at gribe direkte ind på forholdene på arbejdspladserne og på arbejdets afvikling, udgør disse anvisninger af generel karakter, som på ingen måde forpligter vores Selskab. Derfor anbefales en forebyggende prøve med henblik på at verificere produktets egnethed til det forudsete formål.

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com