

Keragrip Pulep

Orgaaninen valmistelutuote imemättömien alustojen käsittelyyn ja puhdistukseen.

Koostumuksensa ansiosta Keragrip Pulep -tuote poistaa pinnoilta lian ja valmistelee imemättömät, sileät ja tiiviit alustat, marmori- ja keraamiset lattiat ja hankalat alustat reaktiivisten liimojen, hartsipohjaisten järjestelmien ja tiivistysaineiden levittämistä varten taaten niiden optimaalisen kiinnittymisen.



1. Sisä- ja ulkokäyttö, lattiat ja seinät
2. Käyttövalmis, voidaan levittää pehmeällä liinalla tai siveltimellä
3. Erityisen nopea kuivuminen
4. Erityisten tarkoitettu EP21-tuotteen ohentamiseen
5. Takaa tiivistysaineiden kiinnittymisen myös kaikkein vaikeimpiin alustoihin
6. Edistää hartsipohjaisten järjestelmien kiinnittymistä

Käyttökohteet

→ Käyttö

Sileiden, tiiviiden, imemättömien alustojen valmistelu kiinnittymistä edistävällä pohjusteella ennen reaktiivisten liimojen levittämistä. Joustavien ja vedenpitävien liikunta- ja liitossaumojen pohjustaminen. Tarttumista edistävä tuote hartsipohjaisille järjestelmille.

Tuotteet, jotka voidaan asentaa päälle:

- kaksikomponenttiset orgaaniset mineraalikiinnitysaineet
- yksikomponenttiset ja kaksikomponenttiset reaktiiviset kiinnitysaineet
- 3CW
- Floorzero

Alustat:

- keraamisilla laatoilla, marmorilaatoilla tai luonnonkivellä päällystetyt lattiat
- laikalla hiotut betonilattiat
- kvartsi viimeistellyt sementtipohjaiset teolliset lattiat
- puu, PVC, metalli, kumi

Sisä- ja ulkokäytössä. Soveltuu lämmitettävälle alustoille.

Älä käytä bitumipohjaisille materiaaleille tai materiaaleille, joista tihkuu öljyä, liuottimia tai pehmentimiä; pinnoille, jotka ovat kosteita tai altistuvat jatkuvasti nousevalle kosteudelle. Keragrip Pulep saattaa muuttaa keraamisia laattoja, marmoria, luonnonkiveä, teollisia betonilattioita ja muita vastaavia pintoja; tuotetta tulee käyttää tällaisissa tapauksissa vain, jos käsitellyn pinnan päälle levitetään uusi päällyste.

Käyttöohjeet

→ Alustan valmistelu

Alustojen tulisi yleisesti olla vakaita, taipumattomia ja halkeilemattomia, ja niiden tulisi olla kovettuneita siten, että kosteuden vaihteluista aiheutuvaa kutistumista ei enää esiinny. Niiden tulisi olla lisäksi kuivia, eivätkä ne saisi altistua nousevalle kosteudelle. Alustoissa ei saa olla pölyä, löyhästi kiinnitettyjä osia tai irrallista tai hilseilevää materiaalia; esim. sementti-, kalkki- ja liimajäämät tulee poistaa täysin. Tietyille materiaaleille tarkoitettut pintakäsittelyaineet, kuten marmori- ja keraamisille laatoille tarkoitettut vahat ja hoitotuotteet ja betonimuottien irrotusaineet, tulee poistaa aina täysin mekaanisesti hankaamalla ja/tai asianmukaisia puhdistustuotteita käyttämällä.

→ Saumojen valmistelu

Tiivistettävien saumojen reunojen tulee olla täysin kuivia ja puhtaita, eikä niissä saa olla rasva-, pöly- tai ruostejäämiä. Poista kaikki hilseilevä tai irtonainen materiaali ja poista metalleista huolellisesti ruoste. Näkyviä saumoja valmisteltaessa peitä sauman reunat suojateipillä kiinnittämällä se tiiviisti alustaan, jotta vältetään valumilta ja saumasta tulisi siisti.

→ Sauman valmistelu

Tuote on käyttövalmista.

→ Tuotteen käyttö

Alustat: kostuta liina Keragrip Pulep -pohjusteella ja pyyhi koko lattia; anna liuottimen haihtua, jotta tuote leviää tasaisesti koko pinnalle. Jatka seuraavaan työvaiheeseen vasta, kun lattia on kuivunut täysin (noin 30 minuuttia olosuhteista ja levitetystä tuotemäärästä riippuen). Jos Keragrip Pulep -pohjustetta käytetään keraamisille lattioille, älä kaada sitä suoraan lattialle, jotta saumat eivät kastu ja aiheuta myöhemmin ongelmia höyryjen haihtuessa.

Saumut: valmistele sauma sille soveltuvalla tavalla ja levitä sauman sisäreunaan yksi kerros Keragrip Pulep -pohjustetta soveltuvalla siveltimellä.

Muuta Huomioitavaa

- Keragrip Pulep -pohjustetta voidaan käyttää EP21-tuotteen ohentamiseen pakkausselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

→ Älä levitä Keragrip Pulep -pohjustetta ulkoreunoihin, sillä se saattaa aiheuttaa pinnan

→ Tahriintumista. Tuote on levitettävä ohuena kerroksena: älä levitä liian paksua kerrosta, sillä tuote saattaa tunkeutua silloin suojateipin alle, jolloin alusta tahriintuu.
- Jatka seuraaviin työvaiheisiin välittömästi Keragrip Pulep -pohjusteen levittämisen jälkeen. Levitä uusi kerros Keragrip Pulep -pohjustetta, jos odotusaika on pidempi.

Sertifikaatit ja merkinnät



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tiivistelmä

Sileiden, tiiviiden, imemättömien alustojen valmisteluun ennen reaktiivisten liimojen levittämistä tulee käyttää yksikomponenttista kiinnittymistä edistävää pohjustetta esim. Kerakoll Spa -yhtiön Keragrip Pulep. Levitä puuvillaliinalla. Keskimääräisen menekin tulee olla $\approx 30 \text{ ml/m}^2$. Alustan tulee olla täysin puhdas ja kuiva, eikä siinä saa esiintyä nousevaa kosteutta.

Liikuntasaumat tulee tiivistää joustavaa ja vedenpitävää tiivistettä käyttäen sen jälkeen, kun alustaan on levitetty yksikomponenttista kiinnittymistä edistävää pohjustetta esim. Kerakoll Spa -yhtiön Keragrip Pulep. Suuntaa-antava menekki on 1 pullo per $\approx 400 \text{ m}$ (20x10 mm:n sauma).

Tekniset tiedot Kerakoll-laatustandardin mukaan	
Ulkonäkö	Kirkas neste
Pakkaus	1 l:n pullot / 10 l:n tynnyrit
Käyttölämpötila	+5 °C - +35 °C
Säilyvyys	≈ 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Varoituksia	suojattava jäätymiseltä, suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä
Odotusaika ennen kiinnittämistä.	5–10 min
Menekki	$\approx 30 \text{ ml/m}^2$

Tiedoissa oletuksena +23 °C:n lämpötila, 50 %:n ilman suhteellinen kosteus sekä ei ilmanvaihtoa. Todelliset arvot saattavat vaihdella rakennustyömaan olosuhteista (lämpötila, ilmanvaihto ja alustan imukyky) riippuen.

Menekkitaulukko

Yhden 1 000 ml:n Keragrip -pullon riittoisuus metreinä lineaarista saumaa

Laattakoko	Leveys	5 mm	7 mm	10 mm	16 mm	20 mm
5 mm		≈ 1250 m	≈ 1040 m	≈ 830 m	–	–
7 mm		–	≈ 890 m	≈ 730 m	≈ 540 m	–
10 mm		–	–	≈ 620 m	≈ 480 m	≈ 400 m
12 mm		–	–	–	≈ 440 m	≈ 390 m

Jos arvioitua menekkiä ei ole ilmoitettu, sauman leveys-syvyysuhde on määriteltyjen raja-arvojen ulkopuolella eikä saumaa voida tiivistää

Varoituksia

- Noudata standardeja ja kansallisia säädöksiä

→ nopeuta kuivumista huolehtimalla riittävästä ilmanvaihdesta

→ käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyydettyessä
- lisätietoja tuotteesta ja sen käytöstä: Kerakoll Worldwide Global Service, puh. +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Nämä tiedot on päivitetty viimeksi tammikuussa 2026; huomaa, että KERAKOLL SpA saattaa tehdä tietoihin lisäyksiä ja/tai korjauksia; katso uusin versio osoitteesta www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA on siten vastuussa tietojen validiteetista, tarkkuudesta ja päivittämisestä, ainoastaan silloin, kun tiedot on otettu sen institutionaaliselta verkkosivulta. Tässä tuotekortissa annetut tiedot perustuvat teknisiin tietoihin ja käytännön kokemukseen. Koska emme kuitenkaan voi valvoa suoraan yksittäisten rakennustyömaiden olosuhteita tai töiden suorittamista, yllä annetut ovat luonteeltaan yleisiä ohjeita eivätkä sido Kerakollia millään tavalla. Suosittelemme, että kokeilette tuotetta etukäteen pienelle alueelle varmistuaksenne tuotteen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.