

Flowtech Easy

Snabbt självutjämnande spackel för jämning av underlag föreläggning av keramik, marmor och flerskiktsparkett.

Flowtech Easy är idealisk för jämn finish på sugande och icke sugande underlag. Säkerställer maximal kompatibilitet med alla lim för läggning av keramikplattor, natursten och flerskiktsparkett.



1. Tjocklekar från 3 till 20 mm
2. Lång tid för självutjämnning, idealisk även för stora ytor
3. Lätt att applicera även med putsbruksmaskiner
4. Formulerad med högpresterande råvaror med låg miljöpåverkan
5. Lämplig för läggning med lim av keramikplattor, granitkeramik, natursten och flerskiktsparkett

Användningsområden

- Användningsområde:
- Självutjämnande korrigerigering av oregelbundna och ej plana underlag med snabbbindande, snabbtorkande och kompenserade krympning. Tjocklekar från 3 till 20 mm.
- Kompatibla fästmassor:
- Lim i gelform, mineraliska fästmassor, organiska mineraliska en- och tvåkomponent fästmassor
 - cementbaserade fästmassor; enkomponents och tvåkomponents, epoxi och polyuretana reaktionsfästmassor; vatten- och lösningsmedelsdispergerade fästmassor.
- Ytbeläggningar:
- granitkeramik, keramikplattor, klinker, cotto, av alla typer och format
 - natursten, kompositmaterial, marmor
 - Flerskiktsparkett

- Underlag:
- Mineralisk överbetong tillverkade av Keracem Pronto, Keracem Prontoplus, Rekord Pronto, Massetto Premix och Keracem som bindemedel eller färdiga blandningar
 - Cementbaserad överbetong
 - kalciumsulfatbaserad överbetong
 - förtillverkade betongelement eller betong gjuten på plats
 - Keramikgolv
 - Bjälklag av trä
 - OSB paneler
 - Paneler i gipsfiber eller fibercement

Inomhusgolv för hemmabruk och affärslokaler.

Använd inte utomhus, på underlag med hög flexibilitet och värmeutvidgning, våta underlag som är utsatta för ständig stigande fukt; för flytande eller separerande appliceringar, i miljöer där vatten konstant förekommer.

Användning

- Förberedelse av underlagen
- Underlaget måste uppfylla gällande tekniska föreskrifter och nationella standarder. I allmänhet ska underlagen vara rena från damm, olja och fett, fria från stigande fukt, utan lösa och ömtåliga delar eller delar som inte sitter fast ordentligt, som rester av cement, kalk, lacker och lim som helt ska avlägsnas. Underlaget måste vara stabilt, ej deformerbart och utan sprickor och redan ha fullbordat den hygrometriska härdkrympningen. I synnerhet skall underlagen behandlas med en lämplig primer enligt följande tabell:

Underlag	Primers	Spädes med vatten
Cementbaserad överbetong	Active Prime Fix	Ren eller utspädd
kalciumsulfatbaserad överbetong	Active Prime Fix	Ren
Betong	Active Prime Fix	Ren eller utspädd
	Active Prime Grip	Ren
Keramikgolv	Active Prime Fix	Ren
	Active Prime Grip	Ren
Underlag i trä	Active Prime Fix	Ren
	Active Prime Grip	Ren
Paneler i gipsfiber eller fibercement	Active Prime Fix	Ren
	Active Prime Grip	Ren

- Förberedelser
- Häll ca 4,5–5 l rent vatten i en ren behållare och häll sedan i en hel påse med Flowtech Easy under omrörning. Blanda med en blandare med lågt varvtal tills du får en homogen, klumpfri, självutjämnande blandning. Större mängder Flowtech Easy kan beredas i lämpliga blandare. Efter den första blandningen är det lämpligt att låta blandningen stå i cirka två minuter och sedan blanda om kort. Flowtech Easy har en hög självutjämnande kapacitet. Att tillsätta extra vatten förbättrar inte självutjämningsmassans bearbetbarhet utan kan orsaka krympning under plasttorkningsfasen och reducera slutlig prestanda på ythårdhet, tryckhållfasthet och vidhäftning vid underlaget.
- Applicering
- Flowtech Easy appliceras oftast med amerikansk slät spackel eller skrapa. Appliceringen av putspumpar möjliggör homogen slipning av stora sammanhängande utrymmen på mycket kort tid. Vi rekommenderar att trycka mot underlaget med spackeln för att reglera uppsugningen av vatten och få maximal vidhäftning. Därefter justeras tjockleken. Använd en lätt utjämningsstång med cylindriskt tvärsnitt (för höga tjocklekar) eller en roller för uttömning av luftbubblor (för låga tjocklekar) vilket hjälper självutjämningsmassan att få bort de luftbubblor som finns på grund av underlagets

Användning

höga absorption och för att få en slät och perfekt planyta. Om utjämning eventuellt görs på nytt ska den utföras så snart som den föregående utjämningen är gångbar (≈ 3 h vid $+23$ °C 50 % R.F.), efter applicering av den vidhäftningen Active Prime Fix, följ bruksanvisningen. När denna tid överskridits måste man vänta $\approx 5/7$ dagar, beroende på den tjocklek som utförts. Applicera Active Prime Fix och utför en ny applicering. Vid låga temperaturer och

hög fuktighet rekommenderar vi att se till att miljön har tillräcklig ventilation under appliceringen och under de första följande timmarna för att undvika att kondens bildas på den självutjämnande avjämningsmassan under bindningen. Skyddas mot luftdrag på golvnivån.

→ Rengöring

Rengör verktygen från rester av Flowtech Easy med vatten innan produkten härdar.

Övriga anvisningar

- Fogar: att separera självutjämningsmassan perifert och lägga det komprimerbara bandet Tapetex Plus eller Tapetex Slim längs hela lokalens omkrets på väggarna och eventuella vertikala element som skjuter ut från stödunderlaget. Vid kontinuerliga utsträckta ytor ska de delas upp så snart de är gångbara för att utföra rutor om < 50 m² med enda maximala dimension lika med 8 m. Alla fogar i underlaget ska respekteras.
- Lös överbetong: konsolidera överbetong med Keradur. Keradur fördelas jämnt över det underlag som ska behandlas med en flatpensel, rulle eller vattensprinkler för att kontrollera att det är helt absorberat av underlaget. Applicera Active Prime Fix primer följande dag.
- Parkett: för efterföljande läggning av parkett, spackling med ≥ 5 mm tjocklek. Kontrollera alltid restfuktigheten på plats med en karbidhygrometer.
- Uppvärmda golv (hydroniska eller elektriska): för läggning av Flowtech Easy på golvvärmesystem krävs att den självutjämnande massan är applicerad med vidhäftning på ett styvt underlag (cement- eller anhydritbaserad överbetong, torra paneler, keramikgolv) som behandlats på lämpligt sätt med rätt primer. Flowtech Easy kan inte appliceras flytande eller separerande. Den minimala tjockleken över anläggningen ska vara lika med 5 mm, med undantag för de fall där den övre beläggningen kräver större tjocklekar. Efter sju dagar från läggningen av Flowtech Easy gå vidare och utför cykeln för första start av anläggningen enligt vad som föreskrivs av referensförordningen EN 1264-4.

Certifieringar och märkningar



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tekniska data enligt Kerakolls kvalitetsstandard		
Utseende	Färdigblandad, grå	
Pulverdensitet	≈ 1,16 kg/dm³	
Inert mineralogisk natur	Silikatisk-karbonatisk kristallin	
Kornstorleksintervall	0 – 1000 µm	
Förvaring	≈ 9 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning, tål inte fukt	
Blandningsvatten	≈ 4,5 – 5 l / 1 säck 25 kg	
Blandningens specifika vikt	≈ 2,10 kg/dm³	UNI 7121
Självtjämningsstid	≈ 20 min.	
Tid till bindetidens slut	≈ 50 – 70 min	
Temperaturgränsvärden för användning	från +5 °C till +30 °C	
Utförbara tjocklekar	från 3 till 20 mm	
Gångtrafik	≈ 3 h	
Väntetid före installation:		
- keramik, granitkeramik, natursten	≈ 12 h	
- Flerskiktsparkett	≈ 24 h	
Åtgång	≈ 1,6 kg/m² per mm tjocklek	

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation, underlagets och det applicerade materialets uppsugningsförmåga.

Prestanda		
Inomhusluftens kvalitet (IAQ) VOC - Utsläpp av flyktiga organiska ämnen		
Överensstämmelse	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 14281/11.01.02
HIGH-TECH		
Vidhäftning på betong efter 28 dagar	≈ 2,0 N/mm²	EN 13892-8
Hållfasthet:		
- mot tryck efter 24 tim	≥ 12 N/mm²	EN 13892-2
- mot tryck efter 7 dagar	≥ 18 N/mm²	EN 13892-2
- mot tryck efter 28 dagar	≥ 20 N/mm²	EN 13892-2
- mot böjning efter 28 dagar	≥ 6 N/mm²	EN 13892-2
Dimensionsstabilitet	< 0,5 mm/m	EN 13892-9
Klassificering/Efterlevnad	CT–C25–F6	EN 13813

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen.

Obs!

- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- Använd inte Flowtech Easy för att fylla ut oregelbundenheter i underlaget som överstiger 20 mm
- Tillsätt inte andra bindemedel, tillsatser eller pigment till blandningen
- låga temperaturer och hög relativ fuktighet förlänger torktiden och kan mätta miljön vilket inverkar negativt på den självutjämnande avjämningsmassans ytkonsistens
- för stor mängd vatten reducerar den mekaniska hållfastheten och torktiden förlängs
- Skall skyddas mot direkt solljus och luftdrag under de första 4 timmarna
- respektera de elastiska fogar som finns på underlaget
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Denna information uppdaterades i maj 2026. Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa; för eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL Spa är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller utförandet av arbetena skall denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för den avsedda användningen.