

Primer Antitannino

Vernis d'apprêt transparent pour le traitement anti-tannin des sols en bois avant l'application de Microresina Parquet.

À utiliser pour les essences de bois autres que le chêne.



1. Facile à appliquer et ponçage rapide
2. Couverture élevée et uniforme
3. Conforme à la Directive 2004/42/CE

Domaines d'application

- Traitement de fond isolant anti-tanin de sols dans d'autres essences de bois que le chêne.
- Spécifique pour la superposition avec Microresina.
Ne pas utiliser à l'extérieur, sur les sols en bois soumis à un contact constant ou prolongé avec l'eau.

Mode d'emploi

- Préparation des supports
Polir le parquet afin d'obtenir une surface lisse, propre, exempte de poussière, graisses, huiles, cires, silicones, résidus de colle, traitements précédents et taches de n'importe quelle nature. Sur les bois qui le permettent, brosser en utilisant exclusivement des équipements spécifiques.
Poncer avec Softpad ou avec le disque abrasif Carbodur Sic 120/150, aspirer avec soin toute la poussière de ponçage et appliquer Primer Antitannino.
- Préparation
Produit prêt à l'emploi. Agiter avant utilisation, introduire le dessous de bouchon filtrant et verser dans le bac approprié. Enlever l'opercule filtrant avant de refermer le bidon. Attendre 5 minutes avant de procéder à l'application.
- Application
Appliquer Primer Antitannino avec Roller Plus de façon homogène en respectant le rendement minimum de $\approx 100 \text{ ml/m}^2$. Au bout de $\approx 2-4$ heures, poncer avec Softpad, aspirer soigneusement toute la poussière de ponçage et appliquer la seconde couche de Primer Antitannino avec Roller Plus de façon homogène en respectant le rendement minimum de $\approx 100 \text{ ml/m}^2$.
Au bout de $\approx 2-4$ heures, appliquer la troisième couche de Primer Antitannino afin d'assurer la réalisation d'une couche isolante continue. Après au moins 36 heures, poncer avec SoftPad, aspirer soigneusement toute la poussière de ponçage et appliquer Microresina.
- Nettoyage
Nettoyer les outils et les résidus de Primer Antitannino avec de l'eau avant le durcissement du produit.

Autres indications

- Une fois qu'il aura été ouvert, le bidon devra être terminé le plus rapidement possible.
- Utiliser des récipients et des outils propres.
- Les photos présentes dans le catalogue et sur le site, de même que les couleurs figurant sur les échantillons, sont purement indicatives.
- Utiliser pour chaque projet des matériaux provenant d'un seul lot de production.
- Les matériaux provenant de lots différents peuvent avoir des tons différents.
- Appliquer en 3 couches en respectant le rendement minimum indiqué par couche. Si nécessaire, appliquer une couche supplémentaire jusqu'à l'utilisation de la quantité minimale totale de 300 ml/m^2 .

Certifications et labels



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges

La préparation du sol en bois avant la coloration (pour laquelle on utilisera exclusivement Microresina), sera réalisée avec un vernis de fond monocomposant conforme à la Directive 2004/42/CE, type Primer Antitannino de Kerakoll Spa, appliqué au rouleau en trois couches de $\approx 100\text{-}110\text{ ml/m}^2$ par couche.

Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll	
Aspect	liquide transparent
Emballage	2x2,5 l
Conservation	≈ 18 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert
Avertissements	craint le gel, éviter l'exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
Délai entre chaque couche	$\approx 2\text{-}4$ heures
Délai avant recouvrement	min. 36 h
Consommation	min. 300 ml/m ²

Mesure des caractéristiques à une température de +20 °C, 65 % H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Avertissements

- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur

→ protéger des rayons directs du soleil et des courants d'air durant les 3 premières heures
- en cas de besoin, demander la fiche de sécurité

→ pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Les présentes informations ont été mises à jour en mars 2022. Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d'avoir a version la plus récente disponible sur le site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.