

Keraklima Eco

Mortier-colle & Produit de ragréage minéral, adapté pour l'encollage et le ragréage des panneaux isolants d'isolation par l'extérieur.

Keraklima Eco est spécifique pour le collage et le ragréage de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur sur les panneaux thermo-isolants tels que polystyrène expansé, sintérisé et extrudé pour utilisation spécifique pour plinthes ETICS, polyuréthane, résine phénolique, liège, laine de roche et de verre, fibre de bois, aérogel, sur béton, enduit à base de ciment, produits de ragréage minéraux et à base de ciment. Blanc et gris. Intérieurs, extérieurs.

1. Adhésion élevée pour une pose sûre sur le chantier
2. Excellente ouvrabilité pour faciliter l'application en tant que produit de ragréage
3. Applicable par projection avec des machines à enduire pour accélérer le traitement
4. Blanc et gris
5. Finition civile fine
6. Produit du système KlimaExpert ETA



Rating 4

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

Domaines d'application

→ Destination d'utilisation

Collage et ragréage des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur pour:

- systèmes KlimaExpert ETA
- isolations extérieures
- isolations intérieures
- collage de plaques isolantes sous-tuiles

Intérieurs et extérieurs, sur les panneaux d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS) tels que polystyrène expansé, sintérisé et extrudé

pour utilisation spécifique pour plinthes ETICS, polyuréthane, résine phénolique, liège, laine de roche et de verre, fibre de bois, aérogel, sur béton, brique, enduit à base de ciment, produits de ragréage minéraux et à base de ciment.

Ne pas utiliser sur les murs en plâtre ou enduits prêts à base de plâtre, pour le collage de carreaux en céramique ou pierres naturelles, sur les supports en bois ou en métal.

Mode d'emploi

→ Préparation des supports

Le support doit être parfaitement plan, consistant, c'est-à-dire sans parties friables ou faciles à enlever, de dimensions stables, propre et sec. Les supports non compacts doivent être préalablement traités avec le fixatif consolidant Rasobuild Eco Consolidante.

Contrôler l'absence de résidus de produit décoffrant sur le béton. Les éventuelles différences de planéité devront être préalablement régularisées avec des produits de la ligne Geolite ou Geocalce.

Ne pas appliquer sur des fonds à des températures supérieures à +30 °C.

→ Préparation

Préparer Keraklima Eco en gâchant 25 kg de poudre avec la quantité d'eau figurant sur l'emballage. Le mélange s'obtient en versant l'eau dans le récipient propre et en ajoutant la poudre progressivement. Le mélange peut être effectué dans une bétonnière horizontale ou un seau (à la main ou avec un agitateur mécanique à faible nombre de tours) jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux.

→ Application

Comme mortier-colle: en fonction de la planéité du fond, Keraklima Eco doit être appliqué avec bordure sur le périmètre et points au centre ou à l'aide d'une spatule dentée directement sur le panneau à lit plein. Les plaques doivent être bien

pressées sur le support de façon à distribuer le mortier-colle le plus uniformément possible afin de garantir une adhérence totale de la plaque. Pour les panneaux Klima Airplus et Airtech, appliquer le mortier-colle au niveau des nervures d'accrochage en queue d'aronde.

La pose et l'ajustement éventuel des panneaux doivent toujours être exécutés lorsque le mortier-colle est frais dès qu'il est étalé : les éventuels mouvements ou ajustements des panneaux en début de prise peuvent entraîner une adhérence précaire, voire même un décollement.

Comme produit de ragréage: Keraklima Eco, utilisé comme produit de ragréage sur des panneaux d'isolation thermique, doit être étalé en une première couche avec une spatule américaine et en une couche uniforme; ensuite, noyer un treillis adapté à usage ETICS sur la couche encore fraîche, en appuyant avec la spatule. Après le séchage complet, appliquer une deuxième couche en couvrant complètement le treillis et en créant une surface adaptée pour recevoir, après séchage, des revêtements décoratifs en épaisseur. Une fois le travail terminé les panneaux doivent être protégés de la pluie pendant au moins 48 heures.

Il est possible d'appliquer Keraklima Eco par projection avec des machines à enduire.

→ Nettoyage

Nettoyer les résidus Keraklima Eco des outils avec de l'eau avant le durcissement du produit.

Autres indications

→ Pour la pose des panneaux d'isolation thermique, toujours respecter les prescriptions du fabricant.

→ Pose sur plâtre: sur les murs en plâtre, enduits

fins ou enduits prêt à l'emploi à base de plâtre, il est nécessaire de traiter la surface avec Rasobuild Eco Consolidante avant d'appliquer Keraklima Eco.

Certifications et labels



* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cahier des charges

La mise en œuvre et le ragréage, après interposition du treillis en fibre de verre résistant aux alcalis à usage ETICS de Kerakoll Spa entre les deux couches, des panneaux d'isolation thermique extérieure seront effectués sur un support plane, consistant, propre et sec. Les panneaux seront d'abord collés puis ragrésés en surface avec Mortier-colle&Produit de ragréage minéral adapté pour le collage et le ragréage à haute résistance de tous les types de panneaux thermo-isolants à usage ETICS, monocomposant, GreenBuilding Rating 4, type Keraklima Eco de Kerakoll Spa, spécifique pour la réalisation de systèmes isolants extérieurs. Le Mortier-colle&Produit de ragréage Keraklima Eco fait partie des systèmes KlimaExpert ETA disposant de l'agrément technique européen – ETA – selon l'EAD 040083-00-0404. Le rendement prévu pour le collage sera de $\approx 2,5\text{-}4\text{ kg/m}^2$, pour le ragréage de $\approx 1,5\text{ kg/m}^2$ par mm d'épaisseur.

Données techniques selon la Norme de Qualité Kerakoll		
Aspect	prémélangé blanc ou gris	
Masse volumique apparente du produit durci et sec	1440 kg/m³	EN 1015-10
Nature minérale de l'agrégat	silice - carbonée cristalline	
Granulométrie nominal	≈ 0-1000 µm	EN 1015-1
Teneur en cendres à +450 °C	96,2%	EAD 040083-00-0404
Teneur en cendres à +900 °C	88,2%	EAD 040083-00-0404
Rétention hydrique	> 94%	EAD 040083-00-0404
Conservation	≈ 12 mois à partir de la date de production dans l'emballage d'origine et non ouvert ; craint l'humidité	
Emballage	Sacs 25 kg	
Taux de gâchage	≈ 5,5 l / 1 sac 25 kg	
Poids spécifique du mélange	≈ 1,60 kg/dm³	EN 1015-6
Durée pratique d'utilisation (pot life)	≥ 5 h	
Températures d'application	de +5 °C à +30 °C	
Épaisseur max. réalisable comme mortier-colle	≤ 15 mm	
Rendement :		
- comme mortier-colle	≈ 2,5-4 kg/m²	
- comme produit de ragréage	≈ 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur	

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Performances		
Qualité de l'air à l'intérieur (IAQ) COV - Émissions de substances organiques volatiles		
Classification	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 4061/11.01.02
HIGH-TECH		
Conductibilité thermique ($\lambda_{10, dry}$)	0,45 W/(m K)	EN 1745
Capacité thermique spécifique (c)	1,0 kJ/(kg K)	EN 1745
Adhérence sur béton après 28 jours	$\geq 0,9$ N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Adhérence sur brique après 28 jours	$\geq 0,7$ N/mm ²	EAD 040083-00-0404
Adhérence entre le mortier-colle et l'PSE	$\geq 0,15$ N/mm ² (arrachement cohésif du EPS)	EAD 040083-00-0404
Absorption hydrique capillaire	0,26 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Résistance à la compression	≥ 8 MPa	EN 1015-11
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	μ 16	EN 1015-19
Résistance à la flexion	≥ 6 MPa	EN 1015-11
Réaction au feu	classe A1	EN 13501-1
Température de service	de -15 °C à +80 °C	

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

Avertissements

- Produit à usage professionnel

→ se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur

→ opérer à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C

→ utiliser uniquement de l'eau pour gâcher la poudre: ne pas utiliser de latex ou d'autres adjuvants

→ prévoir des attelages mécaniques appropriés conformément aux lois en vigueur

ne pas utiliser la colle pour combler des irrégularités du support
- ne pas déplacer les panneaux lorsque le mortier-colle est déjà en phase de prise

→ ne pas mettre sur plâtre, métal ou bois

→ ne pas appliquer sur des supports humides

→ protéger les surfaces recouvertes de la pluie pendant au moins 48 heures

→ en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité

→ pour tout ce qui n'est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service

+39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com