

Primer Antitannino

Transparante grondlak voor de anti-looizuur behandeling van houten vloeren vóór het aanbrengen van Microresina Parquet.

Te gebruiken voor andere houtsoorten dan eiken.



1. Eenvoudig aan te brengen en snel schuurbaar
2. Uitstekende en uniforme afwerking
3. Conform de Richtlijn 2004/42/EG

Toepassingsgebieden

- Isolerende anti-looizuur grondlaag voor de behandeling van houten vloeren van andere houtsoorten dan eiken.
- Specifiek voor overschilderen met Microresina.

Niet gebruiken: buiten en op houten vloeren die blootgesteld worden aan lang en constant contact met water.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de ondergrond
Het parket zorgvuldig polijsten, zodat een glad en schoon oppervlak, vrij van stof, vet, olie, hars, siliconen, lijmresten, vorige behandelingen en vlekken van welke aard dan ook wordt verkregen. Op houtsoorten die dit toelaten overgaan tot borstelen en daarbij uitsluitend specifiek gereedschap gebruiken.
Schuren met Softpad of met schuurnet Carbodur Sic 120/150, al het schuurstof zorgvuldig opzuigen en daarna Primer Antitannino aanbrengen.
- Voorbereiding
Kant en klaar product. Vóór gebruik schudden, de filtrerende dop aanbrengen en het product in het daarvoor bestemde bakje gieten. De filtrerende dop verwijderen alvorens de jerrycan weer te sluiten. 5 minuten voorbij laten gaan alvorens het product aan te brengen.

- Toepassing
Primer Antitannino gelijkmatig met Roller Plus aanbrengen en het verbruik van $\approx 100 \text{ ml/m}^2$ aanhouden. Na $\approx 2-4$ uur schuren met Softpad, al het al het schuurstof zorgvuldig opzuigen en een tweede laag Primer Antitannino gelijkmatig met Roller Plus aanbrengen en een minimum verbruik van 100 ml/m^2 aanhouden.
Na $\approx 2-4$ uur de derde laag Primer Antitannino aanbrengen om een doorlopende isolatielaag te verkrijgen.
Na minimaal 36 uur schuren met SoftPad, al het schuurstof zorgvuldig opzuigen en daarna Microresina aanbrengen.
- Reiniging
Spoel resten van Primer Antitannino met water van het gebruikte gereedschap af voordat het product hard wordt.

Overige aanwijzingen

- Elke geopende jerrycan moet zo snel mogelijk opgebruikt worden.
- Schone emmers en schoon gereedschap gebruiken.
- De foto's in de catalogus en op de website, evenals de kleuren van de staalkaarten, zijn slechts indicatief.
- Voor elk project materialen gebruiken die afkomstig zijn uit één productiepartij.
- Materialen die afkomstig zijn uit verschillende productiepartijen kunnen afwijkende kleuren hebben.
- In 3 lagen aanbrengen en het minimum aangegeven verbruik per laag aanhouden. Indien nodig nog een laag aanbrengen tot de totale minimum hoeveelheid van 300 ml/m^2 bereikt wordt.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

De voorbereiding van de houten vloer, vóór het kleuren (uitsluitend uit te voeren met Microresina) vindt plaats met 1-component grondlak conform de Richtlijn 2004/42/EG, zoals Primer Antitannino van Kerakoll Spa, aangebracht met een roller in drie lagen van $\approx 100\text{-}10\text{ ml/m}^2$ per laag.

Technische gegevens volgens de kwaliteitsnorm van Kerakoll

Uiterlijk	transparante vloeistof
Verpakking	2x2,5 l
Houdbaarheid	≈ 18 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen	niet vorstbestendig; rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen vermijden
Wachttijd tussen de lagen	$\approx 2\text{-}4$ uur
Wachttijd voor overschilderen	min. 36 uur
Verbruik	min. 300 ml/m ²

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 °C, 65% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Waarschuwingen

- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- de eerste 3 uur beschermen tegen direct zonlicht en tocht

- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



Deze informatie is bijgewerkt tot maart 2022 en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.