

Geolite 10

Minerale geomortel op basis van geobindmiddel voor monolithisch herstel van gewapend beton. Thixotropisch, met snelle afbinding 10 min.

Geolite 10 is een thixotrope geomortel voor het passiveren, herstellen, egaliseren en beschermen van gewapende betonconstructies en het verankeren en bevestigen van metalen elementen. Specifiek voor werkzaamheden vanuit een werkbak, bij lage temperaturen en in geval van de noodzaak van snelle ingebruikname.



Rating 4

1. Thixotroop van klasse R4
2. Met halfsnelle afbinding 10 min.
3. Dikte van 2 tot 40 mm in één laag
4. Op basis van geobindmiddel
5. Voor monolithisch, natuurlijk maatvast herstel
6. Moduleerbare afbindingstijden
7. Waterondoorlatend
8. Overschilderbaar na 4 uur

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

kerakoll

Toepassingsgebieden

→ Beoogd gebruik:

- Passiveren, plaatselijk of algemeen herstel, egalisatie en monolithische bescherming van gewapende betonconstructies van verschillende aard en grootte
- Specifiek voor werkzaamheden vanuit een werkbak, bij lage temperaturen, in geval van de noodzaak van snelle ingebruikname
- Bevestiging en nauwkeurig snelle structurele verankering van onderplaten, ankers, staven, platen, machines op gewapend beton
- Geschikt voor snelle bevestigingen in het algemeen van krammen, goothaken, contraframes, sanitair, leidingen, palen, leuningen, straatputdeksels, putjes en straatmeubilair

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Alvorens Geolite 10 aan te brengen moet het volgende gedaan worden:

- eventueel aangetast beton tot in de diepte verwijderen tot er een stevige onderlaag verkregen wordt met een ruwheid van minstens 5 mm, gelijk aan ruwheidsgraad 8 van de Kit test en voorbereiding van betonnen en gemetselde ondergronden, door mechanisch opbreken of hogedruk waterslopen (hydrodemolition);
- de roest van de wapeningsstaven verwijderen, die gereinigd moeten worden door middel van borstelen (handmatig of mechanisch) of zandstralen;
- het behandelde oppervlak reinigen met perslucht of een hogedrukreiniger;
- bevochtigen tot verzadiging tot een droge en verzadigde onderlaag zonder oppervlaktewater wordt verkregen. Als alternatief op horizontale oppervlakken van beton Primer Uni op een droge ondergrond aanbrengen om een gelijkmatige absorptie te garanderen en de natuurlijke kristallisatie van de geomortel te bevorderen.

Controleren of de weerstandsklasse van het beton van de ondergrond geschikt is.

Bij dikke lagen en op grote oppervlakken moet gezorgd worden voor een geschikt versterkend metalen wapeningsnet dat aan de ondergrond verankerd moet worden.

→ Voorbereiding

Geolite 10 wordt aangemaakt door 25 kg poeder met de aangegeven hoeveelheid water op de verpakking te mengen (het wordt aangeraden om de hele inhoud van elke zak te gebruiken). Het mengsel kan aangemaakt worden in een emmer met een mortelmenger of een mengboor met roerstaaf op een laag toerental te mengen tot er een homogene en klontvrije specie verkregen wordt.

→ Toepassing

- Voor plaatselijke reparaties en/of het repareren van grote vlakken waarbij Geolite 10 in variabele dikten van 2 tot 40 mm (max. per laag) aangebracht moet worden, moet de mortel handmatig met een troffel worden aangebracht.
- Breng, om een beschermende egalisielaag te realiseren, Geolite 10 handmatig (met een stalen spaan) in dikten van niet minder dan 2 mm aan, na opruiming van de oppervlakken met een oneffenheid van 1-2 mm.
- Voor het inbedden van staven, het gat dat voorheen gemaakt is met Geolite 10 vullen door het materiaal met de speciale spuit erin te spuiten en de staaf met een draaibeweging erin aanbrengen.

Zorg ervoor dat de oppervlakken gedurende minimaal 24 uur vochtig blijven.

Geolite 10 kan aangebracht worden bij omgevingstemperaturen van -10 °C bij ondergronden met een minimum temperatuur van +5 °C, er wordt geadviseerd om het product in een verwarmde ruimte te bewaren. Als er geen speciale voorzorgsmaatregelen zijn genomen moet eraan gedacht worden dat het gebruik van Geolite 10 wordt geadviseerd bij temperaturen van $\geq +5$ °C.

→ Reiniging

Spoel de resten Geolite 10 met water van het gebruikte gereedschap en machines af voordat het product hard wordt.

Certificaties en markeringen





De verpakking is, indien correct
geleegd, tot 80% recyclebaar bij
papier volgens de ATICELCA® 501
methode.



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque
de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Levering en toepassing van gecertificeerde, thixotrope minerale geomortel met snelle afbinding (10 min.), op basis van geobindmiddel, met zeer laag gehalte aan petrochemische polymeren en vrij van organische vezels; specifiek voor het passiveren, herstellen, egaliseren en monolithische bescherming met gegarandeerde duurzaamheid van betonnen constructies en inbedding van staven, zoals Geolite 10 van Kerakoll Spa, voor plaatselijk of algemeen monolithisch herstel met centimeterdikke laag van gewapend beton op beschadigde of aangetaste gedeelten, gelijktijdige behandeling van wapeningsstaven en beschermende egalisatie met millimeterdikke laag van de oppervlakken, door handmatig aanbrengen met een troffel, na geschikte voorbereiding van de ondergronden en bevochtiging tot verzadiging. Voorzien van GreenBuilding Rating 4, van CE-markering en in overeenstemming met de prestatievereisten zoals bepaald door de norm EN 1504-7 voor het passiveren van wapeningsstaven, de norm EN 1504-3, klasse R4, type CC en PCC, voor het volumetrisch reconstrueren en egaliseren, de norm EN 1504-2 voor het beschermen van oppervlakken en de norm EN 1504-6 voor het verankeren met uitzettingseffect van stalen wapeningen, in overeenstemming met de beginselen 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 11 bepaald door de norm EN 1504-9.

Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm		
Uiterlijk	poeder	
Schijnbare volumieke massa	≈ 1300 kg/m³	UEAtc
Mineralogische aard aggregaat	silicaat-carbonaat	
Korrelgrootte	0 – 0,5 mm	EN 12192-1
Houdbaarheid	≈ 6 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking; niet vochtbestendig	
Verpakking	zakken 25 / 15 / 5 kg	
Aanmaakwater	≈ 4,6 l / 1 zak 25 kg – ≈ 2,8 l / 1 zak 15 kg – ≈ 0,9 l / 1 zak 5 kg	
Uitlopen mengsel	140 – 160 mm	EN 13395-1
Volumemassa van het mengsel	≈ 2040 kg/m³	
pH mengsel	≥ 12,5	
Begin / Einde afbinding	≈ 8 – 10 min. (≈ 22 – 25 min. bij +5 °C) – (≈ 3 – 4 min. bij +30 °C)	
Max. aanbrengtemperatuur	van +5 °C tot +40 °C	
Minimum dikte	2 mm	
Maximale dikte per laag	40 mm	
Verbruik	≈ 17,5 kg/m² per cm dikte	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +21 °C, 60% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Prestaties					
Kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) VOC - Emissie van vluchtige organische stoffen					
Voldoet aan		EC 1 plus GEV-Emicode		Cert. GEV 3540/11.01.02	
HIGH-TECH					
Prestatiekenmerken	Testmethode	Vereisten bepaald door EN 1504-7	Prestatie		
Bescherming tegen Corrosie	EN 15183	zonder corrosie	norm overschreden		
Hechting met schuifsterkte	EN 15184	≥ 80% van de waarde van de blote staaf	norm overschreden		
	Testmethode	Gestelde vereisten EN 1504-3 Klasse R4	Prestaties in condities CC en PCC		
			-10 °C*	+5 °C	+21 °C
Drukvastheid (N/mm²)	EN 12190				
- 2 uur				> 5	> 10
- 4 uur			> 3	> 8	> 12
- 24 uur			> 7	> 15	> 25
- 7 dagen			> 23	> 25	> 40
- 28 dagen		≥ 45	> 30	> 40	> 45
Trekvastheid door verbuiging (N/mm²)	EN 196-1	geen		+5 °C	+21 °C
- 2 uur				> 1	> 2
- 4 uur				> 3	> 3
- 24 uur				> 4	> 6
- 7 dagen				> 5	> 7
- 28 dagen				> 6	> 8
Hechtingsband	EN 1542	≥ 2 N/mm² (28 dagen)	> 2 N/mm² (28 dagen)		
Bestand tegen carbonatatie	EN 13295	dk ≤ referentiebeton [MC (0,45)]	norm overschreden		
Elasticiteitsmodulus bij druk	EN 13412	≥ 20 GPa (28 dagen)			
- in CC			21 GPa		
- in PCC			20 GPa		
Thermische compatibiliteit na vorst- en dooicycli met dooizouten	EN 13687-1	bindkracht na 50 cycli ≥ 2 MPa	> 2 N/mm²		
Capillaire absorbtie	EN 13057	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	< 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}		
Chloride-ionengehalte (bepaald op basis van product in poedervorm)	EN 1015-17	≤ 0,05%	< 0,05%		
Brandgedrag	EN 13501-1	Euroklasse	A1		

	Testmethode	Vereisten bepaald door EN 1504-2 (C)	Prestatie
Waterdampdoorlatendheid	EN ISO 7783-2	referentieklasse	klasse I: $S_d < 5 \text{ m}$
Capillaire absorbtie en doordringbaarheid van water	EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	$w < 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$
Hechtkracht door directe trek	EN 1542	$\geq 2 \text{ MPa}$	$> 2 \text{ MPa}$
Lineaire krimp	EN 12617-1	$\leq 0,3\%$	$< 0,3\%$
Coëfficiënt van thermische expansie	EN 1770	$\alpha_T \leq 30\cdot 10^{-6}\cdot\text{K}^{-1}$	$\alpha_T < 30\cdot 10^{-6}\cdot\text{K}^{-1}$
Hechting na thermische schok	EN 13687-2	$\geq 2 \text{ MPa}$	$> 2 \text{ MPa}$
Stootvastheid	EN ISO 6272-1	referentieklasse	Klasse III : $\geq 20 \text{ Nm}$
Gevaarlijke stoffen		in overeenstemming met punt 5.4	
	Testmethode	Vereisten bepaald door EN 1504-6	Prestatie
Bestendigheid tegen het uit het beton trekken van stalen staven van (verschuiving in mm met betrekking tot een belasting van 75 kN)	EN 1881	$\leq 0,6 \text{ mm}$	$< 0,6 \text{ mm}$
Chloride-ionengehalte (bepaald op basis van product in poedervorm)	EN 1015-17	$\leq 0,05\%$	$< 0,05\%$
Gevaarlijke stoffen		in overeenstemming met punt 5.4	
Prestatiekenmerken aggregaat	Testmethode	Vereisten bepaald door UNI 8520-22	Prestaties aggregaat
Reactie alkali-aggregaten	UNI 11504	reactiviteitsklasse	NR (niet reactief)
* Omgevingstemperatuur -10 °C tijdens de eerste 12 uur en daarna +5 °C, temperatuur ondergrond en poeder +5 °C			

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik

→ normen en wetten van het land van gebruik naleven

→ het materiaal beschermd tegen vochtbronnen en beschermd tegen rechtstreeks zonlicht bewaren.

→ gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +40 °C

→ geen bindmiddelen of additieven aan het mengsel toevoegen

→ niet aanbrengen op vuile ondergronden of met loszittende stukken
- niet op gips, metaal of hout leggen

→ na het opbrengen tegen rechtstreeks zonlicht en wind beschermen

→ het product gedurende de eerste 24 uur in een vochtige omgeving laten rijpen

→ indien nodig het veiligheidsblad aanvragen

→ voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2024 (ref. GBR Data Report - 12.24) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.