

Geolite Gel

Lijm voor monolithische SRP versterking van gewapend beton. Thixotroop, voor structurele verankeringen en verlijmingen.

Geolite Gel is een tweecomponenten epoxysysteem in de vorm van thixotrope gel voor het verankeren en bevestigen van metalen elementen. Organische minerale matrix gecombineerd met staalweefsels in de gecertificeerde constructieve versterkingssystemen Geosteel SRP.



Rating 4

1. thixotroop
2. Zeer goede verwerkbaarheid ook bij hoge temperaturen
3. Uitstekende hechting op elke ondergrond
4. Brandgedrag Euroklasse C-s2, d0
5. Hoge glasovergangstemperatuur T_g
6. Gecertificeerd voor vochtige impregnatie van de weefsels Geosteel G

- ✓ Regional Mineral ≥ 30%
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent ≤ 5 g/kg
- × Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Toepassingsgebieden

→ Beoogd gebruik:

- Structurele verlijming van staalplaten (beton plaqué) en inbedding van staven met gewapende betonelementen.
- Stukadoren aan de oppervlakte van spleten vóór het injecteren van Epofill.

- Organische minerale matrix bij de gecertificeerde systemen Geosteel SRP voor het versterken van gewapende betonelementen.
- Bevestiging en verankering van verbindingen op gewapend beton bij de gecertificeerde versterkingssystemen Geosteel SRP.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiding van de ondergrond

Alvorens Geolite Gel aan te brengen moet het volgende gedaan worden:

- eventuele beschadigde betonnen delen herstellen en oneffenheden in het oppervlak groter dan 10 mm met geomortels van de familie Geolite egaliseren en daarbij de juiste aanbrengtechnieken toepassen;
- de onderlaag van beton opruwen met een ruwheid van (symbool ongeveer) 0,5 mm gelijk aan ruwheidsgraad 5 van de Kit test en voorbereiding van betonnen en gemetselde ondergronden, door mechanisch opbreken of hogedruk waterslopen (hydrodemolition);
- eventuele scheuren die groter zijn dan 0,5 mm afdichten door Epofill erin te spuiten;
- de behandelde onderlaag reinigen waarbij alle stof-, vet- en olierechten en andere verontreinigende stoffen met perslucht of een hogedrukreiniger verwijderd moeten worden;
- de ondergrond moet droog zijn om de hechting van het systeem niet te schaden.

Controleren of de weerstandsklasse van het beton van de ondergrond geschikt is.

In geval van verlijming op metalen oppervlakken, nadat eventuele oxidaties, olie- en verfresten werden verwijderd, moet de voorbereiding graad St2 uitgevoerd worden in geval van handmatig reinigen en Sa2 in geval van het mechanisch reinigen, volgens de norm ISO 8501-1;

→ Voorbereiding

GeoLite Gel wordt aangemaakt door deel A met behulp van een mix met een laag toerental (< 500 toeren/min.) met deel B te mengen (vooraf gedoseerde verhouding 3 : 1 in de verpakkingen), tot een zachte lichtgrijze pasta met een gelijkmatige kleur verkregen wordt. De hoeveelheid gemengde massa, en de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond kunnen de verwerkbaarheidstijden beïnvloeden: hoge temperaturen of grote gemengde hoeveelheden gaan gepaard met kortere verwerkbaarheidstijden. Om een langere verwerkbaarheidstijd te verkrijgen, wordt in geval van hoge temperaturen geadviseerd om de afzonderlijke componenten vóór het mengen af te

laten koelen. Op dezelfde manier wordt in geval van lage temperaturen geadviseerd om beide componenten vóór het aanbrengen te bewaren op temperaturen van niet lager dan +10 °C.

→ Toepassing

- Om metalen elementen te verlijmen Geolite Gel handmatig met een vlakke spaan en een troffel aanbrengen en indien nodig met dubbele bestrijking.
- Voor het inbedden van staven, het gat dat voorheen gemaakt is met Geolite Gel vullen door het materiaal met de speciale spuit erin te spuiten en de staaf met een draaibeweging erin aanbrengen.


→ Aanbrengen van Geosteel SRP systemen: de eerste laag Geolite Gel handmatig aanbrengen met een vlakke spaan en een troffel en ervoor zorgen dat er op een goed voorbereide ondergrond voldoende materiaal aangebracht wordt om het versterkingsweefsel in te sluiten, ervoor zorgen dat het product in de microporeusheden van de onderlaag dringt en eventuele kleine oneffenheden weg te werken; het staalweefsel aanbrengen en met een vlakke spaan geschikte druk uitoefenen om te garanderen dat het op de juiste manier wordt geïmpregneerd en om eventueel aanwezige luchtbellen te verwijderen door in een evenwijdige richting met de vezels en vanuit het midden van de strook naar de buitenzijden toe te duwen; een tweede laag aanbrengen tot het weefsel volledig bedekt is.

→ Aanbrengen van de verbindingen Geosteel SRP systemen: de verbindingen met het staalweefsel in het eerder gemaakte gat aanbrengen en daarna met Geolite Gel vullen door het materiaal er met de speciale spuit in te spuiten.

→ Reiniging

De resten Geolite Gel moeten met oplosmiddelen (ethylalcohol, toluol, xylol) van het gereedschap verwijderd worden voordat het systeem hard wordt. Na de uitharding kan de verwijdering enkel mechanisch uitgevoerd worden.

Certificaties en markeringen



N° 18/0314
DOP n° 0434
DOP n° 0435
DOP n° 0436
DOP n° 0437

CE-markering in combinatie met GeoSteel G netten voor constructies van beton



EPD-IES-0016626
environnement.com





EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C

* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

Geosteel SRP systeem - Geolite Gel & Geosteel G: levering en toepassing van gecertificeerde structurele versterking van gewapende betonelementen door middel van verlijming en inbedding van wapeningsnetten van gegalvaniseerde staalvezel met zeer hoge weerstand zoals Geosteel G van Kerakoll Spa, geïmpregneerd met minerale epoxymatrix zoals Geolite Gel van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4, voorzien van CE-markering en in overeenstemming met de prestatievereisten van de norm EN 1504-4 en de norm EN 1504-6, brandgedrag van de composiet Euroklasse D-s2, d0 (EN 13501).

Levering en toepassing van structurele inbedding van stalen staven met verbeterde hechting op gewapende betonelementen met epoxylijm zoals Geolite Gel van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4, voorzien van CE-markering en conform de prestatievereisten van de norm EN 1504-4 en de norm EN 1504-6, brandgedrag Euroklasse C-s2, d0 (EN 13501).

Levering en toepassing van structurele verlijmingen van beton/beton en beton/staal door middel van aanbrengen met een lijmkam van epoxylijm zoals Geolite Gel van Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4, voorzien van CE-markering en conform de prestatievereisten van de norm EN 1504-4 en EN 1504-6, brandreactieklasse Euroklasse C-s2, d0 (EN 13501).


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm		
Uiterlijk	deel A grijze pasta, deel B beige pasta	
Volumemassa	deel A 1460 kg/m³ – deel B 1410 kg/m³	
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de oorspronkelijke en intacte verpakking	
Waarschuwingen	niet bestand tegen vorst, rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen	
Verpakking	deel A emmer 5 kg / deel B emmer 1,66 kg	
Mengverhouding	deel A : deel B = 3 : 1	
Viscositeit mengsel	≈ 360000/65000 mPas (rotor 7 TPM 5/50)	Brookfield-methode
Volumemassa van het mengsel	≈ 1600 kg/m³	
Duur van het mengsel (1 kg)		
- bij +5 °C	≥ 100 min.	
- bij +21 °C	≥ 90 min.	
- tot +35 °C	≥ 30 min.	
Aanbrengen bij temperaturen	van +5 °C tot +35 °C zowel onderlaag als omgeving	
Gebruikstemperatuur eenmaal uitgehard	< +60 °C	
Verbruik	≈ 1,6 kg/m² per mm dikte	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, R.V. van 50% en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Prestaties			
Kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) VOC - Emissie van vluchtige organische stoffen			
Voldoet aan	EC 1 plus GEV-Emicode		Cert. GEV 5061/11.01.02
HIGH-TECH			
Prestatiekenmerken	Testmethode	Gestelde vereisten EN 1504-4	Prestaties Geolite Gel
Trekvastheid (N/mm²)	EN 12188	≥ 14	> 14
Hellende schuifsterkte (N/mm²):	EN 12188		
- 50°		≥ 50	> 60
- 60°		≥ 60	> 70
- 70°		≥ 70	> 80
Schuifsterkte	EN 12188	> 12 N/mm²	> 20 N/mm²
Hechtingsband	EN 1542	geen	> 4 N/mm²
Lineaire krimp	EN 12617-1	≤ 0,1%	< 0,005%
Verwerkbaarheid bij +20 °C	EN ISO 9514	gemeten met ≈ 0,5 kg product	75 min.
Temperatuur Glasovergang	EN 12614	> +40 °C	+60 °C
Elasticiteitsmodulus droging bij samendrukking	EN 13412	≥ 2000 N/mm²	> 5300 N/ mm²
Elasticiteitsmodulus bij verbuiging	EN ISO 178	≥ 2000 N/mm²	> 2500 N/mm²
Warmte-uitzettingscoëfficiënt gemeten tussen -25 °C en +60 °C	EN 1770	≤ 100x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 100x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Duurzaamheid (bestendigheid tegen vorst- en dooicycli)	UNI EN 13733	geen instorting van proefstukken van staal/lijm/staal	norm overschreden
Brandgedrag	EN 13501-1	Euroklasse	C-s2, d0
	Testmethode	Vereisten bepaald door EN 1504-6	Prestaties Geolite Gel
Pull-out - Bestendigheid tegen verschuiving van de staalstaaf (verschuiving in mm met betrekking tot een belasting van 75 kN)	EN1881	≤ 0,6 mm	0,06 mm
Temperatuur Glasovergang	EN 12614	> +45 °C	+60 °C
Viskeuze vloeicapaciteit onder belasting (verschuiving in mm met betrekking tot een continue belasting van 50 kN na 3 maanden)	EN1881	≤ 0,6 mm	0,12 mm

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- aanbrengen op droge oppervlakken
- niet aanbrengen op vuile of niet-compacte oppervlakken
- bescherm de aangrenzende oppervlakken om uitlopen en vlekken te vermijden
- het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met oplosmiddelen (ethylalcohol, toluol, xylol)
- zowel tijdens het mengen als het aanbrengen altijd handschoenen en een bril dragen
- elk contact met de huid vermijden
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot december 2024 (ref. GBR Data Report - 12.24) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.