

Biocalce Intonaco Fino

Eco-vriendelijke gecertificeerde pleister van pure natuurlijke kalk NHL 3.5 volgens EN 459-1, voor het luchtend bepleisteren.

Biocalce Intonaco Fino is geschikt voor het luchtdoorlatend en beschermend bepleisteren van draag- en scheidingsmuren van baksteen, tufsteen, natuursteen en gemengd materiaal, voor binnen en buiten.



Rating 5

1. Natuurlijk, poreus en zeer luchtdoorlatend, laat de muur ademen
2. Beschermend en zorgt voor duurzaam zuiver houden van de muur
3. Ideaal voor gevels van nieuwbouw, renovatie en historische restauratie

- ✓ Pollution Reduced
- ✓ Bacteriostatic
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ Recycled Regional Mineral ≥ 30%

Natuurlijke elementen

	Gecertificeerde Natuurlijke Zuivere Kalk NHL 3.5		Gewassen Siliciumzand uit Riviergroeven (0,1-1 mm)
	Gecertificeerd Natuurlijk Extrafijn Puzzolaan		Geselecteerde Dolomietenkalksteen (0-1,4 mm)
	Gewassen Fijn Siliciumzand uit Riviergroeven (0,1-0,5 mm)		

Toepassingsgebieden

→ **Gebruiksdoeleinden**
Luchtdoorlatende en beschermende pleisterwerk voor draag- en afscheidingsmuren van baksteen, tufsteen, natuursteen en gemengd materiaal, binnen en buiten. Biocalce Intonaco Fino is bijzonder geschikt voor het bepleisteren in de Welzijnsbouw, waar de strikt natuurlijke oorsprong van zijn ingrediënten een garantie vormt voor de naleving van de vereiste essentiële parameters van poreusheid, hygroscopiciteit en luchtdoorlatendheid. Biocalce Intonaco Fino is geschikt voor

pleisterwerk bij Historische Restauratie. De keuze voor traditionele ingrediënten als natuurlijk kalk, natuurlijk puzzolaan, natuursteen, marmer en graniet, weloverwogen gedoseerd, en garandeert hierdoor duurzame werkzaamheden met respect voor de bestaande constructies en de oorspronkelijke materialen.

Niet gebruiken op vuile, niet vast zittende, stoffige ondergronden, oude verf of egalisatiemiddelen. Neem van de oppervlakken de zoutaanslag van de tussenruimten weg.

Gebruiksaanwijzing

→ Voorbereiden van ondergronden

De ondergrond moet schoon en stevig zijn, zonder broze delen, stof en schimmels. Reinig de oppervlakken met hoge druk waterstralen of zandstralen en vervolgens hogedruk waterstralen om resten van vorige bewerkingen (kalkverf, oude egalisaties, zoutafzettingen, etc.) die de hechting kunnen verminderen. Verwijder de inconsistente bepleisteringsmortel van de bouwstenen. Gebruik Biocalce Muratura met de opus signinum-techniek van het consolideren van de bestaande muren/of de “breek-vul werk” reparatiemethode om de ontbrekende delen van het metselwerk te reconstrueren om het geheel vlak te maken. Altijd eerste de ondergronden nat maken voor het aanbrengen van het pleisterwerk.

→ Voorbereiding

Handmatig aanbrengen: Biocalce Intonaco Fino moet worden bereid door 1 zak van 25 kg met ongeveer 5,5 liter schoon water te vermengen in een betonmolen met trechter. Het mengsel wordt verkregen door eerst het water in de schone betonmolen te gieten en dan al het poeder in één keer toe te voegen. Wacht tot het product de juiste consistentie verkrijgt tijdens het mengen. In het begin (de eerste 1-2 minuten) lijkt het product droog; in deze fase geen water toevoegen. Meng voortdurend gedurende 4-5 minuten totdat een homogene, zachte, klontvrije mortel wordt verkregen. Gebruik het hele bereide product, niet mengen met het volgende aan te maken product. Het opgeslagen materiaal op plaatsen bewaren waar het beschermd is tegen zomerse warmte en winterse kou. Stromend water gebruiken dat niet onderhevig is aan de invloed van de buitentemperaturen. De kwaliteit van de mortel, gewaarborgd door zijn strikt natuurlijke oorsprong, wordt in gevaar

gebracht door de toevoeging van welke dosis cement dan ook.

→ Toepassing

Machinaal aanbrengen: Biocalce Intonaco Fino kan optimaal aangebracht worden met behulp van pleistermachines dankzij de speciale fijnheid en plasticiteit die typisch is voor de beste natuurlijke hydraulische kalk en de uitstekende samenhang van de pasta in de verse staat. De validatietests van Biocalce Intonaco Fino zijn uitgevoerd met de pleistermachine die is uitgerust met de volgende accessoires: Mengapparaat, Stator 30, Rotor 30+, Turbostator, Turborotor, materiaalbuis 25x37 mm, lengte 10/20 meter en straalpijp. Biocalce Intonaco Fino is gemakkelijk aan te brengen met troffel of spuit zoals een traditionele pleister. Bereid de ondergrond voor met de opus signinum-techniek, om de ondergrond te vereffen. Breng een raaplaag aan, vorm de verschillende niveaustroken, pleisteren, afreien en weken met de raapspaan in uithardingsfase. Biocalce Intonaco Fino moet vakkundig worden gezet in meerdere opeenvolgende lagen van een maximum dikte van 1 cm, ook al houdt het product ook grotere diktes. Dit traditionele systeem van aanbrengen voorkomt de vorming van microscheuren. De ophogingen van pleisterwerk op de raaplaag of voorgaande lagen moeten plaatsvinden wanneer de onderliggende laag is opgedroogd. De gewenste afwerking kan worden verkregen op basis van de gekozen bewerking. Het hard geworden product de eerste 24 uur bevochtigen om het te laten rijpen.

→ Reiniging

Biocalce Intonaco Fino is een natuurlijk product, de gereedschappen hoeven uitsluitend met water gereinigd te worden, voordat het product hard wordt.

Overige aanwijzingen

- In het pleisterwerk van oude muren met meerdere soorten steen, of in muren met delen die afgewerkt zijn met ander materiaal adviseren wij het gebruik van verzinkt of synthetisch anti-alkaline wapeningsnet in het pleisterwerk van Biocalce Intonaco Fino om mogelijke barsten te voorkomen.
- Mocht Biocalce Intonaco Fino gebruikt worden op compacte of niet absorberende ondergronden, gebruik dan altijd preventief Biocalce Rinzafo en controleer of de hechting heeft plaatsgevonden.
- Bijzonder geschikt voor het machinaal aanbrengen met geringe dikte (1-1,5 cm) op nieuw metselwerk.
- Voorzie, buiten, een scheiding van de vloer, wandelpaden of algemene horizontale

oppervlakken om verschijnselen van optrekkend vocht te vermijden.

- Muren gemaakt van celbetonblokken moeten worden voorbereid in overeenstemming met de voorschriften van de producten zelf: deze oppervlakken niet nat maken en ook geen raaplaag aanbrengen, maar voor het aanbrengen van het pleisterwerk moeten deze worden voorbereid met een kwast of roller het absorptieconsoliderende en uniformerende Biocalce Fondo. Bovendien moeten, op muren van celbetonblokken, altijd wapeningsnetten Wapeningsnet V 50 voorzien worden tussen de twee lagen egaliseermiddel, gerealiseerd naar keuze met een van de twee producten Biocalce Intonachino Fino of Granello.

Certificaties en markeringen



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Bestektekst

In de Welzijnsbouw (Edilizia del Benessere) wordt pleisterwerk van zeer hoge poreusheid, hygroscopiciteit en luchtdoorlatendheid gerealiseerd voor binnen- en buitenmuren, met mortel van natuurlijke en zuivere hydraulische kalk NHL 3.5, natuurlijk extrafijn puzzolaan en inerte toeslagstoffen van silicumzand en Dolomietenkalksteen in korrelgrootteverdeling 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating 5 (type Biocalce Intonaco Fino). De gevraagde eigenschappen, exclusief verkregen met het gebruik van strikt natuurlijke grondstoffen, garanderen een zeer hoge luchtdoorlatendheid van het pleisterwerk (de mate van weerstand tegen waterdamp ≤ 6), een hoge poreusheid van de uitgeharde mortel ($\geq 40\%$), een natuurlijk warmtegeleidingsvermogen (gelijk aan $0,45\text{ W/(m K)}$) en een aanmerkelijke hoeveelheid ingesloten lucht in de mengfase ($\geq 20\%$). Natuurlijke pleister moet ook voldoen aan de vereisten van de norm EN 998/1 – GP / CS II / W0, hechting $0,2\text{ N/mm}^2$, brandgedrag klasse A1. Pleisterwerk heeft een dikte die niet boven de 20 mm uitkomt en bestaat uit twee lagen van een gemiddelde dikte van 10 mm, niveaustroken, rustieke afwerking na afreien, uitstekende hoeken en randen vierkant maken, exclusief de lasten voor vaste steigers. Het aanbrengen moet met de hand of met de pleistermachine worden gedaan.
Verbruik Biocalce Intonachino Fino: $\approx 12\text{ kg/m}^2$ per cm dikte.


Technische gegevens volgens de Kerakoll Kwaliteitsnorm		
Soort mortel	mortel voor algemene doeleinden voor binnen en buiten (GP)	EN 998-1
Chemische aard van het bindmiddel	zuivere natuurlijke hydraulische kalk NHL 3.5	EN 459-1
Korrelgrootte	0 – 1,4 mm	EN 1015-1
Volumegewicht van het poeder	$\approx 1,20\text{ kg/dm}^3$	UEAtc
Houdbaarheid	≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking; niet vochtbestendig	
Verpakking	zakken van 25 kg	
Aanmaakwater	$\approx 5,5\text{ l} / 1\text{ zak van }25\text{ kg}$	
Structuur vers mortel 0'	$\approx 174\text{ mm}$	EN 1015-3
Volumegewicht van de verse mortel	$\approx 1,50\text{ kg/dm}^3$	EN 1015-6
Volumegewicht van de uitgeharde en gedroogde mortel	$\approx 1,35\text{ kg/dm}^3$	EN 1015-10
pH mengsel	≥ 12	
Ingesloten lucht / ingesloten lucht pleistermachine	$\geq 20\%$	EN 413-2
Max. aanbrengtemperatuur	van $+5\text{ }^\circ\text{C}$ tot $+35\text{ }^\circ\text{C}$	
Max. dikte per laag	$\approx 2\text{ cm}$	
Verbruik	$\approx 12\text{ kg/m}^2$ per cm dikte	

Gegevens gemeten bij een temperatuur van $+20 \pm 2\text{ }^\circ\text{C}$, $65 \pm 5\%$ R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie.

Prestaties			
Kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) VOC - Emissie van vluchtige organische stoffen			
Voldoet aan	EC 1 Plus GEV-Emicode		Cert. GEV 2751/11.01.02
Binnenluchtkwaliteit (IAQ) ACTIVE - Vermindering van vervuilende stoffen *			
	Vloeïing	Verdunning	
tolueen	251 µg m²/h	+68%	JRC methode
Pineen	350 µg m²/h	+146%	JRC methode
Formaldehyde	6371 µg m²/h	+104%	JRC methode
Kooldioxide (CO ₂)	390 mg m²/h	+456%	JRC methode
Vochtigheid (vochtige lucht)	41 mg m²/h	+90%	JRC methode
HIGH-TECH			
Bestendigheid tegen de verspreiding van waterdamp (µ)	≤ 6		EN 1015-19
Waterabsorptie door capillariteit	Categorie W0		EN 998-1
Poreusheid	≥ 40%		WTA 2-2-91/D
Brandgedrag	klasse A1		EN 13501-1
Drukvastheid na 28 dagen	categorie CS II		EN 998-1
Hechting aan de ondergrond (baksteen)	≥ 0,2 N/mm² - : B		EN 1015-12
Warmtegeleidingsvermogen (λ _{10, dry})	0.45 W/(m K) (geprinte waarde)		EN 1745
Specifieke warmte (Cp)	1,5 (106 J/m3K) gemeten met warmtewisselingsanalysator		
Duurzaamheid (tegen vorst/dooi)	beoordeling gebaseerd op de bepalingen die gelden op de plaats waar de mortel gebruikt zal worden		EN 998-1
Radioactiviteitsgehalte	I = 0,145		UNI 10797/1999
Gegevens gemeten bij een temperatuur van +20 ± 2 °C, 65 ± 5% R.V. en zonder ventilatie. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de werklocatie. *Tests gedaan volgens de JRC methode - Joint Research Centre - Europese Commissie, Ispra (VA) – voor het meten van de verlaging van verontreinigende stoffen van de binnenlucht (Indoortron Project). Vloeïing en snelheid met betrekking tot standaard pleister op cementbasis (1,5 cm).			

Waarschuwingen

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- bescherm de oppervlakken tegen direct zonlicht en wind
- het uitgeharde product gedurende de eerste 24 uur laten rijpen door het te bevochtigen
- indien nodig het veiligheidsblad aanvragen
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service
+39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



De gegevens met betrekking Rating verwijzen naar het GreenBuilding Rating Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot mei 2023 (ref. GBR Data Report - 06.23) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het technische informatieblad is opgesteld op basis van onze beste technische en toepassingskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de werklocatie en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.