

# Fixacryl F Plus

Mastic plastique acrylique. Mastic à base acrylique, pour le remplissage de fissures et travaux de finitions.



## Rating 4

1. Forte adhérence sur les matériaux courants de la construction
2. Sans solvants
3. Parfaite étanchéité
4. Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
5. Résistance aux rayons UV
6. Peut être peint

- × Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

## Domaines d'application

### → Destination d'utilisation

Préfabrication lourde et légère, maçonnerie traditionnelle.

Remplissage et calfeutrement des fissures.

Excellente adhérence sur bois, béton, aluminium anodisé, PVC et sur les supports de maçonnerie.

Fixacryl F Plus n'est pas conseillé pour le verre et pour les supports sensibles à l'eau, PE, PP, PTFE.

## Mode d'emploi

### → Préparation des supports

Les supports doivent être cohésifs, secs, homogènes, exempts de graisses et de parties non adhérentes. Attendre le séchage complet (minimum 4 semaines). Il appartient à l'applicateur de vérifier la compatibilité du mastic avec le support en terme d'adhérence, de formation de tâches et de compatibilité chimique (essai au préalable si besoin).

### Application

Appliquer le produit à l'aide d'un pistolet. Respecter les règles professionnelles en vigueur. Si nécessaire, appliquer Fixacryl F Plus, dilué dans de l'eau, en fine épaisseur en tant que primaire. Après séchage du primaire, insérer un fond de joint souple et non adhérent au mastic. Protéger les bords du joint par un ruban adhésif pour une meilleure finition. Appliquer le mastic en une passe pour les joints étroits et en trois passes pour les joints larges. Lisser avec

de l'eau ne contenant pas d'additif. Protéger de l'eau et du gel jusqu'à la formation d'une peau (> 1 mm), au minimum 24 h à +23 °C. Après formation d'une peau franche, protéger le joint du gel jusqu'à séchage à cœur. Mise en peinture possible après séchage complet du mastic. Il est conseillé d'utiliser des peintures en dispersions (acryliques, vinyliques) et de réaliser un essai au préalable.

### Remplissage des fissures

Ouvrir la fissure jusqu'à une largeur minimum de 4 mm. Appliquer Fixacryl F Plus dans la fissure en évitant la formation de bulles d'air. Laisser sécher le mastic jusqu'au retrait complet. Appliquer le nombre de couches nécessaires pour obtenir un aspect esthétique convenable. Nettoyer le matériel avec de l'eau avant le séchage complet. Enlever le mastic durci par action mécanique.

## Test

Test report CE

Type F EXT-INT.

EN 15651-1

## Certifications et labels



\* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

| Données techniques selon Norme de Qualité Kerakoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Poids spécifique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,6 g/cm³                                                                 |
| Température d'application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +5 °C / +40 °C                                                            |
| Temps de formation de peau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≈ 15' (+23 °C, 50% H.R.)                                                  |
| Vitesse de polymérisation*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥ 2,5 mm / 24 h (+23 °C, 50% H.R.)                                        |
| Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≈ 18 mois dans l'emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité |
| Emballage :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| - cartouche de 300 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 par carton / 104 cartons par palette                                   |
| <small>*Comme pour tous les produits à base d'eau, le temps de durcissement du Fixacryl F Plus dépend de l'aération, de la température et de l'absorption du support. Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier : température, ventilation, absorption du support et du revêtement posé.</small> |                                                                           |

| Performances                                                                                                                                                                  |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Qualité de l'air à l'intérieur (IAQ) COV - Émissions de substances organiques volatiles                                                                                       |                       |                             |
| Classification                                                                                                                                                                | EC 1 plus GEV-Emicode | Cert. GEV<br>10507/11.01.02 |
| HIGH-TECH                                                                                                                                                                     |                       |                             |
| Allongement à la rupture (%)                                                                                                                                                  | > 200%                | ISO 8339                    |
| Reprise élastique                                                                                                                                                             | < 40%                 | ISO 7389                    |
| Résistance à la coulure à +23 °C                                                                                                                                              | ≤ 3 mm                | ISO 7390                    |
| Résistance à la coulure à +50 °C                                                                                                                                              | ≤ 3 mm                | ISO 7390                    |
| Température de service                                                                                                                                                        | -20 °C / +80 °C       |                             |
| Classification selon EN 15651-1                                                                                                                                               | F-EXT-INT-CC          |                             |
| <small>Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.</small> |                       |                             |

| Tableau couleurs                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| blanc 9010                                                                                     |  |
| gris 9006                                                                                      |  |
| <small>Autres couleurs disponibles sur demande. Ces teintes sont purement indicatives.</small> |  |

| Tableau des consommation                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Mètres linéaires pour un joint en cordon réalisables avec une cartouche de Fixacryl F Plus de 300 ml |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Diamètre du cordon                                                                                   | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm |
|                                                                                                      | 42,5 | 24   | 15,3 | 10,6 | 7,8  | 6    | 4,7  | 3,8   |

---

## Avertissements

- Produit à usage professionnel
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- conserver dans un local aéré à une température maximum de +30 °C
- consulter la fiche de données de sécurité

→ pour tout ce qui n'est pas prévu,  
consulter le Kerakoll Worldwide  
Global Service +33 (0) 4 72 89 06 80 –  
[globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating Manual 2013. Ces informations ont été mises à jour au mois de septembre 2023 (réf. GBR Data Report – 09.23). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des modifications de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA n'est donc responsable de la validité, de l'actualité et de la mise à jour de ses informations que si elles proviennent directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l'impossibilité d'intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l'exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n'engagent en aucune façon notre société. Par conséquent, il est conseillé d'effectuer un essai préalable afin de vérifier l'aptitude du produit à l'utilisation prévue.