Idroscud Primer

Primário de base solvente para suportes não absorventes ou pouco absorventes.

O Idroscud Primer é um promotor de aderência específico para membranas betuminosas velhas pré-formadas lisas, betão e madeira, antes da aplicação de Idroscud , Idroscud BT e Idroscud Fiber.



1. **Específico para membranas betuminosas velhas pré-formadas.**
2. **Específico para betão e madeira.**
3. **Adequado para aplicações rápidas com rolo sobre superfícies grandes.**

kerakoll

Campos de aplicação

→ Destinos de utilização
Promoção de aderência para Idroscud, Idroscud BT e Idroscud Fiber sobre suportes:
- não absorventes
- pouco absorventes e compactos
- pouco absorventes e pulverulentos à superfície

→ Suportes:
- membranas betuminosas velhas lisas pré-formadas e madeira
- betão e betão armado escoado em obra ou pré-fabricado
- vernizes velhos à base de alumínio bem ancorados e pavimentos em cimento com quartzo para resolver pulverulência superficial

→ Não utilizar
- sobre suportes flutuantes ou não perfeitamente ancorados, húmidos, molhados, sujeitos a humidade ascendente
- sobre membranas com acabamento de ardósia, sobre suportes muito absorventes

Indicações de uso

→ Requisitos dos suportes
Curados (dimensionalmente estáveis): os suportes em betão devem estar completamente curados, estáveis e secos.
Compactos (em toda a espessura) e consistentes.
Resistentes e isentos de exsudação à superfície.
Secos, isentos de condensação superficial.
Limpos: superfície isenta de aguadas de cimento, óleos descofrantes, vestígios ou resíduos de vernizes, adesivos, resíduos de trabalhos prévios, pó.

→ Preparação
O produto está pronto a usar.

→ Aplicação
Aplicar com rolo (resistente a solventes) ou pincel.
Evitar a formação de depósitos de produto que poderão impedir a aderência dos produtos de revestimento.
O tempo de espera para a aplicação posterior é de 2 – 4 horas em função da absorção do suporte e das condições ambientais.
Efectuar a aplicação sucessiva no máximo até 24 horas.

→ Superfícies em betão e betão armado: prever a eventual regularização de superfície com produtos adequados.
Membranas betuminosas velhas lisas pré-formadas: para permitir a dispersão dos óleos e plastificantes antes da aplicação posterior, as membranas devem estar completamente curadas (pelo menos 6 meses). No caso de presença de bolhas, estas devem ser cortadas em cruz e, após ter esperado a sua evaporação/secagem, procede-se à aplicação de uma porção de material com características adequadas. No caso de porções circunscritas e/ou abas não perfeitamente ancoradas, deve-se remover tintas ou decorações se presentes e aplicar o Idroscud BT Fix. No caso de fenómenos de deslizamento (pregas, enrugamentos, destacamentos de sobreposições e enrolamentos da membrana impermeável que par-tem da correspondência dos ângulos da cobertura); será necessário realizar uma intervenção de manu-tenção ou reparação antes de proceder à aplicação do sistema Idroscud.
Efectuar uma limpeza cuidada a seco, removendo o pó e resíduos ambientais (a lavagem à pressão é aconselhada na presença de resíduos de óleos e plastificantes desde que se proceda à verificação da secagem posterior das superfícies).
Na presença de esmaltes orgânicos velhos ou bases de alumínio, verificar a aderência aos suportes.
Suportes em madeira: lixar as superfícies impregnadas ou envernizadas e efectuar uma limpeza cuidada com Keragrip Pulep.

→ Limpeza
A remoção do produto fresco efectua-se com diluentes sintéticos.

Especificação

Preparação dos suportes – Fornecimento e aplicação em obra certificada de promotor de aderência monocomponente de base solvente para a preparação de suportes não absorventes ou pouco absorventes e muito compactos tipo Idroscud Primer da Kerakoll.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll	
Aspecto	líquido amarelo pálido
Natureza química	solução de base solvente
Massa volúmica aparente	≈ 0,89 kg/dm³
Resíduo seco	≥ 15%
Conservação	≈ 12 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra
Advertências	evitar exposição solar directa e conservar ao abrigo de fontes de calor. Conservar em locais bem arejados
Embalagem	baldes 4 l
Viscosidade	≈ 12 s (taça Ford diâmetro 4 mm)
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C
Tempo de espera para aplicação posterior	≥ 2 h
Colocação em serviço	≈ 48 h / ≈ 15 dias (água estagnada permanente)
Consumo:	
- sobre betão	≈ 200 – 300 ml/m²
- sobre membranas betuminosas velhas pré-formadas	≈ 50 – 100 ml/m²
- sobre madeira lixada	≈ 250 ml/m²

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação.

Performance	
HIGH-TECH	
Aderência sobre betão	≥ 3 MPa

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

→ respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
→ proteger da chuva e condensação por 4 h
→ não adicionar ligantes ou outros materiais ao produto
→ não aplicar sobre superfícies sujas, incoerentes, quentes, expostas a forte radiação solar, com chuva iminente
→ em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
→ para mais informação, contactar o Technical Customer Service Kerakoll:
+351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED IT10/0321

As presentes informações foram actualizadas em Novembro de 2026; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll Portugal S.A.
Rua Chen He, n.º 1-C
Bloco B, piso 2
1990-513 Lisboa - Portugal

+351 21 986 24 91
(Chamada para a rede fixa nacional)
info@kerakoll.pt

www.kerakoll.com