Code: F1086 2026/11 PT

Idroscud TNT



Tecido não tecido em fibras descontínuas de poliéster para a armadura de reforço.

O Idroscud TNT garante o reforço homogéneo em toda a superfície e aumenta a resistência à tracção, à laceração e ao punçoamento de sistemas impermeabilizantes líquidos da gama Mantek e Idroscud.

1. **Específico para Idroscud, Mantek Synt e Idroscud BT.**
2. **Isento de ligantes químicos.**
3. **Agulhagem e termofixação para facilitar a aplicação.**

kerakoll

Campos de aplicação

→ **Destinos de utilização**
Armadura de reforço anti-rasgo localizado para aumentar as prestações de Crack Bridging de sistemas impermeabilizantes líquidos.

Indicações de uso

→ **Aplicação**
Aplicar sobre a primeira demão fresca de produto. Pressionar com o rolo sem material para evitar a formação de pregas e rugas. Prever a sobreposição em ≈ 10 cm. Cobrir completamente com a segunda demão de produto.

Especificação

Fornecimento e aplicação em obra de tecido não tecido em fibras descontínuas de poliéster com peso de ≈ 100 g/m² tipo Idroscud TNT da Kerakoll. Aplicar o tecido sobre o produto ainda fresco prevendo a sobreposição em cerca de 10 cm e cobri-lo com a segunda demão de produto.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll		
Aspecto	TNT branco	
Natureza química	fibras descontínuas de poliéster	
Dimensões:		
- altura	1 m / 20 cm	
- comprimento	50 m	
Massa por área (peso)	100 g/m²	UNI 5114
Conservação	ilimitada	
Advertências	evitar exposição solar directa	

Performance		
HIGH-TECH		
Resistência à tracção	≥ 4,4 kN/m	EN 10319
Alongamento	≥ 60%	EN 10319
Resistência ao punçoamento	≥ 475 N	UNI 279/14
Porosimetria	≈ 80 µm	
Permeabilidade normal no plano	0,075 m/s	EN ISO 11058

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

→ respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
→ o produto é um artigo segundo as definições do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e, portanto, não necessita de Ficha de Dados de Segurança
→ para mais informação, contactar o Technical Customer Service Kerakoll: +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0321

As presentes informações foram actualizadas em Novembro de 2026; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll Portugal S.A.
Rua Chen He, n.º 1-C
Bloco B, piso 2
1990-513 Lisboa - Portugal

+351 21 986 24 91
(Chamada para a rede fixa nacional)
info@kerakoll.pt

www.kerakoll.com