

Rasobuild Eco Extrafino

Revestimento fino de acabamento mineral, eco-compatível.

O Rasobuild Eco Extrafino garante acabamentos superficiais com elevados níveis de estabilidade dimensional numa única passagem. A elevada fluidez permite um acabamento liso e uma aplicação rápida e segura. Adequado para suportar tintas e revestimentos decorativos orgânicos e minerais. Branco.



Rating 4

1. Adequado para rebocos tradicionais ou pré-misturados novos ou curados
2. Suportes absorventes
3. Confere óptima planidade aos suportes
4. Permite a realização de um acabamento fino, tipo estuque, branco
5. Elevados níveis de trabalhabilidade nas fases de alisamento das superfícies
6. Interiores, exteriores

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Regional Mineral $\geq 30\%$
- ✓ CO₂ Emission ≤ 250 g/kg
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Recyclable

Campos de aplicação

- Destinos de utilização:
- Acabamento fino, tipo estuque, de:
- rebocos tradicionais e pré-misturados, velhos e novos
 - fibrocimento
 - barramentos de grão grosso
 - suportes minerais compactos e absorventes
 - betão

Adequado para interiores e exteriores em ambientes civis, comerciais e industriais.

Não utilizar em pavimentos, sobre paredes sujeitas a movimentos ou flexíveis (metal ou madeira), sobre suportes à base de gesso, sobre suportes pintados ou não absorventes.

Indicações de uso

- Preparação dos suportes
- O suporte deve estar compacto, seco e limpo, e isento de pó e gordura. Eventuais partes friáveis e não perfeitamente ancoradas, como resíduos de cimento, tintas velhas, resíduos de cola ou resíduos de descofrante, devem ser oportunamente removidos.
- Aguardar a cura de remendos e reparações do suporte antes de regularizar.
- Tornar sempre ásperos os rebocos novos antes de regularizar.
- Preparação
- O Rasobuild Eco Extrafino prepara-se num recipiente limpo vertendo primeiro uma quantidade de água igual a $\frac{3}{4}$ da necessária. Introduzir gradualmente o Rasobuild Eco Extrafino no recipiente, fazendo a mistura com um misturador helicoidal de baixo para cima e com baixo número de rotações ($\approx 400/\text{min.}$). Adicionar sucessivamente água até se obter uma mistura com a consistência desejada, homogénea e isenta de grumos.

- Aplicação
- Aplicar uma primeira demão de produto sobre o suporte de aplicação, oportunamente preparado e humedecido, com uma espátula americana, efectuando uma pressão enérgica para garantir a aderência e expelir o ar contido na porosidade. Aplicar as demãos sucessivas até se obter a espessura desejada.
- Limpeza
- O Rasobuild Eco Extrafino elimina-se das ferramentas e das superfícies lavando com água antes do endurecimento final.

Outras indicações

- Paredes em gesso e gesso cartonado: antes de regularizar suportes à base de gesso ou gesso cartonado, é necessário aplicar o isolante de superfície eco-compatível Rasobuild Eco Consolidante aplicado até à saturação.
- Suportes heterogéneos: barrar previamente com Rasobuild Eco Fino com inserção da rede de reforço Rinforzo V 50 para se obter uma superfície perfeitamente plana.
- Suportes friáveis: consolidar os suportes friáveis ou inconsistentes com o Rasobuild Eco Consolidante.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

O acabamento fino, tipo estuque, das superfícies de rebocos será realizado com revestimento fino mineral de acabamento extrafino eco-compatível de cor branca, GreenBuilding Rating 4, tipo Rasobuild Eco Extrafino da Kerakoll, em passagem dupla. O rendimento será de $\approx 1,1 \text{ kg/m}^2$ por mm de espessura. O suporte deverá estar perfeitamente limpo, compacto e dimensionalmente estável.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll		
Aspecto	pré-mistura branca	
Massa volúmica aparente	≈ 1,06 kg/dm³	UEAtc/CSTB 2435
Natureza mineralógica dos inertes	carbonatos cristalinos	
Intervalo granulométrico	≈ 0 – 250 µm	
Conservação	≈ 12 meses desde a data de produção na embalagem original e íntegra; evitar a humidade	
Embalagem	sacos 20 kg	
Água de mistura	≈ 9 l / 1 saco 20 kg	
Massa volúmica mistura	≈ 1,65 kg/dm³	UNI 7121
pH da mistura	≥ 12	
Duração da mistura (pot life)	≥ 4 h	
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C	
Espessura máx.	2 mm	
Tempo de espera para:		
- pintura	≈ 3 – 7 dias	
- aplicação de papel de parede	≈ 3 – 7 dias	
Rendimento	≈ 1,1 kg/m² por mm de espessura	

Levantamento de dados a $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação e absorção do suporte.

Performance		
Qualidade do ar interior (IAQ) COV - Emissões substâncias orgânicas voláteis		
Conformidade	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 7801/11.01.02
HIGH-TECH		
Resistência ao fogo	classe A1	EN 13501-1
Aderência sobre betão aos 28 dias	≥ 0,4 N/mm²	CSTB 2893-370
Resistência à compressão aos 28 dias	≥ 3 N/mm²	EN 1015-11

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

- Produto para uso profissional

→ respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais

→ trabalhar com temperaturas entre +5 °C e +35 °C

→ verificar se o suporte está perfeitamente limpo e compacto

→ não voltar a misturar ou adicionar água ao produto após o início da presa

→ respeitar eventuais juntas elásticas presentes no suporte
- não aplicar sobre superfícies expostas ao sol, com temperaturas elevadas ou em dias ventosos

→ em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança

→ para mais informação, contactar o Technical Customer Service Kerakoll:
+351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
1710/0321

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2023 (ref. GBR Data Report - 12.23); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.