

Keradecor Eco Sintolite

Preparador de fundo orgânico mineral, eco-compatível.

O Keradecor Eco Sintolite é um fundo de base solvente, adequado para superfícies em madeira e metal com elevado grau de enchimento. Nivela as superfícies antes da aplicação sucessiva do esmalte. Interiores, exteriores.



Rating 2

1. Fácil de aplicar e lixar
2. Simples aplicação com pincel e com rolo
3. Rendimento elevado

- × Regional Mineral $\geq 30\%$
- × VOC Low Emission
- × Solvent ≤ 5 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Campos de aplicação

- Destinos de utilização

Preparador para:

 - elementos em madeira macia e dura curada
 - elementos em madeira contraplacada artificial bem seca e curada
 - ferro ou metal devidamente preparado, como demão intermédia
- Interiores e exteriores.

Não utilizar sobre superfícies molhadas.

Indicações de uso

- Preparação dos suportes

Sobre madeira ou metal, lixar e limpar devidamente antes de aplicar uma ou mais demãos de Keradecor Eco Sintolite. Para o tratamento de suportes diferentes dos mencionados e para esclarecimentos sobre os tipos de intervenção a efectuar, aconselha-se a consultar um Consultor da Kerakoll.
- Preparação

Homogeneizar sempre o produto, antes de cada aplicação.
- Aplicação

O Keradecor Eco Sintolite deve ser devidamente aplicado sobre toda a superfície com pincel ou rolo com diluição prévia com o diluente Keradecor Eco Solmix em função da aplicação.
- Para a aplicação com pincel ou rolo, diluir o Keradecor Eco Sintolite de 5% a 15% com Keradecor Eco Solmix.

Depois de 24 horas da aplicação do Keradecor Eco Sintolite, lixar a superfície tratada e limpar cuidadosamente. Realizar uma ou mais demãos, a acabar com o esmalte da linha Kerakoll.

As condições ambientais necessárias para se poder realizar a decoração são uma temperatura ambiente e do suporte entre +5 °C e +30 °C e uma humidade relativa do ambiente inferior a 80%.
- Limpeza

A limpeza das ferramentas, dos resíduos de Keradecor Eco Sintolite, efectua-se com Keradecor Eco Solmix antes do endurecimento do produto.

Outras indicações

- O Keradecor Eco Sintolite é inflamável.

Certificações e marcações



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificação

Preparador de superfícies exteriores e interiores, através de aplicação com pincel, rolo ou por projecção de fundo com cobertura, com elevado grau de enchimento, adequado para o nivelamento de superfícies em madeira e ferro antes da sucessiva aplicação do esmalte, à base de resina alquídica em solvente, tipo Keradecor Eco Sintolite de Kerakoll, GreenBuilding Rating 2.

Dados técnicos segundo a Norma de Qualidade Kerakoll	
Aspecto	pasta branca
Massa volúmica	≈ 1,7 kg/l
Natureza química	resina alquídica
Embalagem	latas 0,5 – 2,5 l
Advertências	evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +30 °C
Humidade do suporte	≤ 6%
Diluição com Keradecor Eco Solmix	máx. 10% em volume
Rendimento para cada demão	≈ 0,1 – 0,15 l/m ²

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

Advertências

- Produto para uso profissional

→ respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais

→ produto inflamável

→ conservar afastado de chamas e centelhas

→ verificar que o suporte não está congelado
- não adicionar ligantes ou aditivos

→ em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança

→ para outras informações, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
171010321

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Dezembro de 2022 (ref. GBR Data Report - 12.22); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.