

Legno Nat Base

Fondo monocomponente al agua de efecto natural.

A utilizar para la preparación de fondo en el ciclo Legno Nat.



1. Fácil aplicación y rápida
2. Efecto madera natural poco cepillada
3. Conforme a la Directiva 2004/42/CE

Campos de aplicación

- Preparación de fondo con efecto natural de:
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small
 - pavimentos de madera de roble tradicionales con acabado cepillado
 - pavimentos de madera de roble prelijados con acabado cepillado
 - pavimentos de madera de roble por reparar con acabado cepillado
- Específico para la aplicación con Microresina Xtreme.

No utilizar en exterior, en general, sobre pavimentos de madera distintos a los mencionados; sobre pavimentos de madera expuestos a prolongado o constante contacto con agua.

Modo de empleo

- Preparación de los soportes
 - Legno Large, Legno Medium, Legno Small: limpiar el pavimento a fondo para obtener una superficie libre de polvo, grasas, aceites, ceras, siliconas, residuos de cola y manchas de cualquier tipo. Lijar con Softpad, aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y proceder con la aplicación de Legno Nat Base.
 - Pavimentos de madera de roble tradicionales, preacabados, y por reparar: lijar el parquet para obtener una superficie lisa, limpia, sin polvo, grasas, aceites, ceras, siliconas, residuos de adhesivos y manchas de cualquier tipo. Si procede, aplicar Aqua-Pur Flex para rejuntar las fisuras y las irregularidades. Tras ≈ 30 minutos, proceder con el cepillado usando solo herramientas específicas. Lijar con Softpad, aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y proceder con la aplicación de Legno Nat Base.

- Preparación
Producto listo para usar. Agitar antes de usar. Verter el producto en un envase limpio y con las dimensiones adecuadas. Durante la aplicación, mezclar el producto en el envase.
- Aplicación.
Aplicar Legno Nat Base con Roller Plus de forma homogénea respetando el rendimiento indicado. Tras ≈ 4 horas lijar con Softpad y aspirar a fondo todo el polvo del lijado y proceder con la aplicación de Microresina Xtreme, siguiendo las indicaciones presentes en la ficha técnica.
- Limpieza
La limpieza de herramientas y de residuos de Legno Nat Base se realiza con agua antes del endurecimiento.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Otras indicaciones

- Antes del uso ambientar el producto a la temperatura de los espacios.
- Utilizar recipientes y herramientas limpias.
- Una vez abierto, el envase debe ser terminado con la mayor brevedad posible.
- Para obtener un efecto estético homogéneo aplicar espesores uniformes y ceñirse a las cantidades aconsejadas.
- Las imágenes fotográficas presentes en el catálogo y en la web, así como los colores de las muestras, son meramente orientativos.
- Utilizar para cada proyecto materiales procedentes del mismo lote de producción.
- Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll

Aspecto	líquido blanco
Conservación	≈ 12 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase	bidón 2,2 l
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +30 °C
Tiempo de secado al polvo	≈ 30 min.
Tiempo de espera para sobreaplicación con Microresina Xtreme	≈ 4 h previo pulido
Rendimiento:	
- Legno Large, Legno Medium, Legno Small	≈ 100 ml/m²
- pavimentos de madera de roble tradicionales o prelijados	≈ 100 – 150 ml/m²

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento colocado.

Advertencias

- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales

→ proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 3 horas

→ no utilizar lotes diferentes de producto en el mismo ambiente o en ambientes contiguos

→ en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para especies de madera inestables, soportes de colocación especiales y para todo aquello no contemplado, consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 - globalservice@kerakoll.es