

Primer Antitannino

Barniz de fondo transparente para el tratamiento anti-tanino de pavimentos de madera antes de la aplicación de Microresina Parquet.

A utilizar para especies de madera distintas al roble.



1. Fácil aplicación y rápida
2. Cobertura elevada y uniforme
3. Conforme a la Directiva 2004/42/CE

Campos de aplicación

- Tratamiento de fondo aislante anti-tanino para suelos de madera de diferentes tipos de roble.
- Específico para la aplicación con Microresina.

No utilizar en exterior, sobre suelos de madera sometidos a un contacto prolongado o constante con el agua.

Modo de empleo

→ Preparación de los soportes

Lijar el parquet para obtener una superficie lisa, limpia, libre de polvo, grasas, aceites, ceras, siliconas, restos de cola, tratamientos previos y manchas de cualquier tipo. En maderas que lo permitan proceder al cepillado utilizando solo herramientas específicas.

Lijar con Softpad o un disco de malla abrasiva Carbodur Sic 120/150, aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y proceder a la aplicación del Primer Antitannino.

→ Preparación

Producto listo para usar. Agitar antes de usar, insertar el tapón del filtro y verter en la cubeta específica. Quitar el tapón filtrante antes de cerrar el bidón. Deje pasar 5 minutos antes de proceder con la aplicación.

→ Aplicación

Aplicar Primer Antitannino con Roller Plus de forma homogénea respetando el rendimiento mínimo de 100 ml/m². Transcurridas ≈ 2 - 4 horas, lijar con Softpad, aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y aplicar una segunda mano de Primer Antitannino con Roller Plus de manera homogénea respetando el rendimiento mínimo de 100 ml/m².

Después de ≈ 2-4 horas aplicar la tercera mano de Primer Antitannino para asegurar la creación de una capa aislante continua.

Transcurridas al menos 36 horas, lijar con Softpad, aspirar con cuidado todo el polvo del lijado y proceder con la aplicación de Microresina.

→ Limpieza

La limpieza de las herramientas y de los residuos de Primer Antitannino se realiza con agua antes de que se endurezca el producto.

Otras indicaciones

- Una vez abierto, el envase debe ser terminado con la mayor brevedad posible.
- Utilizar recipientes y herramientas limpias.
- Las imágenes fotográficas presentes en el catálogo y en la web, así como los colores de las muestras, son meramente orientativos.
- Utilizar para cada proyecto materiales

procedentes del mismo lote de producción.

- Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.
- Aplicar en 3 manos respetando el rendimiento mínimo indicado por mano. Si fuera necesario, aplicar una mano más hasta alcanzar la cantidad total mínima de 300 ml/m².

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificación de proyecto

La preparación de pavimentos de madera, antes del pintado (a realizar exclusivamente con Microresina) se llevará a cabo con barniz de fondo monocomponente conforme a la Directiva 2004/42/CE, tipo Primer Antitannino de Kerakoll Ibérica, S.A.U., aplicado con rodillo en tres manos de $\approx 100 - 110 \text{ ml/m}^2$ por mano.

Datos técnicos Según Norma de Calidad Kerakoll	
Aspecto	líquido transparente
Envase	2x2,5 l
Conservación	≈ 18 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Tiempo de espera entre mano y mano	$\approx 2 - 4 \text{ h}$
Tiempo de espera para la sobreaplicación	min. 36 h
Rendimiento	min. 300 ml/m ²

Toma de datos +20 °C de temperatura, 65 % H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Advertencias

- Producto para uso profesional

→ atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales

→ proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 3 horas

→ en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para especies de madera inestables, soportes de colocación especiales y para todo aquello no contemplado, consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 - globalservice@kerakoll.es



La presente información ha sido actualizada en diciembre de 2023; se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL SpA; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.