

Wallzero

Alisante estructural de base en compuesto innovador de matriz mineral para Cementoresina Wall y para la reparación de soportes irregulares.

Alisante cementoso aditivado, de elevada adhesión y tenacidad, de secado rápido y retracción compensada. Define la "capa cero" tenaz y elástica que reviste las superficies verticales ya existentes, anclándose al soporte y eliminando los defectos. Constituye un soporte estructural idóneo para los revestimientos continuos Cementoresina Wall, así como una base ideal para los soportes irregulares. Para interiores, en espacios de uso civil y comercial. Para paredes y revestimientos verticales.



1. Ideal para rediseñar a bajo espesor
2. Rápido secado y pintado
3. Reviste con tenacidad revestimientos existentes de mosaicos, cerámica, enfoscados cementosos y yeso laminado imprimados
4. Aplicable directamente sobre impermeabilizaciones realizadas con Nanoflex, Nanodefence y Aquastop Extreme

kerakoll

Campos de aplicación

- Alisante y revestimiento continuo
- Destinos de uso
 - Idóneo para:
 - enfoscados cementosos imprimados con Universal Wall Primer
 - revestimientos ya existentes de cerámica, mosaico vítreo, piedra natural tratados con Keragrip Pulep
 - soportes realizados con paneles de fibrocemento
 - Enlucidos a base de yeso y soportes realizados con paneles de yeso laminado imprimados con Universal Wall Primer
 - soportes realizados con paneles multicapa de madera, MDF, HDF imprimados con EP21
 - impermeabilizaciones realizadas con Aquastop Nanoflex, Nanodefence y Aquastop Extreme.
- Interiores en ambientes residenciales,

comerciales e industriales.

No utilizare en pavimentos y en exteriores; sobre soportes frescos y no oportunamente curados; sobre soportes sucios, no cohesionados; sobre viejas pinturas o estucos viejos; soportes no consistentes, de elevada flexibilidad y dilatación térmica; sobre soportes mojados, sobre soportes sujetos a humedad por remonte o con un valor de humedad residual superior al 2% CM; sobre enlucidos en base yeso con humedad residual $\geq 1\%$, sobre revestimientos en base yeso no imprimados y soportes sensibles a la humedad.

Modo de empleo

- Preparación de los soportes

Antes de la aplicación del texturizante Wallzero, comprobar que los soportes sean estables y estén perfectamente anclados al soporte. Los soportes deben estar totalmente secos. Un posible remonte de agua o de humedad residual puede determinar una presión de vapor capaz de provocar el despegado del revestimiento.

 - Enfoscados cementosos tradicionales. Los viejos enfoscados se deben sanear y limpiar cuidadosamente de los residuos procedentes de trabajos anteriores (viejos estucos, viejos alisados, etc.), deben estar secos y compactos. Imprimir el soporte con Universal Wall Primer. Si la superficie necesita una consolidación en profundidad proceder con aplicación posterior de Universal Wall Primer fresco sobre fresco. Esperar al menos 4 horas para la posterior aplicación de Wallzero.
 - Soportes a base de cerámica ya existente, mosaico vítreo y piedras naturales: pulir con disco diamantado para erosionar la superficie eliminando cualquier posible contaminación. Limpiar a fondo la superficie con un paño húmedo con el promotor de adhesión Keragrip Pulep. Las juntas, además, se deberán limpiar de polvo y de partes friables mediante una cuidadosa aspiración con aspiradora eléctrica. La superficie del revestimiento a alisar debe estar seca y limpia de polvo o suciedad de obra; posibles residuos de ceras protectoras deben ser preventivamente eliminados con productos específicos.
 - Paneles de fibrocemento: limpiar cuidadosamente el soporte y comprobar que el revestimiento sea estable, compacto, no tenga polvo, restos oleosos ni tratamientos hidrorrepelentes. Humedecer el soporte con agua antes de proceder con la aplicación de Wallzero.
 - Enlucidos a base de yeso y paneles de yeso laminado: los enlucidos a base de yeso deben tener una humedad residual = 1%, medida con un higrómetro de carburo. Seguir las indicaciones de los fabricantes. Comprobar que el soporte haya sido aplicado en una única capa, sin raseados finos, que pueden estar insuficientemente fijados y por tanto no ser aptos para la colocación. Aplique dos manos cruzadas, fresco sobre fresco, de Universal Wall Primer. En caso de soportes especialmente lisos y compactos, diluir el producto hasta un máximo de 1: 1 con agua para facilitar la penetración. Esperar ≈ 4 horas para la posterior aplicación de Wallzero.
 - Paneles multicapa de madera, MDF, HDF: limpiar cuidadosamente el soporte y comprobar que el revestimiento sea estable, compacto, no tenga polvo, restos oleosos ni tratamientos hidrorrepelentes. Aplicar la imprimación EP21 sobre toda la superficie comprobando que el dorso del panel a revestir con Wallzero esté imprimado, con el fin de evitar absorciones de humedad o posteriores filtraciones de agua. Si durante la aplicación debiera haber una acumulación de producto, espolvorear en fresco usando Quarzo 1.3. Esperar al completo endurecimiento de la imprimación (8-12 horas), si la superficie se presenta particularmente brillante lijar con

Modo de empleo

roto-orbital con papel abrasivo grano 80 para dar rugosidad a la superficie.

→ Preparación

Wallzero se prepara mezclando Wallzero A con Wallzero B respetando la relación de mezcla Wallzero A : Wallzero B = 100 : 14, (relación en peso predosificada 25 kg Wallzero A con 3,5 kg Wallzero B). Añadir agua a la mezcla hasta conseguir la consistencia requerida: para obtener una mezcla tixotrópica añadir $\approx 3 \text{ l} / 1 \text{ saco (25 kg)}$; para obtener una mezcla fluida $\approx 3,3 \text{ l} / 1 \text{ saco (25 kg)}$. Verter en un recipiente limpio la cantidad correcta de Wallzero B, añadir una cantidad de agua igual a $\approx \frac{3}{4}$ de la necesaria. Introducir gradualmente Wallzero A en el recipiente, mezclando con batidor metálico a bajo número de revoluciones ($\approx 400/\text{min.}$). Añadir posteriormente agua hasta obtener una mezcla con la consistencia deseada, homogénea y sin grumos. El agua indicada en el envase es orientativa. Es posible obtener mezclas de consistencia más o menos tixotrópica según la aplicación a realizar. Hay que mezclar la cantidad de producto necesaria que se vaya a usar en los siguientes 30 minutos. No está permitido añadir, en ningún caso, más agua durante la aplicación.

→ Aplicación

Preparar preventivamente las bandas de malla de armadura de fibra de vidrio Net 90, comprobar que el solapado de los extremos sea al menos de 10 cm, humedecer los soportes absorbentes antes de proceder a la aplicación.

Proceder a alisar el producto con llana americana lisa o dentada realizando pasadas de $\approx 1 \text{ m}$ de ancho; insertar la malla en el producto aún fresco y, posteriormente, alisar con llana americana lisa hasta embeber la malla de

armadura de fibra de vidrio Net 90 y eliminar el material en exceso. Asegurarse de que la malla esté bien embebida en el producto, para alisar la superficie esperar a que el producto comience el fraguado y repasar la superficie presionando Wallzero con la lama de la llana para aplanar los posibles picos o defectos. Pasadas al menos 3 horas, humedecer la 1ª mano de Wallzero, proceder después a la aplicación de una 2ª mano de Wallzero alisando el producto con pasadas pequeñas y uniformes sobre toda la superficie. Para alisar la superficie, esperar a que el producto comience el fraguado y repasar la superficie presionando Wallzero con la lama de la llana para compactar el diseño de las pasadas y así definir una superficie lisa y uniforme. Si en las dos manos anteriores no se consigue el efecto deseado o se viera la malla Net 90, aplicar una mano más (siguiendo las mismas indicaciones de la 2ª mano). En las dos manos respetar el rendimiento de Wallzero $\approx 3,42 \text{ kg/m}^2$.

Impermeabilizaciones realizadas con Aquastop Nanoflex, Nanodefence y Aquastop Extreme: si hubiera grietas, lijar ligeramente con papel de lija de grano 120. Después de lijar, aspirar bien el soporte y limpiar el polvo o residuos de lijado. Las impermeabilizaciones realizadas con Aquastop Extreme deben tratarse con el promotor de adhesión Keragrip Pulep: humedecer un paño con Keragrip Pulep y limpiar todo el revestimiento con él, dejando que se evapore el disolvente. Esperar 10 minutos antes de la siguiente aplicación.

→ Limpieza

La limpieza de los residuos de Wallzero de las herramientas se realiza con agua antes de que el producto endurezca.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Otras indicaciones

- Duchas/bañeras: en platos de duchas, bañeras, baños turcos o lavabos se recomienda la inserción de Aquastop Flangia 120x120 en todos los puntos de interrupción del sistema (desagües, grifos, etc.) o la banda Aquastop 120 en los encuentros pared/pavimento en el interior del alisante Wallzero. Si ya hubiera collarines o bandas en el interior de una impermeabilización subyacente, no será necesaria la aplicación de collarines o bandas en Wallzero.
- En duchas, baños, baños turcos, hornacinas o estantes de lavabos, en caso de necesidad de incorporar cantoneras en Wallzero, usar escocias rígidas de PVC o aluminio para reforzar los bordes.
- No utilizar cantoneras de hierro galvanizado: pueden oxidarse con el tiempo si se elimina la galvanización al lijarlas.
- Para el relleno de regatas en pared es posible utilizar espuma de poliuretano expandido; tras la completa expansión/endurecimiento proceder cortando la superficie con una cuchilla o rascándola con una rasqueta hasta que la superficie esté plana y, a continuación, proceder con la aplicación de Wallzero.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll	
Aspecto	
- parte A	premezclado cementoso
- parte B	líquido lechoso blanquecino
Envase	parte A saco 25 kg - Parte B bidón 3,5 kg
Conservación	≈ 6 meses desde la fecha de producción en envase original sin abrir, proteger de la humedad
Relación de mezcla en peso	parte A : parte B = 100 : 14
Agua de amasado	
- Tixotrópico	≈ 3 l / 1 saco 25 kg
- fluido	≈ 3,3 l / 1 saco 25 kg
Duración de la mezcla (pot life)	≈ 30 min.
Humedad ambiental relativa	≤ 75%
Humedad del soporte	≤ 2%
Temperaturas límite de aplicación	de +10 °C a +30 °C
Espesores realizables	de 2 mm a 25 mm
Espera para sobreaplicación	≈ 4 – 8 h
Rendimiento	≈ 1,5 kg/m² por mm de espesor

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.

Prestaciones		
Calidad del aire interior (IAQ) COVs - Emisiones compuestos orgánicos volátiles		
Conformidad	EC 1 GEV-Emicode	Cert. GEV 4062/11.01.02
HIGH-TECH		
Reacción al fuego	B-s1,d0	EN 998-1
Adhesión	≥ 0,1 N/mm² – FP: A	EN 998-1

Advertencias

- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales

→ utilizar con temperaturas comprendidas entre +10 °C y +30 °C

→ aplicar sobre soportes secos

→ no añadir ligantes o aditivos

→ proteger del sol directo y de las corrientes de aire durante las primeras 6 horas

→ no aplicar sobre superficies sucias o no cohesionadas
- eliminar los residuos de acuerdo a las normas vigentes

→ proteger de posibles contactos las superficies y manufacturas presentes en los lugares de aplicación

→ en caso necesario solicitar la ficha de seguridad

→ para todo aquello no contemplado, consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 - globalservice@kerakoll.es

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
1710/0326

La presente información ha sido actualizada en diciembre de 2022; se indica que puede estar sujeta a integración y/o variaciones por parte de KERAKOLL SpA; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.