

Rasobuild Eco Extrafino

Mortero de acabado mineral, eco-compatible.

Rasobuild Eco Extrafino garantiza acabados superficiales de altos niveles de estabilidad dimensional en una única mano. La elevada fluidez permite un acabado liso y una aplicación veloz y segura. Idóneo para soportar pinturas y revestimientos decorativos orgánicos y minerales. Blanco.



Rating 4

1. Idóneo sobre enfoscados tradicionales o nuevos a partir del día siguiente de su aplicación
2. Soportes absorbentes
3. Confiere una óptima planeidad a los soportes
4. Permite la realización de un acabado bruñido blanco
5. Altos niveles de trabajabilidad en las fases de alisado de las superficies
6. Interiores, exteriores

- ✓ Regional Mineral $\geq 60\%$
- × Recycled Mineral $\geq 30\%$
- ✓ $\text{CO}_2 \leq 250 \text{ g/kg}$
- ✓ VOC Very Low Emission
- ✓ Recyclable

Campos de aplicación

→ Destinos de uso

Acabado bruñado:

enfoscados tradicionales o premezclados, viejos y nuevos

- fibrocemento
- morteros de acabado de grano grueso
- soportes minerales compactos y absorbentes
- hormigón

Idóneo para interiores y exteriores en ambientes civiles, comerciales e industriales

No utilizar en pavimento, sobre muros sujetos a movimiento o flexibles (metal o madera), sobre soportes en base yeso, sobre soportes pintados o inabsorbentes.

Modo de empleo

→ Preparación de los soportes

El soporte debe ser compacto, estar seco y limpio, estar libre de polvo y de restos de aceite. Las posibles partes friables o que no estén perfectamente ancladas, tales como lechadas de cemento, viejos barnices o residuos de cola, se eliminarán.

Esperar el secado de parcheados y reparaciones del soporte antes de alisar.

Crear rugosidad en los enfoscados nuevos antes de alisar.

→ Preparación

Rasobuild Eco Extrafino se prepara en un recipiente limpio, vertiendo antes una cantidad de agua aprox. $\frac{3}{4}$ de la necesaria. Verter gradualmente Rasobuild Eco Extrafino en el cubo, mezclando con batidor helicoidal de arriba abajo, a bajo número de revoluciones ($\approx 400/\text{min.}$). Añadir posteriormente agua hasta obtener una mezcla con la consistencia deseada, homogénea y sin grumos.

→ Aplicación

Extender una primera mano de producto sobre el soporte de colocación, oportunamente preparado y humedecido, mediante llana americana, efectuando una enérgica presión para garantizar la adhesión y expulsar el aire contenido en los poros. Llevar a cabo las manos posteriores hasta obtener el espesor deseado.

→ Limpieza

Rasobuild Eco Extrafino se elimina de las herramientas y de las superficies lavando con agua antes del endurecimiento final.

Otras indicaciones

→ Paredes de yeso y yeso laminado: antes de alisar soportes en base yeso o yeso laminado, es necesario aplicar, hasta saturación, el aislante de superficie eco-compatible Rasobuild Eco Consolidante.

→ Soportes heterogéneos: alisar preventivamente con Rasobuild Eco Fino con la red Refuerzo V50 interpuesta, para obtener una superficie perfectamente lisa.

→ Soportes friables: consolidar los soportes friables o inconsistentes con Rasobuild Eco Consolidante.

Certificaciones y marcados



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Especificación de proyecto

El acabado bruñido de las superficies de enfoscados se realizará con mortero de acabado mineral de acabado extrafino eco-compatible de color blanco, GreenBuilding Rating 4, tipo Rasobuild Eco Extrafino de la Compañía Kerakoll, en dos pasadas. El rendimiento será de $\approx 1,1 \text{ kg/m}^2$ por mm de espesor. El soporte deberá estar perfectamente limpio, ser compacto y dimensionalmente estable.

Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll		
Aspecto	Premezclado blanco	
Densidad aparente	≈ 1,06 kg/dm³	UEAtc/CSTB 2435
Naturaleza mineralógica árido	carbonática cristalina	
Intervalo granulométrico	≈ 0 – 250 µm	
Conservación	≈ 12 meses desde la fecha de producción, en su envase original cerrado y en lugar seco, proteger de la humedad	
Envase	sacos 20 kg	
Agua de amasado	≈ 9 l / 1 saco 20 kg	
Peso específico mezcla	≈ 1,65 kg/dm³	UNI 7121
pH mezcla	≥ 12	
Duración de la mezcla (pot life)	≥ 4 h	
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +35 °C	
Espesor máx.	2 mm	
Tiempo de espera para:		
- pintado	≈ 3 – 7 días	
- empapelado	≈ 3 – 7 días	
Rendimiento	≈ 1,1 kg/m² por mm de espesor	

Toma de datos a $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del soporte.

Prestaciones		
Calidad del aire interior (IAQ) COVs - Emisiones compuestos orgánicos volátiles		
Conformidad	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 7801/11.01.02
HIGH-TECH		
Resistencia al fuego	clase A1	EN 13501-1
Adhesión sobre hormigón a 28 días	≥ 0,4 N/mm²	CSTB 2893-370
Resistencia a compresión a 28 días	≥ 3 N/mm²	EN 1015-11

Toma de datos a +20 °C de temperatura, 65% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

Advertencias

- Producto para uso profesional
 - atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
 - utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C
 - comprobar que el soporte de colocación esté perfectamente limpio y compacto
 - no remezclar o añadir agua al producto cuando se haya iniciado el fraguado
- respetar las posibles juntas elásticas presentes en el soporte de colocación
 - no aplicar sobre superficies expuestas al sol, a temperaturas elevadas o en días de viento
 - en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
 - para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400 – globalservice@kerakoll.es

Kerakoll

Quality

System

ISO 9001

CERTIFIED

1710/0326

Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en marzo de 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.