

# Aquastop Indoor

Rasante impermeabile in dispersione acquosa, per fondi assorbenti in ambienti interni umidi.

Idoneo per la successiva posa con gel-adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato e pietre naturali.



## Rating 5

1. Specifico per realizzare la finitura impermeabile degli intonaci e dei massetti prima della posa dei rivestimenti
2. Specifico per l'applicazione a spatola, non cola e si applica in unica mano
3. Specifico per applicazione a spessore in grado di correggere le imperfezioni dei sottofondi

- ✓ Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✓ VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

# kerakoll

# Campi di applicazione

## → Destinazione d'uso:

Interni, a parete e pavimento, per la rettifica e l'impermeabilizzazione a spessore in spinta positiva dei sottofondi in docce, bagni, cucine e locali umidi.

### Fondi:

- massetti e intonaci minerali
- calcestruzzo e cemento armato stagionati (almeno 6 mesi salvo diverse indicazioni del fornitore)
- sistemi minerali per la rettifica di massetti e intonaci
- sistemi minerali per il ripristino del cemento armato
- sistemi costruttivi a secco (cartongesso, fibrogesso, fibrocemento, legno, ecc.)

### Rivestimenti:

- piastrelle ceramiche, grès porcellanato, laminati ceramici
- pietre naturali e materiali lapidei
- mosaici vetrosi e ceramici

## → Cos'è Laminato Indoor

- Laminato Indoor è il sistema dedicato all'impermeabilizzazione di docce, bagni, cucine e locali umidi in genere prima della posa impermeabile di qualsiasi rivestimento pesante con H40 No Limits. L'impermeabilizzante che contribuisce alla nascita di questo Laminato è Aquastop Indoor: si tratta di un innovativo concetto di rasante-impermeabilizzante che abbina alla capacità di garantire la tenuta idraulica quella di rettificare i sottofondi di posa.
- Laminato Indoor – sistema impermeabilizzante per la rettifica a spessore e la posa impermeabile di piastrelle ceramiche e pietre naturali con gel-adesivi per docce, bagni, cucine e locali umidi.
- Laminato Indoor è il sistema impermeabilizzare dedicato alla rettifica dei sottofondi prima della posa impermeabile del rivestimento pesante in locali umidi o porzioni; l'innovativa lavorabilità a spatola liscia del rasante impermeabile permette la preparazione ideale del sottofondo a garanzia della salubrità degli intonaci o dei sistemi costruttivi a secco, dei massetti o dei fondi in genere.
- Laminato Indoor realizza negli stessi tempi della normale rasatura dei fondi la preparazione ottimale per la posa impermeabile con gel-adesivi.

Non utilizzare su fondi bagnati o soggetti a risalite d'umidità; in ambienti con continua presenza d'acqua, vasche, piscine; su pvc, vetroresina, metalli; per superfici lasciate a vista; in esterno.

## Indicazioni d'uso

### → Preparazione dei supporti

Requisiti supporto (UNI 11493 – 7.3)

Stagionato (dimensionalmente stabile):

- massetti in Keracem Eco e Keracem Eco Pronto attesa 24 h
- massetti o intonaci cementizi attesa 7 – 10 gg per cm di spessore (buona stagione)

Integro (esente da fessure):

- ripristinare l'integrità con Kerarep
- rimuovere rivestimenti preesistenti
- elementi non perfettamente aderenti devono essere rimossi

Compatto (a tutto spessore):

- battendo con forza (mazzetta 5 kg) non si devono formare impronte evidenti nè avere sgretolamenti

Resistente in superficie:

- graffiando con un grosso chiodo d'acciaio non si formano incisioni profonde e non si verificano sgretolamenti
- privo di bleeding in superficie

Asciutto:

- superficie asciutta e priva di condensa
- U.R. in massa < 3% (UNI 10329)

Pulito:

- superficie priva di lattime di cemento, olii disarmanti, tracce o residui di vernici, adesivi, residui di lavorazioni precedenti, polvere.

Su Fondi assorbenti a superficie polverosa o scarsamente coesa applicare Active Prime Fix come da indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto.



- ① Impermeabilizzare tutti gli spigoli con nastro Aquastop 120 o Aquastop Plus 120 incollato con Aquastop Indoor; utilizzare per gli angoli i pezzi speciali o realizzare in opera pezzi speciali, curandone poi l'incollaggio nelle sovrapposizioni con Aquastop 120 o Aquastop Plus 120.
- ② Inglobare le parti laterali in rete bianca dei nastri Aquastop 120 o Aquastop Plus 120 nell'impermeabilizzante fresco e curare il totale ricoprimento della rete.

### → Preparazione

Aquastop Indoor è pronto all'uso.


L'impermeabilizzante non utilizzato può essere conservato per un successivo impiego richiudendo perfettamente la confezione con il coperchio originale.

### → Applicazione

Su fondi assorbenti a superficie polverosa o scarsamente coesa applicare Active Prime Fix come da indicazioni riportate sulla scheda tecnica del prodotto.

Applicare Aquastop Indoor con spatola americana liscia su fondo precedentemente preparato: effettuare una prima rasata "a zero" premendo energicamente con la spatola per ottenere la massima adesione al sottofondo quindi applicare il prodotto con passare successive da 1,5 – 5 mm. Eliminare a fresco con la spatola eventuali imperfezioni di stesura o i segni della spatola.

La colorazione evidente permette di valutare immediatamente la completa ed uniforme applicazione; curare la totale copertura dei fondi in unica mano per garantire la tenuta idraulica dell'applicazione. Garantire uno spessore minimo dell'impermeabilizzazione di 2 mm a secco.



### → Pulizia

Aquastop Indoor si elimina da attrezzi e altre superfici lavando con acqua prima dell'indurimento finale, una volta indurito si pulisce con solventi.

# Altre indicazioni

- Dove non è possibile incollare il nastro Aquastop 120 o Aquastop Plus 120 per mancanza di spazio o dove è necessario raccordare Aquastop Indoor con impianti, corpi passanti, elementi costruttivi, ecc. utilizzare il sigillante Aquastop Nanosil. L'operazione richiede la massima cura nelle fasi di pulizia, applicazione e lisciatura in quanto la tenuta idraulica è subordinata al perfetto riempimento della fuga tra impermeabilizzante
- ed elemento da raccordare e alla perfetta adesione del sigillante. Applicare il sigillante in abbondanza e lisciare per garantire il perfetto riempimento della fuga con elevati valori di adesione; rimuovere il materiale in eccesso. Si consiglia di effettuare una seconda applicazione, seguendo lo stesso procedimento, quando la prima applicazione risulta asciutta al tatto, proprio per garantire la sigillatura totale.

# Certificazioni e marcature



Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll		
Aspetto	pasta grigia	
Natura chimica	dispersione acquosa di copolimeri	
Natura mineralogica inerte	silicatica-carbonatica	
Peso specifico	1,56 kg/dm³	
Conservazione	≈ 18 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra; teme l'umidità	
Avvertenze	teme il gelo, conservare al riparo da insolazione diretta e fonti di calore	
Confezione	secchi 5 kg	
Viscosità	70.000 mPa·s (rotore 95, RPM 20)	metodo Brookfield
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Spessore minimo per mano	≈ 1,5 mm	
Spessore max realizzabile per mano	≤ 5 mm	
Attesa per la posa:		
- a +23 °C	≈ 2 h	
- a +30 °C	≈ 1 h	
- a +5 °C	≈ 5 h	
Resa	≈ 1,5 kg/m² per mm di spessore	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.

Performance		
Qualità dell'aria interna (IAQ) VOC - Emissioni sostanze organiche volatili		
Conformità	EC 1 Plus GEV-Emicode	Cert. GEV 7219/11.01.02
HIGH-TECH		
Impermeabilità all'acqua	≥ 0,5 bar	EN 14891
Adesione a pacchetto all'aria	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891
Adesione a pacchetto dopo acqua	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891
Adesione a pacchetto dopo azione del calore	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891
Adesione a pacchetto dopo acqua di calce	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% di umidità relativa ed assenza di ventilazione.

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
  - attenersi alle norme e disposizioni nazionali
  - non aggiungere leganti o additivi diversi all'impasto
  - non applicare su superfici sporche o incoerenti
  - in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:  
+ 39 0536.811.516  
[www.kerakoll.com/contatti](http://www.kerakoll.com/contatti)



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2025 (ref. GBR Data Report – 01.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.